Künste
großer
Künstler

für
Mahler, Bildhauer, Schwerdtfeger, Uhrmacher, Buchbinder, Schreibemeister, und dergleichen

Zweyter Theil.

Prag und Leipzig, 1771.

Digitized by Google

Digitized by Google

Erinnerung

an den geneigten Leser.

Es gibt Bücher genug, darinnen eine grosse Anzahl Recepte von Lack-Firnissen stehen, aber weil sol-

Digitized by Google

che nur so zusammen gesamlet, und der Herausgeber das Laquiren selbsten nicht verstanden, so sind solche einem, der das Laquiren daraus lernen will, nichts nutze, denn er weiß nicht zu welchem er greifen soll / und von allen Proben zu machen, erfodert Zeit und Kosten / dahero habe hier nachfolgendes, vor diejenigen / so das Laquiren erlernen wollen / einen richtigen Proceß / darnach man sicher verfahren kan / mittheilen wollen.

Inhalt

Inhalt der Capitel.

1. Cap. Anfang und Ursprung des Chinesischen Firniß in Europa.

2. Cap. Berichtet, wie in unterschiedlichen Orten Gummatta zubereitet werden um dem Chinesischen Firniß gleich zukommen.

3. Cap. Composition unterschiedlicher Firnisse, auf die Art, wie sie P. Jamart bekannt gemacht.

4. Cap. Von durchsichtigen Firnissen.

5. Cap. Von Gold- oder Goldfärbigen Firnissen.

6. Cap. Von denen zu verfertigung des Chinesischen Firniß, gehörigen Dingen,

Digitized by Google

nebst der Art und Weise solchen zuzurichten.

7. Cap. Von dem in Japan üblichen Firniß.

8. Cap. Die Art vorgedachten Firniß zu gebrauchen.

9. Cap. Anmerkungen über obgedachte Firnisse.

10. Cap. Unterschiedliche Compositiones von Oehl-Firnissen.

11. Cap. Verschiedene Arten, das Leinöhl vor Firnissen zu bereiten.

12. Cap. Noch eine andere Art von Firnissen, welche von vorigen unterschieden.

13. Cap. Von Firnissen, welche man auf Metall gebrauchen kan.

14. Cap. Ein Firniß, welcher mehr als alle andere dem Chinesischen gleich kommet.

15. Cap. Der Gebrauch des vorgehenden Firniß.

Digitized by Google

16. Cap. Reflexiones und Gedanken über vorgedachten Firniß, und über das Chiaram von China.

17. Cap. Vergüldt Laubwerck und Blätter (Arabesque) mit obgedachtem Firniß auszuzieren.

18. Cap. Hierin wird von einen anderem Firniß gedacht, nebst einem Bericht wegen des letzt gemeldten.

19. Cap. Auf was Weise man den Firniß glatt machen und poliren soll.

20. Cap. Unterschiedliche Compositionen und Zubereitungen der Farben.

21. Cap. Auf was für eine Art man den Firniß kochen soll.

22. Cap. Allerhand Compositionen Farben, damit man den Firniß schöner und höher machen kan.

Digitized by Google

§. 1. Eine Art Firniß zu machen, auf welchem man mit einem Meßingenen Stifft oder Nadel schreiben kan.

§. 2. Composition oder Verfertigung einer andern Farbe, welche dem Zinnober gleicht.

§. 3. Dem Saft von Bresil vielerley verschiedene Farben zu geben.

§. 4. Die Bresil Farbe auf eine andere Manier zu machen.

§. 5. Ein sehr schön grün zum mahlen zu machen.

§. 6. Einen Gold-farben Safft oder Liquor zu verfertigen, welcher über Holtz, Eisen und dergleichen zugebrauchen.

§. 7. Ferner: Eine sehr schöne grüne Farbe zu machen.

§. 8. Ein schön Hoch-Blau ohne Lapis Lazuli oder Lazur Stein.

§. 9.

Digitized by Google

§. 9. Den Lapis Lazuli nach zu machen.

§. 10. Den Porphyr, oder eine Gattung Marmor welche allerhand Farben hat, nachzumachen.

§. 11. Gefärbte und durchsichtige Firniß.

Anhang.

1. Ein weisser Firniß zu allen Lack-wercken fürnemlich aber zu blau und weiß, ingleichen über Kupferstiche und Gemählde von Wasser Farben zu ziehen.

2. Ein weisser Spic-Firniß über alle Gemälde, so mit Oehl Farben gemacht zu ziehen, und der auch die Kupferstiche, wann sie vor das Licht gestellet werden sollen, transperant machet.

Digitized by Google

3. Ein brauner Lack-Firnis, so zu schwartz, roth, grün und gelb Lack-werck zu gebrauchen.

4. Ein Gold-Firniß über Sachen so mit Blatt-Gold vergüldet zu ziehen, um die Couleur desselben noch schöner zu machen, ingleichen über glatt polirte Kupferne und Meßingerne Sachen zu streichen.

5. Ein Gold Firniß zu geringer Arbeit, als übergeschlagen Metall zu ziehen.

6. Bernstein Firniß zu Präparirung der Farben auf weiß Lackwerck, ingleichen über Geigen, Lauten, Violinen ꝛc. zu ziehen und über schwartz, roth und grün Lackwerck zuletzt zu streichen, wann es zum täglichen Gebrauch gewidmet.

7. Feuer-Lack-Firniß.

8. Gold Grund-Firniß auf Lackwerck.

9. Asphaltum Firniß, zu erhabener Arbeit.

Zugabe.

Digitized by Google

Zugabe

1. Einen schönen glänzenden SpicFirniß zu machen.

2. Ein anderer SpickFirniß.

3. Schöner weisser LackFirniß.

4. Eine andere Art von Lack Firniß, mit welchem man rothe uud dunckle Farben anmachen, und folgend überstreichen und beglänzen kan.

5. Noch ein besserer Lack-Firniß.

6. Noch ein sehr guter Lack-Firniß.

7. Lack-Firniß auf eine leichtere Art.

8. Ein anderer dergleichen.

9. Lack-Firniß zum Glantz geben.

10. Eine andere Art des besten Glantz-Lack-Firniß.

11. Eben dergleichen.

Digitized by Google

12. Einen sonderlichen geheimen und künstlichen weissen oder hellen Lackfirniß zu machen.

13. Diesen Firniß auf eine andere und noch geheimere Art als einen Spicfirniß zuverfertigē.

14. Wie mit dem goldenen oder Hautschischen Stern Glantz zuverfahren.

15. Wie man die lichten Farben, die man mit hellem Lack-Firniß überziehen will, zurichten soll.

16. Den schönsten Nuß oder Lein-Firniß zu machen.

17. Ein guter Firniß auf Pergament oder Leder.

18. Nöthige Vorsichten, bey Präparirung obiger Firnisse.

19. Wie man den schönen Nürnbergischen oder Hautschischen Gold-Streu-Glantz aus allerley Metallen machen sol, so ein gantz ungemeines Kunst-Stuck ist.

Neuer

Neuer Tractat von Firnissen, Laquir- und Mahler-Künsten.

1. Capitel.

Anfang und Ursprung des Chinesischen Firniß in Europa.

Seit deme, als in dem funfzehnden Saeculo sich die Patres Soc. Jesu, unter Begleitung und Aufsicht des P. Matthaeo Ricci, als Missionarii nach China begeben, ließ der P. Martino Martini An. 1655. zu Amsterdam, ein grosses Buch: Der chine-

 sische

ſiſche Atlas benannt, in Druck ausgehen, in welchem er unterſchiedliche Umſtände von dieſem groſſen und anſehnlichen Reiche bekannt machte. An dem 113. Blatte dieſes Buchs, redet er von einem Firniß, mit welchem die Chineſer nicht nur ihre Schreibzeuge, Kaſten, Küſten, Tiſch und Stühle, und andere dergleichen Hausgeräth, ſondern auch die Mauren, Wände, Boden, Kammern und Gemächer, welche gemeiniglich von Holz ſeyn, zu bedecken pflegen, welches dann wegen der allerhand Farben, und vergoldten Zieraten, womit ſolche ausgezieret ſind, ein ſehr prächtig, ſchön und anmuthiges Anſehen giebt. Der P. Martini redet folgender Art davon:

In urbe quarta Provinciæ decimæ Chechian, dicta Nancheu, plurimum colligitur gummi illius, ſeu Glutinis Cie, quod ſtillat ex arboribus, perſimileque eſt Lachrimae Therebinthi, aeſtate colligitur, purgaturque a Sinis, & quo volunt colore, inficiunt; optimum eſt, quod auro flaveſcit, proximum quod nigerrimum; cum nondum ſiccatum eſt, venenatam quandam emittit exhalationem, cui non aſſueti intumeſcunt ac pallent vultu, ſed facilis eſt curatio: cum tinguntur arculae, tardius ſiccatur, niſi in humido ſit loco, quam vero res ſit elegans, munda ac ſplendida, jam pridem didicit Europa ex capſulis, quae ex Japponia atque ipſa Sina plurimae adductae: In

In der Stadt Nancheu, welche die vierte ist von der zehenden Provinz Chechiam, sammlet man eine grosse Menge Gummi Cie genannt, welches von gewissen Bäumen abfliest, und dem, so aus dem Terpentin tropft, sehr gleich sieht: Die Chinesen sammlen solches zu Sommerszeit, reinigen solches gut, und färben es hernach, wie sie wollen. Das beste ist, welches bald Goldgelb, und folgends, welches schön schwarz aussieht. So lange es noch nicht trocken, gehet eine gefährliche Ausdünstung von selbigen, welches denen, so nicht gewohnt damit umzugehen, den Leib aufbläset, und dabey eine rechte Todtenfarbe verursacht; das Gegenmittel wider diese Krankheit aber ist gar leicht: Die kleinen Schachteln, so mit diesem Firniß bezogen, troknen sehr langsam, wenn sie nicht an einem feuchten Ort gesetzet werden. Von der Schön und Vollkommenheit dieses Lackwerks, kann der am besten urtheilen, welcher dergleichen Arbeit und Sachen, so uns aus Jappon und China gebracht werden, gesehen hat.

Nachdem das Buch des P. Martini an Tag kame, ließ der durch seine viele Schriften berühmte P. Athanasius Kircherus Anno 1667. ein Buch, welches er Chinam illustratam nennete, drucken, in welchen ersten Capitel des 5ten Theils p. 120. er die Worte des P. Martini anführet, mit dem Beysatz, daß zu Rom ein Einsiedler vom Orden St. Au-

gustini, Pater Eustachius genannt, angelangt wäre, so einem Firniß verfertigte, welcher, so es nicht eben der Chinesische, sehr schön, und ihm an Güte beykäme.

Als der Pater Kircher von seinem guten Freunde P. Jamart, solchen gelernet hatte, wolte er ihm auch, ehe er ihn gemein machte, diese Kunst, zuschreiben und giebt hernach, am folgenden Blat dieses Recept davon:

Man muß wohl gereinigten Gumi-Lack in ein gläsern Geschirr thun, und recht guten Spiritum Vini darauf giesen, bis solches vier quer Finger darauf schwimmt, nachdem das Glaß mit einem Pfropf wohl zugestopft und vermachet, muß man solches 3 oder 4. Tage an die Sonne, oder an ein mittelmäßiges Feuer setzen, auch zuweilen herum schütteln: Wan sich der Gummi aufgelöst, seigt man ihn durch ein leinen Tuch, setzt solchen noch einen Tag an die Hitze zum digeriren, womit der Firniß fertig ist. Man gebrauchet davon das klärste, so oben schwimmt auf das Holtz zu streichen, so mit einem Pinsel ganz dünne und gelinde geschehen muß, wann zuvor die verlangte Farbe darauf gebracht und gemahlet worden; doch muß man acht haben, daß allezeit die erste Lage ganz trocken, ehe man mit der zweiten und dritten darauf kommt. ꝛc.

Cap. II.

2. Capitel.

Worin von allerhand Zubereitungen und Verfertigungen / in unterschiedenen Orten in Europa, um den Chinesischen Firniß nachzumachen / gehandelt wird.

Es seyn in sehr vielen gedruckten Büchern unter dem Namen der Chinesischen Firnisse, eine unzählliche Menge von Compositionen vorhanden, um solche in der Vollkommenheit höher als des Pat. Kirchers seine zu bringen, da doch solches nur eine Vermischung in allerhand Dosi; von unterschiedenen Gummaten und Lacken ist. Ehe ich aber von denen, so vor die besten paßiren können, etwas melde, will ich von den verschiedenen Arten der Gummi Nachricht geben, unter welchen hernach ein jeder diese so er vor die besten hält, nach seinem Belieben auslesen mag.

Nachdem die Autores der Natur-Historie ganz genau in dieser Materie durchsuchet, habe befunden, daß der Gummi-Lack die erste Stelle verdienet, welcher auch das Fundament

ment und Basis von Pater Jamarts seinem Firniß ist; man muß aber, um eine genauere Erkänntniß von seiner Natur und Eigenschafft zu haben, mit dem Doct Leonhard Florovanti, in dem zweyten Buch seiner heraus gegebenen Secreten, Cap. 24. anmerken, daß sich unter denen Gummaten, warme, kalte, feuchte und trockene Arten befinden.

Der Gummi von Fichtenbaum, insgemein Pech genannt. (1) ist trockener Eigenschafft: Der von Tannen oder Fichten, (2) Terpentin genannt, ist etwas warm und hart: Der, so aus den Pflaumen-Bäumen kömt, und andere dieser Art, seyn feucht und kalt. Unter diesen vielerley Sorten suchen die Autho-

(1.) Das Pech, Lat. Resina, Franz Poix Resine, Colophone, Poix noire, Poix de Bourgogne, ist ein Harz oder ein grober, rober Terpentin, der aus den Fichten und vielen andern solchen Bäumen, die entweder gerissen oder nicht gerissen sind, heraus dringet, und wird von der Soñe, oder auch durchs Feuer dürr und trocken gemacht. (Im Gebrauch muß man allezeit das nehmen, welches fein reine, gelblicht oder weißlicht und glänzend ist.)

(2.) Ist eine öhlichte Materie, die als ein Saft aus Fichten, Tannen, und aus den Terpentin-Baum entweder von sich selbsten, oder durch die darein gemachten Risse, dringet und wird so, wie es aus dem

thores, was eigentlich der Gummi Lacc. sey? (3.) welcher villeicht darum also genennet wird, weil er, gleich wie der Lacc (4) sich auf das rothe ziehet.

Calceolarius in seinem Musæo p. 370. erzehlet, daß Garcias der Medicus des Portugiesischen Vice-Königs der Oriental-Indien ein sehr gelehrter Mann, nachdem er lange we-

dem Baum kommet, aufbehalten. Es ist bey uns unter dem Namen, gemeiner Terpentin, bekannt.

(3) Gummi Lak, ist ein harziges Gummi, hart braun, roth und hell, von welchen nachgehends noch viel soll gedacht werden, man muß dieses erwählen, welches recht hoch von Farben, rein, hell, und etwas durchsichtig ist, über dem Feuer zerschmelzet, und einen lieblichen Geruch giebet, wann es angezündet wird; daß auch den Speichel roth färbet, wenn man es kauet. Das granulirte besteht in kleinen gelbröthlichten Körnlein, das Holz-Lack, hänget an kleinen Zweiglein, und das Platt-Lack, wird aus Holz-Lack in breite Täfelein gegossen, welche rothgelb, oder schwarz durchscheinend seyn.

(4) Lacca ist ein Teig, derer sich die Mahler in Mignatur und Oel bedienen, sie wird aus Blumen, Holz, oder Scheerwolle von Lacca ausgezogen, wovon der Procesi in folgenden soll beschrieben werden. Sonsten giebt

es

gen der Qualität dieses Gummi in Zweifel gestanden, ihn endlich in seinem ersten Buch Secretyen-Historie nach glaubwürdigen Zeugnissen also beschreibet: In dem Lande Martuban wächst ein Baum mit sehr langen Aesten, auf dessen Blätter eine Art daherum von der Erde wachsender, geflügelter Ameissen, ihren Gumi legen, nachdem sie von dem Saft der äusserſten Spitze an den Bäumen ihre Nahrung gezogen, gleicher Weise wie die Bienen aus dem Saft der Blumen ihr Honig hervor bringen. Die Innwohner schneiden hernach die Zweige ab, und lassen mit dem Gummi im Schatten troknen; er setzet gleichfalls zu dessen Glaubwürdigkeit bey, daß man öfters die Flügel der Ameissen und die Stückgen von der Baum-Rinde unter diesen Gummi finde, welchen man, ob er gleich hart, dennoch leicht davon abnehmen kan. Dieser Gumi wird nach Europa folgends gebracht, man findet ihn aber selten in grossen Stücken, sondern nur in kleinen mit Erde vermischten Körnern. Man kan sie aber leicht reine bekommen, so man sie mit den teutschen Leim schmelzet, in Platten giest troknen läßt, und zum Firniß bewahret: Bis-

es auch die feine Venedische Lacca, und wird von dem Ueberrest der Cochenille mestica zugericht, nachdem sie den ersten Carmin daraus gezogen haben.

Bishero aber habe nicht erfahren können, mit was für einem Liquore man solchen auflöst, und zu einem Teig macht.

(1.) Pomet in seinem Materialien-Tractat Lib. 7. c. 43. schreibet: Wenn man ihn aufgelöst, werde er auf einem flachen Stein geworfen und getroknet; ohne zu melden, auf was für eine Weise man ihn weich machen solle. Wann er auf diese Weise zugericht wird, löset er sich gar leicht in Spiritu Vini auf, welches bey andren Liquoribus oder Feuchtigkeiten, man mag sie so warm machen, als man will, nicht geschehen kan.

(2.) Auch muß man merken, daß dieser Gummi in Europa verfälscht, und mit gleichen

(1.) Pomet meldet am angeführten Ort, daß man den Gummi-Lac auf Stäben (Lacca baculis) in Platten zu bringen, schmelzen, und hernach auf Stein oder Marmor giessen soll. Lemery in seinem Tractat von einfachen Materialien, schreibt eben dieses. Aber dieses Schmelzen muß ohne Zweifel durch Feuer, ohne weiteres Zuthun, geschehen. Der Pater Bonani hat vermeint, daß das Französische Wort (fondre) schmelzen, nichts als eine Auflösung in einem Liquor bedeute.

(2) Diesen Betrug vorzukommen, darf man nur den, so an den Stecken noch fest hält, und

chen Stückgen Tannen-Harz vermischt wird, wodurch er hernach seine natürliche Härte, und die Güte zum Gebrauch der Firnisse verliert.

Der andere **Gummi** ist der **Sandrac**, und wird von den Scribenten Firniß und Persianischer Gummi (1) genannt. Vormius schreibet von diesem Gummi in seinem Musæo pag. 129. er wird Firniß, oder Vernis, von dem Lateinischen Wort Vernum (Frühling) benennet, weil er im Früh-Jahr gesammlet wird: Die Araber nennen ihn Sandrac, um diesen von dem Griechischen, wel-

und Gummi Lac in baculis genennet wird, nehmen.

(1) Ist ein harziges Gummi oder Saft, der uns als hell und glänzende, durchsichtige, reine Tropfen, die weiß und etwas gelb aussehen, zugeführet wird. Es rinnet aus den kleinen Cedern- und den grossen Wacholder-Bäumen; der aus den Cedern wird für den besten gehalten, ist aber sehr rar. Wir bekommen keinen andern als von Wacholdern, welche in Africa sehr hoch und in gar grosser Menge wachsen; man sucht ihn aus, daß es schöne, reine, helle und durchsichtige Tropfen sind.

(2) Die

welcher kein Gummi, sondern ein (2) Minerale und Art vom Auripigment ist, zu unterscheiden.

Der dritte ist der Mastix (1) welcher in der Insul Chio wächst; und fällt in Tropfen von dem Mastix-Baum, beyde seyn in Italien gar wohl bekannt, und solviren sich so einer als der andere in Spiritu Vini gar leichte. Der meiste wird aus der Levante gebracht.

Der

(2) Dieser Sandrac Græcorum Arsenicrouge oder Realgal, ist röther als das Auripigment, daher er auch rother Schwefel genennet wird, weil er hochroth, ganz rein und brüchig, an der Farbe wie ein Zinnober ist, und einen schwefelichten Geruch hat, und also ein sublimirt Auripigment in einer rothen Massa, glänzend aber nicht durchsichtig ist.

Der natürlich rothe Arsenic findet sich in den Kupfer-Bergwercken, und der andere wird in Teutschland bey den Meißnischen Bergwercken bereitet. Einer wie der andere sollen schöne, schwer, glänzende Stücklein seyn, die eine schöne rothe Farbe haben. Sie dienen auch zum Mahlen und Lackiren, nachdem sie zart abgerieben worden.

(1) Mastix kommt von Masticando, vom Käuen her, dieweil man sich des Mastix gar oft pflegt als eines Käue Mittels zu bedienen. Übrigens

Der vierdte iſt der Gummi Copal, (2) welcher nach Calceolario in ſeinem Muſæo Sect 5 pag. 625. und in Pomets Materialien-Hiſtorie c. 41. l. 7. ein weiß und durchſichtige Reſina oder Hartz iſt, ſo man aus Neu-Spanien oder Weſt-Indien in Americam bringt, welches aus einem Baum heraus diſtillirt, wenn die Leute im Lande die Rinde vom Stamm abſondern.

Clu-

gens iſt allezeit der jenige zu erwählen, welcher recht reine iſt; dann bey den Materialiſten ein ziemlicher Theil Unrath darunter gemiſchet iſt, welchen ſie Maſtiche in Sortis heiſſen. Er muß in ſchönen, klaren und durchſichtigen Tropfen beſtehen, und nicht unangenehm dabey riechen, auch ſich gerne zermalmen laſſen. Sonſt giebt es auch einen rothen Maſtix, welcher aber zu der feinen Arbeit nicht zu gebrauchen iſt.

(2) Copal oder Pancopal, das erſte und ſchönſte heißt das Orientaliſche Copal, iſt aber ſehr rar. Dieſes Hartz muß man erwählen, wenn es feine Goldgelbe Stücken ſind, hübſch, durchſichtig und leicht zu zerreiben, die auch leichtlich zerſchmelzen, und übern Feuer einen Geruch von ſich geben, beynahe wie Olibanum. Die andere Art kommt von einem groſſen Baum, der dem Pappel-Baum nicht viel ungleich, und häufig auf den Bergen in den Antilen-Inſeln wächſet. Dieſes Gummi wird an das Ufer der Flüſſe durch die

Pla-

Clusius sagt: Wie Gomora berichtet, seynd zwey Sorten, eines wie Weyrauch, aber das andere von besserer Art, welches von den Americanern zugerichtet wird, um ihre Räuchwerke zu machen, dessen sich auch ihre Priester bedienten, als die Spanier ins Land kamen. Er setzt hinbey, daß dieser Gummi feucht im ersten Grad seye, und eine erweichend und zertheilende Tugend, wegen der Menge wässerichter Theilgen so er besitzet, in sich hält, welches dann die Ursache wäre, daß er sehr hart in Spiritu Vini aufzulösen. Lemery in seinem Tractat von Material. Simplic. cap. 215 schreibet, daß es zweyerley Sorten gebe, eine, die auf einem Baume von nicht gar sonderlicher Höhe, dessen Blätter lang, und ziemlich breit sind, wachse; die Frucht gleichen unsern Gurcken, sey braun, und in demselben befinde sich eine Art Mehl von überaus guten Geschmack, und die andere Art rinne von einem grossen Baum, nach dem man hinein geschnitten, heraus: Man nennet ihn aber unfüglich Carabé, (*) weil er nur dem Bernstein gleich sieht.

Sel-

platz- und Schlag-Regen geführet, wenn sie unten an den Stämmen dieser Bäume, von denen es herab gefallen, weg gelaufen sind

(*) Er ist sonsten unter den Namen als falscher Carabè bekannt.

Der vierdte iſt der Gummi Copal, (2) welcher nach Calceolario in ſeinem Muſæo Sect 5 pag. 625. und in Pomets Materialien-Hiſtorie c. 41. l. 7. ein weiß und durchſichtige Reſina oder Hartz iſt, ſo man aus Neu-Spanien oder Weſt-Indien in Americam bringt, welches aus einem Baum heraus diſtillirt, wenn die Leute im Lande die Rinde vom Stamm abſondern.

Clu-

gens iſt allezeit der jenige zu erwählen, welcher recht reine iſt; dann bey den Materialiſten ein ziemlicher Theil Unrath darunter gemiſchet iſt, welchen ſie Maſtiche in Sortis heiſſen. Er muß in ſchönen, klaren und durchſichtigen Tropfen beſtehen, und nicht unangenehm dabey riechen, auch ſich gerne zermalmen laſſen. Sonſt giebt es auch einen rothen Maſtix, welcher aber zu der feinen Arbeit nicht zu gebrauchen iſt.

(2) Copal oder Pancopal, das erſte und ſchönſte heißt das Orientaliſche Copal, iſt aber ſehr rar. Dieſes Hartz muß man erwählen, wenn es feine Goldgelbe Stücken ſind, hübſch, durchſichtig und leicht zu zerreiben, die auch leichtlich zerſchmelzen, und übern Feuer einen Geruch von ſich geben, beynahe wie Olibanum Die andere Art kommt von einem groſſen Baum, der dem Pappel-Baum nicht viel ungleich, und häufig auf den Bergen in den Antilen-Inſeln wächſet. Dieſes Gummi wird an das Ufer der Flüſſe durch die

Plag-

Clusius sagt: Wie Gomora berichtet, seynd zwey Sorten, eines wie Weyrauch, aber das andere von besserer Art, welches von den Americanern zugerichtet wird, um ihre Räuchwerke zu machen, dessen sich auch ihre Priester bedienten, als die Spanier ins Land kamen. Er sezt hinbey, daß dieser Gummi feucht im ersten Grad seye, und eine erweichend und zertheilende Tugend, wegen der Menge wässerichter Theilgen so er besitzet, in sich hält, welches dann die Ursache wäre, daß er sehr hart in Spiritu Vini aufzulösen. Lemery in seinem Tractat von Material. Simplic. cap. 25 schreibet, daß es zweyerley Sorten gebe, eine, die auf einem Baume von nicht gar sonderlicher Höhe, dessen Blätter lang, und ziemlich breit sind, wachse; die Frucht gleichen unsern Gurcken, sey braun, und in demselben befinde sich eine Art Mehl von überaus guten Geschmack, und die andere Art rinne von einem grossen Baum, nach dem man hinein geschnitten, heraus: Man nennet ihn aber unfüglich Carabé, (*) weil er nur dem Bernstein gleich sieht.

Sel-

Platz- und Schlag-Regen geführet, wenn sie unten an den Stämmen dieser Bäume, von denen es herab gefallen, weg gelaufen sind

(*) Er ist sonsten unter den Namen als falscher Carabè bekannt.

Der vierdte iſt der Gummi Copal, (2) welcher nach Calceolario in ſeinem Muſæo Sect 5 pag. 625. und in Pomets Materialien-Hiſtorie c. 41. l. 7. ein weiß und durchſichtige Reſina oder Hartz iſt, ſo man aus Neu-Spanien oder Weſt-Indien in Americam bringt, welches aus einem Baum heraus diſtillirt, wenn die Leute im Lande die Rinde vom Stamm abſondern.

Clu-

gens iſt allezeit der jenige zu erwählen, welcher recht reine iſt; dann bey den Materialiſten ein ziemlicher Theil Unrath darunter gemiſchet iſt, welchen ſie Maſtiche in Sortis heiſſen. Er muß in ſchönen, klaren und durchſichtigen Tropfen beſtehen, und nicht unangenehm dabey riechen, auch ſich gerne zermalmen laſſen. Sonſt giebt es auch einen rothen Maſtix, welcher aber zu der feinen Arbeit nicht zu gebrauchen iſt.

(2) Copal oder Pancopal, das erſte und ſchönſte heißt das Orientaliſche Copal, iſt aber ſehr rar. Dieſes Hartz muß man erwählen, wenn es feine Goldgelbe Stücken ſind, hübſch, durchſichtig und leicht zu zerreiben, die auch leichtlich zerſchmelzen, und übern Feuer einen Geruch von ſich geben, beynahe wie Olibanum Die andere Art kommt von einem groſſen Baum, der dem Pappel-Baum nicht viel ungleich, und häufig auf den Bergen in den Antilen-Inſeln wächſet. Dieſes Gummi wird an das Ufer der Flüſſe durch die

Pla-

Clusius sagt: Wie Gomora berichtet, seynd zwey Sorten, eines wie Weyrauch, aber das andere von besserer Art, welches von den Americanern zugerichtet wird, um ihre Räuchwerke zu machen, dessen sich auch ihre Priester bedienten, als die Spanier ins Land kamen. Er setzt hinbey, daß dieser Gummi feucht im ersten Grad seye, und eine erweichend und zertheilende Tugend, wegen der Menge wässerichter Theilgen so er besitzet, in sich hält, welches dann die Ursache wäre, daß er sehr hart in Spiritu Vini aufzulösen. Lemery in seinem Tractat von Material. Simplic. cap. 25 schreibet, daß es zweyerley Sorten gebe, eine, die auf einem Baume von nicht gar sonderlicher Höhe, dessen Blätter lang, und ziemlich breit sind, wachse; die Frucht gleichen unsern Gurcken, sey braun, und in demselben befinde sich eine Art Mehl von überaus guten Geschmack, und die andere Art rinne von einem grossen Baum, nach dem man hinein geschnitten, heraus: Man nennet ihn aber unfüglich Carabé, (*) weil er nur dem Bernstein gleich sieht.

Sei-

Platz- und Schlag-Regen geführet, wenn sie unten an den Stämmen dieser Bäume, von denen es herab gefallen, weg gelaufen sind

(*) Er ist sonsten unter den Namen als falscher Carabè bekannt.

Der vierdte iſt der Gummi Copal, (2) welcher nach Calceolario in ſeinem Muſæo Sect 5 pag. 625. und in Pomets Materialien-Hiſtorie c. 41. l. 7. ein weiß und durchſichtige Reſina oder Hartz iſt, ſo man aus Neu-Spanien oder Weſt-Indien in Americam bringt, welches aus einem Baum heraus diſtillirt, wenn die Leute im Lande die Rinde vom Stamm abſondern.

Clu-

gens iſt allezeit der jenige zu erwählen, welcher recht reine iſt; dann bey den Materialiſten ein ziemlicher Theil Unrath darunter gemiſchet iſt, welchen ſie Maſtiche in Sortis heiſſen. Er muß in ſchönen, klaren und durchſichtigen Tropfen beſtehen, und nicht unangenehm dabey riechen, auch ſich gerne zermalmen laſſen. Sonſt giebt es auch einen rothen Maſtix, welcher aber zu der feinen Arbeit nicht zu gebrauchen iſt.

(2) Copal oder Pancopal, das erſte und ſchönſte heißt das Orientaliſche Copal, iſt aber ſehr rar. Dieſes Hartz muß man erwählen, wenn es feine Goldgelbe Stücken ſind, hübſch, durchſichtig und leicht zu zerreiben, die auch leichtlich zerſchmelzen, und übern Feuer einen Geruch von ſich geben, beynahe wie Olibanum. Die andere Art kommt von einem groſſen Baum, der dem Pappel-Baum nicht viel ungleich, und häufig auf den Bergen in den Antilen-Inſeln wächſet. Dieſes Gummi wird an das Ufer der Flüſſe durch die

Plas-

Cluſius ſagt: Wie Gomora berichtet, ſeynd zwey Sorten, eines wie Weyrauch, aber das andere von beſſerer Art, welches von den Americanern zugerichtet wird, um ihre Räuchwerke zu machen, deſſen ſich auch ihre Prieſter bedienten, als die Spanier ins Land kamen. Er ſezt hinbey, daß dieſer Gummi feucht im erſten Grad ſeye, und eine erweichend und zertheilende Tugend, wegen der Menge wäſſerichter Theilgen ſo er beſitzet, in ſich hält, welches dann die Urſache wäre, daß er ſehr hart in Spiritu Vini aufzulöſen. Lemery in ſeinem Tractat von Material. Simplic. cap. 215 ſchreibet, daß es zweyerley Sorten gebe, eine, die auf einem Baume von nicht gar ſonderlicher Höhe, deſſen Blätter lang, und ziemlich breit ſind, wachſe; die Frucht gleichen unſern Gurcken, ſey braun, und in demſelben befinde ſich eine Art Mehl von überaus guten Geſchmack, und die andere Art rinne von einem groſſen Baum, nach dem man hinein geſchnitten, heraus: Man nennet ihn aber unfüglich Carabé, (*) weil er nur dem Bernſtein gleich ſieht.

Sel-

Platz- und Schlag-Regen geführet, wenn ſie unten an den Stämmen dieſer Bäume, von denen es herab gefallen, weg gelaufen ſind

(*) Er iſt ſonſten unter den Namen als falſcher Carabè bekannt.

thores, was eigentlich der Gummi Lacc. ſey? (3.) welcher villeicht darum alſo genennet wird, weil er, gleich wie der Lacc (4) ſich auf das rothe ziehet.

Calceolarius in ſeinem Muſæo p. 370. erzehlet, daß Garcias der Medicus des Portugieſiſchen Vice-Königs der Oriental-Indien ein ſehr gelehrter Mann, nachdem er lange we-

dem Baum kommet, aufbehalten. Es iſt bey uns unter dem Namen, gemeiner Terpentin, bekannt.

(3) Gummi Lak, iſt ein harziges Gummi, hart braun, roth und hell, von welchen nachgehends noch viel ſoll gedacht werden, man muß dieſes erwählen, welches recht hoch von Farben, rein, hell, und etwas durchſichtig iſt, über dem Feuer zerſchmelzet, und einen lieblichen Geruch giebet, wann es angezündet wird; daß auch den Speichel roth färbet, wenn man es kauet. Das granulirte beſtehet in kleinen gelbröthlichten Körnlein, das Holz-Lack, hänget an kleinen Zweiglein, und das Platt-Lack, wird aus Holz-Lack in breite Täfelein gegoſſen, welche rothgelb, oder ſchwarz durchſcheinend ſeyn.

(4) Lacca iſt ein Teig, deren ſich die Mahler in Mignatur und Oel bedienen, ſie wird aus Blumen, Holz, oder Scheerwolle von Lacca ausgezogen, wovon der Proceſs in folgenden ſoll beſchrieben werden. Sonſten giebt

es

gen der Qualität dieses Gummi in Zweifel gestanden, ihn endlich in seinem ersten Buch Secretyen-Historie nach glaubwürdigen Zeugnissen also beschreibet: In dem Lande Martuban wächst ein Baum mit sehr langen Aesten, auf dessen Blätter eine Art daherum von der Erde wachsender, geflügelter Ameissen, ihren Gumi legen, nachdem sie von dem Saft der äussersten Spitze an den Bäumen ihre Nahrung gezogen, gleicher Weise wie die Bienen aus dem Saft der Blumen ihr Honig hervor bringen. Die Innwohner schneiden hernach die Zweige ab, und lassen mit dem Gummi im Schatten troknen; er setzet gleichfalls zu dessen Glaubwürdigkeit bey, daß man öfters die Flügel der Ameissen und die Stückgen von der Baum-Rinde unter diesen Gummi finde, welchen man, ob er gleich hart, dennoch leicht davon abnehmen kan. Dieser Gumi wird nach Europa folgends gebracht, man findet ihn aber selten in grossen Stücken, sondern nur in kleinen mit Erde vermischten Körnern. Man kan sie aber leicht reine bekommen, so man sie mit den teutschen Leim schmelzet, in Platten giest troknen läßt, und zum Firniß bewahret: Bis-

es auch die feine Venedische Lacca, und wird von dem Ueberrest der Cochenille mestica zugericht, nachdem sie den ersten Carmin daraus gezogen haben.

Bishero aber habe nicht erfahren können, mit was für einem Liquore man solchen auflöst, und zu einem Teig macht.

(1.) Pomet in seinem Materialien-Tractat Lib. 7. c. 43. schreibet: Wenn man ihn aufgelöst, werde er auf einem flachen Stein geworfen und getroknet; ohne zu melden, auf was für eine Weise man ihn weich machen solle. Wann er auf diese Weise zugericht wird, löset er sich gar leicht in Spiritu Vini auf, welches bey andren Liquoribus oder Feuchtigkeiten, man mag sie so warm machen, als man will, nicht geschehen kan.

(2.) Auch muß man merken, daß dieser Gummi in Europa verfälscht, und mit gleichen

(1.) Pomet meldet am angeführten Ort, daß man den Gummi-Lac auf Stäben (Lacca baculis) in Platten zu bringen, schmelzen, und hernach auf Stein oder Marmor giessen soll. Lemery in seinem Tractat von einfachen Materialien, schreibt eben dieses. Aber dieses Schmelzen muß ohne Zweifel durch Feuer, ohne weiteres Zuthun, geschehen. Der Pater Bonani hat vermeint, daß das Fränzösische Wort (fondre) schmelzen, nichts als eine Auflösung in einem Liquor bedeute.

(2) Diesen Betrug vorzukommen, darf man nur den, so an den Stecken noch fest hält, und

chen Stückgen Tannen-Harz vermischt wird, wodurch er hernach seine natürliche Härte, und die Güte zum Gebrauch der Firnisse verliert.

Der andere **Gummi** ist der **Sandrac**, und wird von den Scribenten Firniß und Persianischer Gummi (1) genannt. Vormius schreibet von diesem Gummi in seinem Musæo pag. 129. er wird Firniß, oder Vernis, von dem Lateinischen Wort Vernum (Frühling) benennet, weil er im Früh-Jahr gesammlet wird: Die Araber nennen ihn Sandrac, um diesen von dem Griechischen, wel-

und Gummi Lac in baculis genennet wird, nehmen.

(1) Ist ein harziges Gummi oder Saft, der uns als hell und glänzende, durchsichtige, reine Tropfen, die weiß und etwas gelb aussehen, zugeführet wird. Es rinnet aus den kleinen Cedern- und den grossen Wacholder-Bäumen; der aus den Cedern wird für den besten gehalten, ist aber sehr rar. Wir bekommen keinen andern als von Wacholdern, welche in Africa sehr hoch und in gar grosser Menge wachsen; man sucht ihn aus, daß es schöne, reine, helle und durchsichtige Tropfen sind.

(2) Die-

welcher kein Gummi, sondern ein (2) Minerale und Art vom Auripigment ist, zu unterscheiden.

Der dritte ist der Mastix (1) welcher in der Insul Chio wächst; und fällt in Tropfen von dem Mastix-Baum, beyde seyn in Italien gar wohl bekannt, und solviren sich so einer als der andere in Spiritu Vini gar leichte. Der meiste wird aus der Levante gebracht.

Der

(2) Dieser Sandrac Græcorum Arsenicrouge oder Realgal, ist röther als das Auripigment, daher er auch rother Schwefel genennet wird, weil er hochroth, ganz rein und brüchig, an der Farbe wie ein Zinnober ist, und einen schwefelichten Geruch hat, und also ein sublimirt Auripigment in einer rothen Massa, glänzend aber nicht durchsichtig ist.

Der natürlich rothe Arsenic findet sich in den Kupfer-Bergwercken, und der andere wird in Teutschland bey den Meißnischen Bergwercken bereitet. Einer wie der andere sollen schöne, schwer, glänzende Stücklein seyn, die eine schöne rothe Farbe haben. Sie dienen auch zum Mahlen und Lackiren, nachdem sie zart abgerieben worden.

(1) Mastix kommt von Masticando, vom Käuen her, dieweil man sich des Mastix gar oft pflegt als eines Käue Mittels zu bedienen. Übrigens

Der vierdte ist der Gummi Copal, (2) welcher nach Calceolario in seinem Musæo Sect 5 pag. 625. und in Pomets Materialien-Historie c. 41. l. 7. ein weiß und durchsichtige Resina oder Hartz ist, so man aus Neu-Spanien oder West-Indien in Americam bringt, welches aus einem Baum heraus distillirt, wenn die Leute im Lande die Rinde vom Stamm absondern.

Clu-

gens ist allezeit der jenige zu erwählen, welcher recht reine ist; dann bey den Materialisten ein ziemlicher Theil Unrath darunter gemischet ist, welchen sie Mastiche in Sortis heissen. Er muß in schönen, klaren und durchsichtigen Tropfen bestehen, und nicht unangenehm dabey riechen, auch sich gerne zermalmen lassen. Sonst giebt es auch einen rothen Mastix, welcher aber zu der feinen Arbeit nicht zu gebrauchen ist.

(2) Copal oder Pancopal, das erste und schönste heißt das Orientalische Copal, ist aber sehr rar. Dieses Hartz muß man erwählen, wenn es feine Goldgelbe Stücken sind, hübsch, durchsichtig und leicht zu zerreiben, die auch leichtlich zerschmelzen, und übern Feuer einen Geruch von sich geben, beynahe wie Olibanum Die andere Art kommt von einem grossen Baum, der dem Pappel-Baum nicht viel ungleich, und häufig auf den Bergen in den Antilen-Inseln wächset. Dieses Gummi wird an das Ufer der Flüsse durch die

Plag-

Cluſius ſagt: Wie Gomora berichtet, ſeynd zwey Sorten, eines wie Weyrauch, aber das andere von beſſerer Art, welches von den Americanern zugerichtet wird, um ihre Räuchwerke zu machen, deſſen ſich auch ihre Prieſter bedienten, als die Spanier ins Land kamen. Er ſezt hinbey, daß dieſer Gummi feucht im erſten Grad ſeye, und eine erweichend und zertheilende Tugend, wegen der Menge wäſſerichter Theilgen ſo er beſitzet, in ſich hält, welches dann die Urſache wäre, daß er ſehr hart in Spiritu Vini aufzulöſen. Lemery in ſeinem Tractat von Material. Simplic. cap. 215 ſchreibet, daß es zweyerley Sorten gebe, eine, die auf einem Baume von nicht gar ſonderlicher Höhe, deſſen Blätter lang, und ziemlich breit ſind, wachſe; die Frucht gleichen unſern Gurcken, ſey braun, und in demſelben befinde ſich eine Art Mehl von überaus guten Geſchmack, und die andere Art rinne von einem groſſen Baum, nach dem man hinein geſchnitten, heraus: Man nennet ihn aber unfüglich Carabé, (*) weil er nur dem Bernſtein gleich ſieht.

Sel-

Platz- und Schlag-Regen geführet, wenn ſie unten an den Stämmen dieſer Bäume, von denen es herab gefallen, weg gelaufen ſind

(*) Er iſt ſonſten unter den Namen als falſcher Carabè bekannt.

Seine Solution und Auflösung betreffende, so geschiehet solche auf vielerley Arten: Ein guter Freund in Teutschland, so ein berühmter Chymicus, hat mir in dieser Materie folgendes geschrieben: " Ich habe " die Probe gemacht, den Gummi Copal " mit Terpentin-Spiritus aufzulösen, und " er hat sich auch würcklich wie Gummi Ara- "bicum solviret. Von einem andern Freund habe erfahren, daß, nachdem er ihn gröblich gestossen, in einem Wasser, so mit Sal Tartari angemacht, sieden lassen, worinn er sich aufgelöst, solchen hernach præcipitirt oder abgesondert, und nach und nach den Spiritum Vini sachte darauf gegossen hat.

Ich habe es auch auf eine andere Art probiret, solchen wohl gestossen, und nach und nach von diesen Pulver in warmen gemeinen oder Venedischen Terpentin, (1) oder in Terpentin-Oel (2) geworfen, aber er bleibt zu dick, und trocknet sehr langsam.

Ju-

(1) Er hat zuvor oben gedacht, daß das, was vom Fichtenbaum ablauft, Terpentin genannt wird, also ist nicht zu zweiflen, daß es das ist, was wir den gemeinen Terpentin nennen, und wir werden nachgehends sehen, daß das Oglio d' Abbezzo der Venedische Terpentin ist,

(2) Das

Indessen ist nöthig: diese Operation zu wissen, um eine sehr schöne Art Firniß, wovon ich nachgehends melden werde, zu machen.

Hierauf kommt der **Bernstein**, (3) dessen Ursprung noch zweifelhaft; denn es ist noch ungewiß, ob es ein Gummi, so von einem Baum abflisset, oder ein Hartz, so in dem Eingeweide der Erde generiret wird.

Calceolario in seinem Musæo part. 2. p. 180. saget, daß er den Namen Succinum hat, weil es ein zusammen geronnener und gepackner Saft ist, und von keinem Baume herkommt; denn wie Munsterus berichtet, so findet man ihn auf dem Preußischen Meer, um welche Gegend keine Bäume seyn, schwimmen: Und glaubend also, daß sich Plinius, Olaus Magnus, auch selbst St. Basilius in seinem Hexameron sehr geirret haben.

Agricola, in dem vierdten Buche de Fossilibus, schreibt, daß er ein fetter Saft der

(2) Das Terpentin-Oel ist der Terpentin von Chio, welches mit dem Venedischen eins ist.

(3) Latabe, Glessum, Succinum, Ambra citrina, Electrum Sacal. Französ. Ambra jaune, ist eine Stein-harte Materie, gelb oder Citronen

der Erden wäre, (1) so sich durch ihre Adern durchdringet, hernach ins Meer wirft, und durch die Kälte des Wassers coaguliret. (*) Man

nen-gelb, oder weiß, schön und gleissend, anbey durchsichtig.

(1) Die Alten haben erachtet, es sey ein Gemenge von Hartz und Gummi, die von den Pappel-Bäumen, Fichten und denen Tannen herab rinnen, und welche durcheinander von den Winden in den Belt geführet würden sich mit dem Salz vermischten, alldo ausgearbeitet und vollkommen gemacht, und endlich durch die Wellen auf den Strand geworfen würden. Diese Meynung aber ist von den Neuern verworfen worden; dann sie haben alle mit einander geschrieben: Der Agt-Stein sey ein Erd-Hartz oder Saft, den das Meer wegführe, und die Wellen an den Strand des Königreichs Preussen gejaget, allwo es sich figiret und harte worden, so, wie wir ihn zu sehen bekommen, weil aber auch Agt-Stein in solchem Boden gefunden wird, der doch gar weit von demselben Meer abgelegen, hat man billig in Zweifel zu ziehen, ob die See zu Formierung dieser Resina eben so nöthig sey.

(*) Den Agt-Stein soll man erwählen, wann es feine, schöne harte Stücken sind, klar und durchsichtig, ohne Geschmack, welche Stroh und andere kleine Dinge leicht an sich ziehen, der auch beym Feuer schmelzet, der sich entzündet und einen Geruch wie Erd-Pech von sich

Man findet auch ein ander Harz, welches sehr gut zu dem schwarzen Firniß ist, und Asphaltum, oder Juden-Pech (**) genennet wird; dawon Calceolario also Sectione 2. pag. 174 schreibet: Man findet dieses Hartz nahe bey Babylon in Judäa, an dem See Aspaltide welches Vitruvius das todte Meer nennet, und meldet, daß dieses

sich giebet, wann er nur ein wenig auf der Hand gerieben wird.

Der weiße Agt-Stein, Französ. Karablè blanc, Lateinisch. Leucelectrum sive Succinum album, wird dem gelben vorgezogen, da doch der Unterschied dazwischen gar geringe ist.

Der gegrabene Agt-Stein ist mehrentheils grob, und nicht durchsichtig, braunröthlich von Farbe, und giebt bey weitem nicht so viel flüchtig Saltz, als der aus dem Belt kommt. Er wird auch gar zu keiner Arbeit nüzlich gebraucht,

(**) Bitumen Babylonicum auch Juden-Leim genannt, wird wie weiß und flüßig Pech, von Zeit zu Zeit von der Erden unter gedachtem Meer heraus gestossen: wann er dann auf das Wasser herauf gekommen, dergleichen alle fette Dinge zu thun pflegen, so wird er nach und nach von der Sonnen-Hitze und durch das Salz, welches sich darunter mischet, hart und dicht gemacht.

Man

der Ort, wo ehedem Sodom und Gomorra gestanden. Gleich wie auch durch den Jüdischen Historien Schreiber Josephum Lib. 5. cap. 5. Ferner durch Solinum in seinem Buch von merkwürdigen Dingen Cap. 3. solches berichtet wird.

Dioscorides und Avicena sagen: daß dieser Hartz die Tugend habe aller Feichtigkeit zu widerstehen, (1) weßwegen auch die Araber dieses Pech gebrauchen ihre Schiffe und Fahrzeuge damit dichte zu machen, wie wir in Europa das schwarze Pech gebrauchen, welches eine genugsame Probe seiner schmierigten Fettigkeit ist.

Lemery in seinem Universal-Tractat von Materialien Tom. 2. p. 107. meldet, daß es von den alten Egyptiern zur Balsamirung der Todten-Cörper genommen worden; wie eben dieser Autor sagt, wird es auch zu

Man soll ihn erwählen, wann er fein suber, schön schwarz und gleissend ist, dichte und härter als wie Pech; so muß er auch gar nichts riechen, man halte ihn dan zum Feuer.

(1) Aus allem, was in diesem Buch von dem griechischen Pech gedacht wird, muß das, so wir Colophonianni nennen, oder aufs wenig-

zu dem schönen glänzenden Chinesischen schwarzen Firniß gebraucht.

Mann muß auch das griechische Pech (*) als ein sehr gut Hartz und Resinam ansehen, welches seinen Namen, weil es von den Fichten in Calabrien, so man sonst groß Griechenland nennete, abrinnet, erhalten: Es ist etwas gelblich, und in der Farbe dem Bernstein nicht viel ungleich, jedoch viel weicher, und schmelzet leicht bey der Hitze.

Unter denen Gummi, welche aus Bäumen tropfen oder distilliren, und einer öhlichten Natur seyn, ist einer von welchem Mathiolus in seinem ersten Buche über Dioscoridem cap. 121. gedenket: Er saget, daß er sehr ungemein und rar wäre, und von den Oel-Bäumen abrinne, dabey versichernde, daß er bey seinen vielen Tugenden und Nu-

nigste demselben in allen sehr gleich sein, daß man also eines vors andere gar wohl nehmen kan.

In Italien wird es gleichfalls, wie bey uns das Colophonium, zu Geigen-Bögen gebraucht.

(*) Pix kommt vom Worte Pinus, Fichte, dieweil das Pech aus diesem Baum gezogen wird.

tzen, doch von niemanden gebrauchet würde, er gleichet sich; wie er schreibet, dem rothen Scammonio, wenn mann ihn zu kleinen Tropfen macht, ist dabey corrosivisch: oder um sich fressend, und füget hinbey, daß er von wilden Oel-Bäumen, (aus Mohren-Land genannd, abrinne. Er redet auch noch von einer Art Gummi, welcher sowohl von innländisch als wilden Oel-Bäumen, so in der Gegend Siena und dem Toscanischen, auch in den Dalmatien, und einigen Insuln, im adriatischen Meer befindlich, abläufet. Er hätte auch noch hinzusetzen können, daß man einen Gummi, welcher dem Copal an Härtigkeit gleich kommt, auf dem Hügel am Adriatischen Meere, im Territorio von Lecca, und im Pouillanischen findet.

Ueber diese Gummata seyn nun noch viele andere, so von unterschiedlichen Bäumen ablaufen, und von welchen die Historien-Schreiber Meldung thun, als der Gummi Elemi, Animæ, der Arabische, der von Pflaumen- und Kirsch-Bäumen ꝛc. nach diesem folgen Gummi Gutta; Weyrauch, Myrhen, Oppopanax, & Ammoniacum. Es quellen auch noch mehr fette Liquores aus gewissen Bäumen, als das Terpentin-Oel, Copaiba, und andere, davon ich nicht reden will, weil sie zu unsern Vorhaben, und

und was wir ſuchen unnützlich ſind, und darf der geneigte Leſer, um genaue Nachricht hievon zu haben, nur Pomets Materialien-Tractat aufgeſchlagen, als worinne er hiervon einen weitläuftigen Catalogum antreffen wird.

III. Cap.

Compoſition unterſchiedlicher Firniſſe / auf die Art, wie ſie Pater Jamart kund gemacht.

Viele Künſtler, welche mit der Auflöſung des Gummi Lacs im rectificirten und von allem Pflegmate gereinigten Spiritu Vini nicht zu frieden waren, ſeyn der Meinung geweſen, wenn ſie eins und das andere in deſſen Verfertigung ändern würden, ſolchen in vollkommneren Stand zu bringen.

Und ſeyn, ſo viel mir davon bekanndt, folgende die beſten Operationen:

In der Phyſica curioſa des P. S. J. Adalbert Tikouski p. 110. ſtehet folgendes Recept,

cept, welches er unter den titul: **Eines Türkischen Firniß heraus gegeben.**

Man muß einen Theil Terpentin nehmen, solchen fünfmahl in warmen Wasser waschen, hernach 2. Theil klein pulverisirten Sandrac in einem Geschirr aufs Feuer setzen; wann er anfängt zu rauchen, den Terpentin mit ein wenig Spic-Oel darein thun: Nachgehends nimmt man es vom Feuer ab, giest einen Theil Aqua vitæ und und 3 Theile (1) **Hartz-Wasser** darauf, so wird man einen vortreflichen Firniß, welcher in sechs Tagen trocknet, bekommen.

In

(1) Aqua di Russa. Ich habe verschiedene Untersuchungen gethan, um das Wesen dieses Hartz-Wassers, welches bey uns unter diesen Namen nicht bekannt, zu erkundigen. So bin ich endlich von Rom benachrichtiget worden, daß es eben das was oglio d' Aspigo, oder bey uns Spic-Oel ist. Alle Italiänischen Mahler, so ich hierin zu Rath gezogen, hatten mir auch dieses confirmiret. Habe also im folgenden dieses Wort allezeit Spic-Oehl übersezt, welches eine bekannte Specerey ist, da doch dessen Ursprung noch nicht genau bekannt.

Pomet schreibet, daß es das würkliche wilde Lavendel-Oehl, so in Languedoc gar wohl bekannt seye, welches aber schwer zu glau-

In dem Buch, Christoph Loue Morley, Collectanea Chymica Leidensia genannt, wird im Capitel vom **Jappanischen Firniß** gemeldet:

Nimm 1. Untze pulverisirten Lac, und 3. Unzen Spiritus Vini, thue es in ein Glaß, und schüttele es zuweilen um; wann der Gummi aufgelöst, so giebt man auf das Holtz mit einem Pinsel so viel Lagen, als man will, oder so lange, bis der Grund dichte genug ist: Etliche tage hernach, wann alles wohl trocken, poliret man die Arbeit mit zarten Bimsenstein, und gemeinen Oehl, der lezte Glanz aber wird mit zart-pulverisirt- und geriebener Kreide gegeben. Diese Art Firniß giebt des P. Jamarts seinem wenig nach, und meritirt den Namen als Japponischer Firniß noch lange nicht, wie wir aus folgenden ersehen werden.

Folgende Methode ist einem wohlbekannten

glauben, dann wann dem also wäre, würde der Preiß nicht so wohlfeil seyn. Es hat vielmehr, wie viele versichern, das Ansehen, daß solches ein geistig (æthereum) Oehl von Terpentin sey, in welchem man die Blumen von diesem wilden Lavendel digeriren läst: Wo dieses ist, so kan man sich ohne Unterschied des Spic- oder Terpentin-Oehls in allen Operationibus von Firnissen bedienen.

ten Französischen Autore beschrieben: Nimm 15. Unzen rectificirten Spiritus Vini 2. Unzen pulvrisirten Gummi Lack, thue alles in ein Glaß mit engen Halse, und laß in Balneo Mariæ wohl zergehen, oder digeriren, nach diesem seyge es durch ein leinen Tuch. Man kan mit dem Firniß allerhand Farben anmachen, ehe man ihn aber braucht, muß das Holtz mit folgenden Firniß angestrichen seyn:

Nimm Spic-Oehl 8. Unzen gestossenen Sandrac 5. Unzen, und wenn alles bey dem Feuer wohl unter einander geschüttelt und zergangen, so bestreicht man ganz warm die Arbeit, so man laquiren will, damit: wenn aber alles recht trocken, gebraucht man den vorgedachten gefärbten oder mit Farbe angemachten Firniß darauf.

Alexius Pedemontanus in seinem Tractat von Geheimnissen l. 5. p. 80. schreibet: Nimm Benzoe, zerstosse ihn wohl, und gieß darein so viel (1) gebranten Wein, bis drey oder vier Finger hoch darüber geht; dieser Firniß hat einen grossen Glanz, und troknet sehr geschwind. Wann man ihn will durch-

sich-

(1) Aqua Vitæ oder Spiritus Vini.

(2) Ben-

sichtig haben, darf man nur die (2) Mandel von Benzoe allein nehmen; aber wo er gelb aussehen soll, kan man Safran drunter nehmen.

Der Cavallier Fiorovanti schreibet c. 96. l. 5. Nimm Benzoe, Sandrac und Mastix, pulverisire es wohl, gieß Aqua vitæ darauf, laß bey einem gelinden Feuer, oder

(2) Benzoe, Französisch Benzoin, sieht in Mastix verwickelten Mandel-Kernen gleich, und wann man solches von einander bricht, seyn ohne Zweifel darunter diese weisse Mandeln zum durchsichtigen Firniß zu verstehen; sonst ist dieses ein harziges Gummi, welches sehr stark und wohl riechet. Es werden zweyerley Arten zu uns gebracht, eine in Tropfen, die andere in Kuchen und grossen Stücken; die erste muß rein und sauber seyn, klar und durchsichtig, röthlicht und voll weisser Flecken, die wie zerbrochene Mandeln sehen. Deßhalben sie auch Benzoinum Amygdalcides, Mandeln-Benzoe genennet wird; sie muß darbey gar würzhaftig riechen, jedoch angenehm und lieblich,

Die andere bey den Specerey-händlern Benzoe in der Sorte (Benjoin en sorte) soll auch rein und sauber seyn, glänzend, leicht zu zerbrechen, harzig und von Farbe grau, gelblicht oder röthlicht, mit untermischten weissen Tropfen, als wie die erste, und sehr wohl riechen. Die erste Gattung oder die trö-

der an der Sonne wohl digeriren und zergehen; diese Gummata lösen sich sehr leicht auf, und geben einen sehr klaren und glänzenden Firniß, welcher bald troknet und angenehmen Geruch hat.

Der Frater Dominicus Audé, Canonicus Regularis St, Spiritus, schreibt in seinem 2. Buch p. 156. folgender massen: Nimm 1. Pfund rectificirten Spiritus Vini, 4. Unzen Gummi Lack, und 2. Unzen pulverisirten Sandrac, laß solches in Spiritu Vini zergehen, und seyhe es durch ein leinen Tuch. Er fügt ingleichen den Gebrauch hinbey, welcher eben der Proceß ist, wie wir aus obigen Französischen Buche angeführet haben. Ferner sagt er, daß diesem Firniß weder Wasser noch Feuer schaden soll; welches leztere aber nicht vor allzuwahr anzunehmen.

Hier folgt noch eine andere Operation, welche von einem Litthauer bekommen: Sandrac 3. Unzen. (1) Campfer 1. Unze. Ambra

tröpfichte Benzoe ist der andern billig vorzuziehen; allein weil sie gar rar ist, und allezeit nicht wohl zu haben, so kan die andere dafür genommen werden, nur daß sie auch also beschaffen sey, wie erst erwähnet. Die Parfumirer brauchen sie auch zu ihren Rauchwerken.

(1) Cam-

bra anderhalb unzen, (2) hartgekochten Terpentin 3. Unzen, pulverisire alles, und laß in Spiritu Vini solviren, so bekommest du einen vortreflichen Firniß.

* * *

Ein teutscher Cavallier, hat mir auch folgendes Recept communiciret, dessen er sich auf seine Arbeit bedient, wann solche bereits mit Farben belegt war: Nimm 4. Unzen gu-

(1) Campfer, lateinisch Camphora, ist eine Gattung eines weiß- und leichten Harzes, welches sehr flichtig ist und leichtlich Feuer fängt, so daß es auch auf dem Wasser brennet, darauf mans schwimmen lässet; denn es bleibt in der Flamme und verzehret sich ganz und gar. Dieses Hartz rinnt aus dem Stamme und dem dicksten Aesten eines Baumes, der wie ein Nuß-Baum sehen soll, und in Asien auf der Insul Borneo auch in China wächset. Es muß soviel möglich vermieden werden, daß weder Erde, Sand noch andere Unreinigkeit darunter geräth. Der aus China kömmt, ist nicht so rein als der auf Borneo fällt, muß also der auserlesenste, weiß, durchsichtig, rein, leicht und bald zu zertreiben seyn, eines starcken und durchdringenden Geruchs, muß sich stracks entzünden und auf dem Wasser brennen. Er wird viel unter dem Firnisse auch zu Lust-Feuern gebrauchet, und war eines von den vornehmsten Stücken, so ehedessen zu dem so genannten griechischen Feuer genommen worden.

(2) Ist

gutes Aqua Vitæ, in ein Glaß gethan, wo noch zweymahl so viel darinnen Raum hat, laß solches auf heisser Asche sieden, und weil es noch kocht, so thue eine Unze puverisirten Sandrac hinein, wann es geschmolzen, wirf auch anderthalbe Unzen feinen Terpentin darauf, und wenn alles ein wenig gesoten hat, ist es fertig, und du bekommest einen sehr schönen Firniß.

* * *

In dem Cosmographischen Auszuge des Pater Coroneli, Franciscaner Ordens, lieset man folgendes;

Den aus China kommenden Firniß zu verfertigen.

So nimm von Gummi Lac, weissen Gummi Copal und gemeinen Gummi, eines jeden 4. Unzen; aber man muß den Gummi Lac in einer starken warmen Lauge so lange reinigen, bis die Lauge klar davon ablauft; folgendes: muß man ihn zwey oder dreymal mit reinem Wasser abwaschen, und an der Son-

(2) Ist das, was wir falsch Colophonium nennen, und würklich gesottener und durch die Evaporation von seinen öhligten Theilen hartgemachter Terpentin.

Sonnen troknen lassen. Wann er troken, so macht man ihn mit den andern beiden Gummi zu pulver, thut solches zusammen in Brandwein, und läst es 5. Stunden sieden, so giebt es einen recht schönen Firniß.

✿ ✿ ✿

Der Pater Joh. Zahn, (*) zeiget uns auch in seinen dritten Buch im 3. Cap. **einen Firniß, welchen er den Chinesischen nennet**, wenn er den Gummi-Lack in Spiritu Vini zergehen lässet; er lehret auch den Vortheil, wie man solchen, daß er klar und durchsichtig wird, reinigen kan. Ich habe es, (mit Erlaubniß dieser beyden Hern Autorum auch selbst dts P. Kircheri, welcher am ersten die Arbeit solchen zu reinigen, entdecket,) zu vielmahlen probieret, daß man auf die Art wohl dem Gummi Lack einen grossen Theil seiner röthlichen Farbe benimmt, aber er wird dabey ganz enerviret und kraftlos gemacht, daß er nichts von seinem harten und leimichten Wesen behält, welches doch zu Verfertigung eines guten Firnisses höchst nothwendig bleiben muß.

Man

(*) Fundamentum tertium practico-mechanicum Syntagma III. Cap. IX. Praxis I. p. 161. Oculus artificialis Authore R. P. F. Joanne Zahn, Herbipoli 165.

Man muß also auf die gefärbte Arbeit einen klaren Firniß, und welcher sehr leicht zu verfertigen, bringen, davon wir hernach unterschiedliche recht gute Recepte communiciren, und ein andermal mehrers von diesem klaren Firniß reden wollen; itzo will ich aber ein Recept von einem Firniß lehren, welcher gewiß wegen seiner Härte, wenn er trocken, als wegen des schönen Glanzes nach dem Poliren, einer von den besten ist von allen Proben, so ich gemacht habe.

"**Man muß den Gummi-Lack**, "wie oben gemeldet in Spiritu Vini zergehen "lassen, und zwar bey einem gelinden Feuer, "oder an der Sonnen, hernach eben bey besagtem Gummi ein wenig Ambra und Gummi Copal in folgenden Proportion (*) hinzu thun, nemlich:

Gummi-Lack	4. Unzen,
Ambra	2. Unzen,
Copal	1. Unze,
Spiritu Vini	1. ¼. Pfund,
Terpentin	1. Unze.

"Obwohlen der Gummi Copal, sich sehr "schwehr in Spiritu Vini auflöst, so theilt "er ihm doch von seiner Tugend und Farbe et-

(*) Dabey das Pfund zu 11. Unzen zu verstehen.

" etwas mit, wenn man ihn an der Sonne " oder am Sand-Feuer etwas kochen läst, " und hilft der Terpentin viel, daß solcher " desto eher zergeht, wie er auch seine natür- " liche Fettigkeit dabey verlieret, und endlich " ein vortreflicher Firniß wird. "

✻ ✻ ✻

Folgends hat mir ein guter Freund aus " Flandern entdecket: " Den Gummi Copal " leichte in Spiritu Vini aufzulösen, so nimm: " Ein halb Nösel Spiritum Vini, Gummi " Copal 2. Unzen, Sandrac ¼. Unze, Cre- " mor Tartari ½. Unze. Dieses thue zu sam- " men in ein ziemlich grosses Glaß, stopfe " solches wohl zu, schüttele es gut unter ein- " ander, und laß so lange sieden, bis sich al- " les aufgelöst hat." Diese Firnisse seyn von Pomets. seinen lib. 7. Cap. 59. ziemlich un- terschieden, als welcher 5. Sorten von Fir- nissen lehret.

Der erste: welchen er den weissen nen- net, wird aus Terpentin-Oehl, Venedi- schen Terpentin und Mastix gemacht.

Der andere: Oehl-Firniß genannt, von Spic-Oehl, Sandrac und feinen Ter- pentin.

Der

Der dritte: von Sandrac, weiſſen Carabe, Gummi Elemi, Maſtix und Spiritu Vini,

Der vierte: ſo ein Gold-Firniß, iſt von Lein-Oehl, Sandrac, Aloe Succratrino. (*) Gummi Gutta, und Gold-Glett (**) gemacht.

Der fünfte: welchen er Chineſiſch nennt, iſt von Gummi-Lack, Colophonio Maſtix und Spiritu Vini gemacht. Aber er meldet weder von der Doſi oder Gewicht der Sachen, ſo darzu genommen, noch die Art wie ſolche mit einander vereiniget werden.

Wol-

(*) Die Succotriniſche Aloe wird aus der Inſul gleiches Namens zu uns gebracht, ſie muß rein, ſchwarzbraun, auſſenher glänzend, inwendig Citronen-gelb ſeyn, ſie kan leicht zerrieben werden, und iſt im übrigen reſinös und harzig, leicht, ſehr bitter, unangenehm von Geruch, und wird gelb wenn ſie zerſtoſſen wird. Der Saft wird aus der aufgerichteten Pflanze gezogen, und an die Sonne geſtellt, daß er dick werde. Sie wird vielmal mit der Aloe epatica confundiret, und eins vors andere genommen.

(**) Lithargirium auri, man muß die Glätte nehmen ſo in kleinen Klumpen, die wohl gebrannt worden, ſauber und hoch an der Farbe, und zugleich wichtig iſt.

Digitized by Google

Wollen alſo damit zufrieden ſeyn, daß ſolche angezeigt worden, und anitzo zu anderen welche ſicherer und probat befunden ſchreiten.

IV. Cap.

Von durchſichtigen Firniſſen.

Über obgemeldete Firniſſe, ſo von Spiritu Vini, Sandrac und Terpentin gemacht, werden auch noch viele Arten verfertiget, welche die gefärbte Arbeit im geringſten nicht verdunkeln können, weil ſie gar keinen Gummi-Lack (als welcher allezeit ein dunkeles Anſehen macht,) in ſich halten, ſondern ihr im Gegentheil vielmehr Licht und Glanz geben.

(*) Der Pater Zahn, von welchem wir oben bey der andern Praxi im 9. Cap. gedacht haben, giebt uns folgendes Recept: Nimm (**) 10. Unzen Spiritus Vini, 2.

(*) Pag. 161. Accipe Spiritus Vini bene rectificati Unc. 10. Gummi Sandracæ pulveriſati & therebinthinæ Venetæ ana uncias 2. ac impona vitro, &c.

(**) Onciæ dieci di Spirito di Vinio, onciæ dieci di Sandracca, & due di terebinthina; o ſia oglio d'abezzo, il quale e migliore, &c.

Unzen Sandrac, und 2. Unzen gemeinen oder Venediſchen Terpentin, welcher beſſer iſt.

Er meldet auch von einer andern Compoſition, ſo eben dieſe Dienſte thut, und welche noch vollkommener und beſſer ſeyn ſoll, als: Nimm Gummi Animæ, (1) Gummi Elemi,

Ich habe Oglio d' Abezzo, durch Venediſchen Terpentin überſezt, weilen durch dieſe als folgende Paſſagen mir kein anders einbilden kan, und ſolches bey uns nur zuweilen mit dem von Venedig und der Art von Chio confundirt wird.

(1) Oder Gummi Aminea, Animea Myrrha, Animum, iſt ein gewiſſes Gummi oder Hartz, das uns aus America gebracht wird, und aus einem Baume rinnet, wann drein geſchnitten wird, das beſte Gummi Animæ muß weiß ſeyn, trocken, leicht zu zerreiben, rein und wohlriechend, muß ſich bald verzehren, wann mans auf Kohlen legt.

Es führet viel Oehl und flüchtig Saltz, ſeine unterſchiedliche Sorten ſeyn: Gummi animæ flaveſcens, gelb, durchſichtig, Nigricans, Colophoniæ ſimile, ſchwärzlich, dem Geigenhartz nicht ungleich, und Gummi pallidum & retorridum man hat auch davon das diſtillirte Oehl, welches wie aus andern Reſinen geſchicht, durch eine Retorte im Sand bereitet wird.

mi, (2) weissen Weihrauch und weissen Ambra, von jeden 2. Drachmas, wann solches alles zu zarten Pulver gemacht, gieß "distillirten Wein-Eßig darauf, laß alles zu"sammen kochen, gieß es dann sachte ab; und "wann die Materie mit warmen Wasser schön "weiß gewaschen, so laß es trocknen; hierauf muß mans klein pulverisiren, und noch 2. Drachmas Gummi Dragant, (3) und 3. Drachmas Zucker-Candi hinzu setzen, nachgehends alles in ein Pf. Spir. Vini gethan, das

(2) Oder Resina Elemi, ist eine Gattung weisses Harzes, so zugleich in etwas grünlich siehet und wohlriechet. Es wird uns aus Ethiopien zugeführet in Stücken oder Kuchen zu zwey drey Pfund schwer, welche in Blätter von Indianischen Rohr gewickelt sind, daher es auch Gummi Elemi im Rohr, genennet wird. Solches muß man erwählen, welches auswendig trocken, inwendig weichlicht, rein und weiß von Farbe, die sich doch nach den grünen ziehet, und lieblich reucht. Es soll der Baum rothe Blumen und Früchte wie Oliven tragen, daher ihn auch einige den wilden Oehl-Baum nennen.

(3) Tragacantha, Spina Hirci, Bocksdorn, aus deren verletzten Wurzel ein Saft heraus fliesset, welcher, wann er gerinnet, zu einem weissen, durchsichtigen, schleimichten und leichten Gummi wird. Er wird gemeiniglich in Sorten verkauft, kommt aus Spanien

Glaß zuweilen wohl umgeschüttelt, und diese zusammen gemischte Sachen, zwey Stunden in Calneo Mariæ sieden lassen. Wann mans vom Feuer abnimmt, muß mans eine Weile ruhen lassen, damit sich das dicke Zeug setzen kan, und was oben schwimmet, langsam abgiessen, so hat man einen sehr klaren und guten Firniß.

Eben dieser Autor versichert, daß noch mehrere gute Sorten von Firnissen, in Joh. Kunkels Arte vitraria experimentali anzutreffen seyn.

❀ ❀ ❀

Anitzo aber folget eine andere Composition und Operation von Gummi Copal, welche nur neulich durch einen guten Freund aus Frankreich übersandt worden:

Man nimmt 1. Unzen Copal, 2. Unzen Sandrac, 1. Unze Mastix, macht alles zu Pulver, und läst es mit einem halben Nösel Spiritu Vini, in einem wohlvermachten Glaß sieden, so bekommt man einen sehr klaren Firniß.

Ein

nien und Apulien, ist dreyerlei, als Electi, Fini, und Massana, der schöne weisse, klare durchsichtige, glatte, zarte, lautere, und am Geschmack süsse, ist der beste, der köstlichste ist nur Messana.

Ein gewisser Mönch von Franciscaner-Orden, welcher unterschiedliche Blumen von gemahlten Papier, die Altäre damit auszuzieren, machte, gab ihnen einen so schönen Glanz, mit nachfolgenden Firniß:

Man nimmt Gummi Arabicum (*) in gemeinem Wasser aufgelöst, Sandrac in warmen Franz-Brandwein gleichfalls solvirt, und ein wenig Zucker-Candi mit Eyweiß und dem Gummi angemacht; läst solches wohl untereinander mengen und incorporiren, so hat man einen sehr schönen und glänzenden Firniß, sonderlich auf Papier. (**)

✿ ✿ ✿

Man kan auch noch einen klaren Firniß machen, wann man in ein Pfund Spiritus Vini vier Unzen Sandrac, eine halbe Unze Mastix, 1. Unze Campfer nimmt, und bey gelinden Feuer alles zergehen lässet.

✿ ✿ ✿

Auch wird eine Art, so von diesem etwas

(*) Gummi Saraccenium, Arabisches Gummi, man muß das erwählen, welches trocken, weiß, hell und durchsichtig, rein und glatt, ganz dicht und ohne Geschmack ist, daß sich auch leichtlich in dem Wasser läßt auflösen, und zergehet.

(**) Ist

was unterschieden, gemachet: Man nimmt weissen Ambra 4. Unzen, Mastix in tropfen eine Unze, Copal und Gummi Animæ eine Unze; läst diese Gummata zusammen, mit einem Pfund Spiritu Vini, in einem wohlvermachten Glaß auf warmer Aschen oder an der Sonnen sich auflösen, so wird man einen sehr weissen Firniß bekommen.

* * *

Folgende Composition ist auch sehr gut, auf die Farben zu gebrauchen, weilen sie solche gar nicht verdunckelt, und man den dichten Grund, welchen der Firniß giebt, so schön poliren kan, daß es aussiehet, als wann das schönste Chrystallin-Glaß darüber gezogen wäre, und ist diese: "Man nimmt daß Weisse "von einem Ey, läst solches auf einem erdenen "Teller an der Sonne oder am Wind der aus "Norden geht, troknen, so wird solches so hart "als Gummi, und kan in was für einer Quan"tität als man will, zum Gebrauch bewahret "werden." "

Hernach von diesem Eyweiß 1. Drachma, weissen Sandrac eine Unze, weissen Mastix 2. Drachma, Campfer ½ Drachma, machet

(**) Ist auch gut über illuminirte Bilder zu gebrauchen.

chet alles zu Pulver, und thut es in einem halben Pfund Spiritus Vini an die Sonne stellen, oder an gelindes Feuer setzen, wann nun alles aufgelöst, so filtrire es durch ein grau Papier.

Will man eine grössere Parthey machen, darf man nur alles doppelt nehmen, und giebt dieser Proceß einen sehr hell und klaren Firniß.

* * *

Man kann auch einen andern Firniß mit dem Eyerweiß machen. Wenn man das Weisse von einem alten Ey nimmt, und schlägt solches mit einer gespaltenen Feder so lange, bis sich ein hoher Schaum erhebet, den man als unbrauchbar weggiest, an das wäßrige aber, so überbleibt, thut man ein wenig weissen Zucker = Cand und Brandwein, so giebts einen sehr klaren Firniß, sonderlich wann alles wohl untereinander geschüttelt und vermengt wird.

* * *

In dem achten Jahrgang der Miscellaneorum Curiosorum Joh. Daniel Gegerii wird uns eine Art von klaren Firnissen bekannt gemacht, um die Insecta, Käfer und anderes Ungeziefer lange zu erhalten daß solche nicht verfaulen, wenn er schreibt: Nimm ein Pfund

Spiritus Vini, und ein wenig durchsichtigen Ambra, laß dieses zusammen gemischt 48. Stunden in Balneo Mario stehen, hernach thue ein wenig Mastix, eben so viel Sandrac und ein wenig Terpentin daran, laß alles wiederum in Balneo Mario wohl auflösen, hernach nimm deine insecta oder kleine Thierlein, thue ihr inwendiges heraus, benetze sie etliche Tage mit Spiritu Vini, in welchem ein wenig Zucker-Candi aufgelöset ist, nach diesem überziehe sie etliche mal mit obgelehrten Firniß, bis sie ganz wie in einem Glaß eingewickelt scheinen: Die Insecta so auf diese Art prepariret werden, lassen sehr curieux, und dauren lange Zeit, ohne zu verderben.

❀ ❀ ❀

Es wird auch ein sehr klarer Firniß ge-
"macht, um solchen auf die Kupferstiche zu
"legen, ohne selbe (immediate) zu berühren,
"sondern er wird auf einem zarten Schleyer
"angestrichen und ausgebreitet, welchen man
"hernach vor die Kupferstiche, als ein Glaß
"auf folgende Art, verfertigen kan: "

Mann strekt weisse Gaze auf eine Rahm aus, und beziehet solche auf beyden Seiten mit folgenden Firniß: Es wird ferner Terpentin mit Spic-Oehl kalt an-

angemacht und incorporiret, und solches eine halbe Stunde lang untereinander geklopfet, bis daß es dicklicht und die Consistenz wie das Weisse von Ey hat, nachdem läst man es eine weile ruhen, und gieſt das oben schwimmende sachte in ein ander Glaß ab: Folgendes wird mit einem starken Pinsel die Gasche auf beyden Seiten bestrichen, alsdann mit einem hölzernen oder helfenbeinernen Messer ohne Heft, gleich, glatt und eben gemacht, und läßt die Gasche im Schatten, an einem Ort, wo kein Staub hinkommen kan, troknen, wann die erste Lage trocken, kan man noch eine geben, so bekommt man eine schöne und durchsichtige Gasche.

Man macht solche auch auf noch eine andere Art, aber zu eben diesem Gebrauch, welche eben so schön, aber etwas gebrechlich ist, folgender Weise: Nimm eine Unze klaren Copal, pulverisire ihn sehr klein: Thue ihn in ein glaßiret erden Geschirr, und laß ihn in 2. Unzen Terpentin bey gelinden Feuer wohl zerflieſſen, und in einander solviren. Wenn diese zusammen recht flißig worden, so gieſt man Tropfenweiß 3. Unzen Terpentin Spiritum darunter, und streicht solches auf die bey Feuer oder an der Sonne warm gemachte Gaze, so wird es als wie ein Crystall, aber sie muß nicht gebogen werden, dann sie sonst leichtlich brechen kan.

V. Cap.

Digitized by Google

V. Cap.

Von Gold = Farben oder Gold = Firniſſen.

Nachdeme wir nunmehro vielerley Arten von Firniſſen, ſo mit Gummi in Spiritu Vini aufgelöſet werden, gelehret, ſo wird ſich nicht uneben ſchicken, wann wir auch einige Gattungen welche auf ein verſilbert Corpus, eine Gold = gleiche Farbe geben, anzeigen werden. Dieſe Sorte wird nun auf allerhand weiſe gemacht, davon ein Liebhaber dieſe, welche ihm am beſten vergnügen wird, ausleſen kan, weilen deren Farbe wie das geſchlagene Gold, wenig mit einander different, und gleich wie das geriebene Gold, von dem in der Münze geſchlagenen, ſchlechten Unterſcheid in der Farbe hat. Es iſt deren Verfertigung folgende:

* * *

Man nimmt den vierdten Theil Benzoe, einen Theil Maſtix, und einen halben Theil Sandrac, macht alles zu Pulver, den Maſtix muß man am erſten in Brandwein ob dem Feuer zergehen laſſen, hernach den Sandrac, und folgends den Benzoe darzu fügen: Wann dann die Materien alle flüßig worden, wird

wird noch der achte Theil feinen Terpentin, und der achte Theil Aloe Succotrina eine Nuß-Schale voll hinzugethan, wenn mann sieht, daß diese Composition eine schöne Couleur giebt, nimmt mans vom Feuer und bestreicht die versilberte Arbeit damit. Andere bedienen sich des Benzoe der klein gestossenen Aloe, und ein wenig Safran, welches alles in guten Brandwein aufgelöset wird, und mit diesem Firniß geben sie der versilberten Arbeit etliche Lagen, und lassen die erste allezeit wohl trocknen, ehe sie mit der andern darauf kommen.

* * *

Ein bekannter Freund und berühmter Chymicus in Teutschland, hat mir eine andere Composition, welcher er sehr gut befunden, communiciret, und wird solche folgender Weise verricht: Man nimmt gelben Ambra, schmelzet davon 2. Unzen auf einem kupfernen Teller, und wann er geschmolzen, wird er in Terpentin Spiritum gethan und 2. oder 3. Tage in Saud-Feuer gesezt, das Glaß auch bisweilen umgeschüttelt, so bekommt der Spiritus eine schöne Gold-Farbe, welche auf der versilberten Arbeit in kurzer Zeit trokner.

* * *

Folgende Composition ist auch gar gut.

Als

Als man nimmt Gummi-Lack eine Unze, pulverisirte Aloen Succotrinam 2. Drachmas, Terpentin 8. Unzen, feinen klein zerstossenen Zucker 1. Pfund (*) vermischt und mengt solches wohl untereinander; und nachdem es durch ein leinen Tuch geseyget worden, wirds zum Gebrauch bewahret.

* * *

Aber von allen denen, so ich vor den besten halte, und welchen öfters mit guten Vortheil gebraucht habe, (obwohl in der Composition die Dosin oder das Gewicht der Ingredientien so genau nicht in acht genommen, sondern in Erfahrung meine beste Lehrmeisterin seyn lassen, um zu der rechten Vollkommenheit zu kommen) so habe den Gummi-Lack in Spiritu Vini aufgelöset, in das Glaß Curcume (1) klein pulverisirt gethan, wie-

auch

(*) Dieses Pfund ist nicht mehr als 12. Unzen weil es nach dem Gewicht von Rom und in ganz Italien gewöhnlich zu verstehen.

(1) Terra merita, Gelbwurz-ist eine länglicht runde knötichte Wurzel, dem Ingber nicht so gar ungleich, in- und auswendig gelblicht, Terra merita wird sie genannt, dieweil sie als wie eine harte Erde aussieht, auch weil sie so grosse Tugend und Meriten hat, sonst wird sie auch Cyperus Indicus und Indianischer

auch etwas trocken gestossene Safran und klein geschabtes Drachenblut darunter, welche Wurzel wie Vormius in seinem Musæo c. 34. p. 229. schreibet, von Dioscoride Cinober genennet wird, und der Safft von einem so genannten Drachen-Baum ist, welcher in den Feldern bey Carthagena, um Peru herum wächst, wie solches Menardus c. 34. erzählet. (2) Es kommt aus den Rissen, welche in den Baum gemacht worden, das Veritable und natürliche, welches man gewöhnlich in Europa bringt, wird in Baumrinde gewunden, und hat die Farbe wie erstarrtes Blut, wie davon Clusius in seinem Trac-

scher Safran genennt. Diese Wurzel muß man nehmen, wann sie frisch und schwer ist dicht und fein völlig, so gelb als wie Safran. Die Färber, die Beutler, Rothgiesser, und andere Handwerker mehr, gebrauchen sie und färben damit gelb oder Goldgelb. Die Indianer färben den Reiß und andere dergleichen Speisen gelb damit.

(2) Monardes, Ronedæus, und viele andere haben geschrieben = Wenn man der Frucht die Haut abzöge, so erschiene darunter die Gestalt eines Drachen, so wie denselben die Mahler abzumahlen pflegen, mit aufgesperrten Rachen, einem etwas langen Halse ꝛc. Mann muß das Drachen-Blut erwählen, welches rein und sauber ist, harzig und trocken,

Tractat von raren Pflanzen L. C. 1. redet, auch Pomet hievon Meldung thun.

Wan also diese Composition bey einer gelinden Wärme aufgelöset und incorporirt worden, läst mans eine Zeitlang ruhen, daß sich die Fæces setzen können, und braucht man das, was oben schwimmet zu Firnissen, will man aber den Firniß noch klärer haben, so filtrirt man ihn an der Sonne oder am Ofen, etwas warm, streicht mit dem Pinsel gerad fort und nicht zurücke, und kan die Arbeit hernach an der Sonne getrocknet werden; einige Stunden hernach, wenn alles trocken, giebt man ihm eine neue Lage, dieses wird nun so oft continuirt, bis man die Farben hoch oder blasser nach Belieben erhält, auch kan die Proportion mit Safran oder Drachen-Blut verändert werden, wie man will.

* * ❀

In Engelland, Frankreich, auch anderer Orten, wird über die Uhrgehäuß und Futeral, ein Firniß gemacht, welcher, wann er über das Silber gestrichen wird, eine schöne Gold-

cken, das sich leicht zerreiben läßt, und sehr roth aussiehet. Aus Holland wird sonst auch eine Gattung falsch Drachen-Blut gebracht, so aber brüchig und leicht zu erkennen.

Gold-Farbe erscheinen macht, auch auf dem pollirten Meßing eine schöne Farbe giebt, und vor den Flecken des Wassers bewahrt.

* * *

Die Composition ist diese: Nim Gummi-Lack 2. Unzen, gelben Carabé 2. Unzen, Drachen-Blut in Larmis 40. Körner, Safran ½. Drachma, Spiritus Vini 40. Unzen. Wann die Species alle zu zarten Pulver, werden sie mit Spiritu Vini in eine wohlvermachte Bouteille gethan, und an der Sonne oder einem Sand Balneo eine Weile digeriret, da man in dessen das Glaß zum öftern umschüttelt, darauf durch eine Leinwand seyget, und wenn man sich dessen bedienen will, muß man die meßing- oder silberne Arbeit ein wenig warm machen, so wird eine schöne Gold-Farbe durch diesen Firniß erlanget. Alle diese erörtete Firnisse seyn bey vielen Künstlern und Mahlern, Damen und Cavaliers, unter dem Namen als Chinesische Firnisse im Gebrauch, aber man wird leichtlich aus des Pater Martini Tractat, welchen wir Cap. 1. angeführt, ersehen, wie sich viele darinn geirret haben, und was noch dazu gehöret, um den veritablen Chynesischen Firniß zu erlangen, d. bey anmerken.

✿ ✿ ✿

Ich kan auch nicht umhin zu erinnern, daß

daß bey den obgelehrten Firnissen, welche mit Spiritu Vini gemacht werden, darauf zu sehen, daß solcher vollkommen und von seinem Pflegmate gesondert werde, auch ist es sehr gut, wann man ihn nach der Distillation rectificirt, welches geschiehet, wenn man ein Stück Sal Tartari (Weinstein Saltz) (*) hinein hänget, jedoch dergestalt, daß er den Boden des Glases nicht berühren kann. Dieses Saltz ziehet alles Pflegma an sich, und scheidet auch den Spiritum, welcher oben schwimmen bleibet. Wann diese Scheidung geschehen, muß man ihn durch einen gläsernen Trichter laufen lassen, also, daß wann zu sehen, daß das aufgelöfete Saltz völlig in das Pflegma gedrungen, so vermacht man den Trichter mit einem Pfropf von Baumwolle; und kan man dann dieses Saltz ein andermal wieder gebrauchen.

VI. Cap

(*) Diese Vorsicht ist überflüßig, indem es genug ist, wenn man das Weinstein-Saltz in den Spiritum Vini eine weile liegen lässet, hernach ihn langsam abgiesset, oder man filtrirt ihn auf obgedachte Weise; es wäre wohl noch besser, wenn man ihn mit samt den Sal Tartari in einem blossen Distillir-Kolben thut, und solchen in Balneo mariæ distilliren läst.

Digitized by Google

VI. Cap.

Von den Ingredientien, und Zubehör bey der Compoſition des Chineſiſchen Firniß, ſamt der Art ſolchen zu verfertigen.

Man erſiehet aus dem Berichte des P. Martini, daß der Chineſiſche Firniß eine harzigte Fettigkeit der Erden, und gleicher weiſe, wie der Terpentin, von den Bäumen abrinnet, wiewohl er den Baum, der ſolchen hervor bringet, nicht benennet. Doch habe durch des Pater Peter Vanham, S. J. (ſo als Miſſionarius ſich zu Pekin aufhält, und von Geburt ein Niederländer,) Briefe vom 10. Februarii 1697. Nachricht bekommen, daß ſich dieſes Bitumen Ci nennet, und daß es eine fette Feuchtigkeit iſt, welche von einem ſehr groſſen Baum, ſo auf gleichfalls gar hohen Bergen wächſet, abrinnet, und zwar allein in der Provinz Suchuan, durch die Ritzung ſo die Chineſer in deſſen Rinde machen. Dieſe geſammlete Feuchtigkeit erhält ſich in die

(*) Teſton, iſt eine Viertel-Crone, am Silber haben ſie den Werth von 20. Sols; und gelten 2. Livr. 14. Sols.

die zwanzig Jahre, wenn sie in einem wohl vermachten Geschirre bewahret, da sie dann von der Luft weder faulen noch ausdorren wird, und wenn man sie, wiewohl mit grosser Mühe, aus dem Land führen kann, pflegen sie gemeiniglich die Chineser an die Fremden, denen sie solche verkaufen, mit fremden Oehlen zu verfälschen, nach welchem es aber gar bald verdorben, und zum Gebrauch unnüzlich gemacht wird,

Wann dieser Firniß nur pur und unverfälscht, wird er gemeinjglich in diesem Königreich das Pfund vor 1. Teston (*) welches 3. Julii oder Paoli Italiänische Münze sind, verkauft. So man ihn nun gebraucht, nimmt man einen harten Porst-Pinsel, und giebt dem Holtz, wenn die erste Lage trocken, noch zwey bis dreye, nnd läßts allezeit am Schatten troknen. Dieses ist der Innhalt von seinem ganzen Schreiben.

Anitzo wäre noch ehe wir dieses Hartz gebrauchen, nöthig zu wissen, auf was Art wir solches Bitumen zu der Operation zurichten und tauglich machen, wovon uns Pat. Vanham, vielleicht weil ihm solches selbst nicht bewust war, keine Nachricht ertheilet; ich habe mich aber hievon bey einem guten Freund, welcher sich eine Zeitlang in China auf-

aufgehalten, recht erkundiget, so diese Operation auf folgende Art gar vielmal machen sehen.

Man nimmt, sagt er: Sechzig Unzen rohen Chiaram (durch dieses Portugiesische Wort, verstehet er den Firniß wie er vom Baum abläuft und in China Ci, (**) genennet wird, und sezt solches mit eben soviel Wasser, in einem höltzern Geschirr, einen ganzen Tag lang an die Sonne im Sommer, oder zwey Tage im Winter, rühret solches mit einer hölzernen Spatul wohl untereinander, und bewahret solches in reinem porcelinen Gefäß; so mit einer nassen Blase wohl ver-

(**) Ci, eine Art Juden-Leim, der aus den Rinden eines Baums gepreßt wird, und so zähe wie Pech ist. Daraus macht man ein rothes Gummi, welches die Portugiesen auch Chiaro (vielleicht auch wegen der Klarheit) nennen. Mit diesem Ci bestreichen sie die Senften, Tragstühle, das Hausgeräth, ja auch ganze Häuser und Schiffe, welche davon wie Spiegel glänzen, und mit solchem Splendor die Augen nicht wenig belustigen. Diß ist die Ursache, warum die Häuser in Sina und auf der Insul Japon so starken Glanz und Schein von sich geben, daß sie einen jeglichen, der sie ansiehet, gleichsam anlachen. Denn mit diesem Ci weiß man, eben wie mit Farben, allerhand Holz eine glän-

verwahrt, zum Gebrauch, alsdenn wird es im Portugiesischen, gekochter Chiaram genant. Zum 2. muß man das so genannte Oehl Giegili, so von einem Körngen dieses Nahmens kommt, zurichten, gleicherweise wie man das Oehl in Europa aus den Leinsaat-Körnern ziehet; sie bedienen sich in China dieses Oehls gemeiniglich zu ihren Speisen, weil sie kein Oliven-Oehl haben: Man findet auch dieser Art Körner in Sicilien, allwo sie Giurgialena benahmt werden, und machen mit dem Honig eine Speise so sie genieſſen.

Dieses Oehl wird dergestalt gekocht, daß es ein wenig gelb und dichte wird. Wann der Firniß gemacht wird, nimmt man 60. Unzen gekochten Chiaram oder Ci, davon

glänzende Couleur zu geben. Dahero auch die Sineser, wie andere Völcker, so diß Gummi nicht haben, keine Tisch-Tücher bey währender Mahlzeit gebrauchen, denn obgleich ihre glänzende Tische begossen, oder besudelt werden, so kan man doch mit reinem Regen-Wasser, ohne Verlust des Glanzes sie wieder abwaschen; weil in die Tische, welche sehr hart und und mit dem Gummi als mit Leim bestrichen, nichts eindringen kan; und wird kein polirter Marmor-Stein stärker glänzen und scheinen. Vid. Neuhoffs Beschreibung von Sina p. 196. 341. u. 328. Wobey auch von folgenden Oehl gedacht wird.

von oben gedacht und 70. Drachmas vom Girgili, mischet alles zusammen an der Sonne in ein hölzernen Geschirr; und wann man den Firniß schwarz haben will, thut man etliche Drachmas, in Wasser aufgelösten Vitriol dazu, so ist der Firniß fertig. Es ist zu mercken, daß das hölzerne Geschirr allezeit 5. oder 6. Handbreit lang, und zweye breit seyn muß, damit das Hartz gut von einer Seiten zu der andern herum gemischet werden kan.

Ehe man diesen Firniß auf das Holz streicht, geben die Chineser zuweilen, doch nicht allezeit, auf die Art wie die Mahler, die erste Lage, auf folgende Art: Sie nehmen Schweins-Blut, welches in China dem Kälber-Blut von Italien gleich siehet, mischen solches mit klein gestoßenen Kalch, und bestreichen das Holtz mit dieser Materie, gleicher Weise: wie wir solches mit Kreide und Leim zu gründen pflegen; wann nun solches trocken, wird es mit Bimsenstein oder andern dergleichen Polier-Mitteln, glatt gemacht. Aber auf dem harten Holtz, da diese Composition nicht nöthig zu gebrauchen, geben sie die Lage mit gedachtem gekochten Oehl; und wann es trocken, nehmen sie den Firniß darauf. Auf ebene Sachen aber, als auf Schreib-Tische, Tafeln und dergleichen, pflegen sie gar behende von ihrem feinen glarten

ten Papier zu leimen, und wenn sie solchen Grund mit einem Zahn schön glatt gemacht, streichen sie den Firniß darauf, welches dann sehr gleich und schön heraus kommt, und gebrauchen sie weiter keine Politur hierauf, weil sich dieser Firniß von selbsten ausbreitet, und auf der ebene einen angenehmen Glanz giebt: Sie reiben es also nur, wann alles trocken und fertig, mit einem leinen Tuch wohl ab. Dessen ich alles durch den Pater Arand Bryel einen Franciscaner, welcher dieses Jahr der Provinz Verrichtungen halber, von Rom gekommen, umständlich versichert worden, als der dieser Arbeit in Person vielmahls zugesehen.

Der Pater Le Comte hat auch einen Theil dieser Nachrichten seit Anno 1690. in seinen Briefen, welche er an unterschiedene hohe Personen in Frankreich abgehen lassen, von dem was er in diesem großen Königreiche curieuses observiret, heraus gegeben, und wird nicht unangenehm seyn, wenn ich seine Nachricht von dem Chinesischen Firniß, welche er in dem Schreiben an die Herzogin von Bouillon, von der Nettigkeit, und Pracht der Chineser abgehen lassen, anführe. Er schreibet demnach an dem 220. Blatt: Es ist ein falscher Wahn, daß man vermeinet, der Firniß sey durch Kunst gemacht, und von sonderbaren Geheimniß, denn es ist ein Gum-

Gummi, welches aus einem Baum fast gleich wie das Hartz fleust; In den Tonnen, darinnen er verführet wird, siehet er dem geschmolzenen Peche gleich, ausgenommen, daß er fast keinen Geruch hat, wenn er angestrichen wird: Nachdem man ihn will fliessend machen, so muß man viel oder wenig Oehl drunter mengen. Man bestreichet das Holtz mit diesem Firniß, welches denn hernach vor allen Flecken und Feuchtigkeiten conserviret, den schönsten Glanz und alle Farben, die man nur darauf haben will, bekommt, wann man solches mit dem Firniß anmacht. Alles Holz so mit diesem Firniß bezogen wird, mus wohl trocken seyn, und alsdann aufs wenigste 3. Anstriche haben: Aber wenn das Holz nicht schön glatt gemacht, siehet man alle Adern, durch den Firniß.

Die nun etwas vollkommenes verlangen, leimen auf das Holz eine Art Pappe, von Papier, Flachs, Kalch und anderer wohlgeschlagenen Materie, mit welcher sich der Firniß vermenget. Sie machen hieraus einen vollkommenen glatten Grund, auf welchen der Firniß nach gerade mit gelinden Anstrich, deren man einen nach dem andern trocken werden lässet, aufgetragen wird, also daß er endlich einem Eiße gleichet, aber anfangs so schön ist, daß man ihn vor einen Spie-

gel

gel gebrauchen kan. Wann der Anstrich trocken, macht man verschiedene Figuren von Gold, Silber, Zierathen, Laubwerk, allerhand bunte Blummen, auch erhabene Berge und Häuser, darauf, welche man, so man will, wieder mit einem dünnen Firniß beziehet, um sie vor allem Staub zu bewahren.

Ein jeder Meister hat seine sonderbare geheime Handgriffe, die Arbeit vollkommen zu machen, wie alle andere Künstler. Ich halte aber davor, daß über die fleißige Hand-Arbeit, und genaue Aufsicht, die der Firniß erfodert, damit er nicht zu dünn noch zu dick seye, die Gedult das meiste bey der Sache thue, daß er wohl gerathe.

Man machet in Tonquin sehr nette Cabinette davon: Allein die aus Japan kommen, geben der Sinesischen Arbeit nichts nach.

Nachdem ich so gute Information und Kundschaft eingezogen, habe selber Hand an das Werk gelegt: Da eben Se. Königl. Hoheit Cosmus III. Groß-Herzog von Toscana, eine ansehnliche Quantität von diesem Ghiaram, auch von dem Oehl einzeln Fässern bekommen, und ich Mittel erlangt, von jedem eine Bouteille habhaft zu werden, um die

die Probe nach den angezeigten Regeln in gemeldeten Briefe zu machen, wie ich mich auch nachdem, was mir der Pater, so von dar nach Rom zurück kommen, mündlich versichert, meine Sachen anstellte.

Da ich mir aber eben dergleichen Zufall wie denen so in China diesen Firniß arbeiten, begegnet, vermuthend war, so ihnen wiederfährt, wann sie das Gegen-Gift nicht gleich gebrauchen, da sie durch das Athemholen, im Ausgiessen oder vieler Arbeit solches an sich gezogen, davon man hernach ganz aufgeblasen wird, und bald nicht mehr Luft schöpfen kan. Als habe alle mögliche Vorsicht gebraucht, um durch Abwendung des Munds, und Nase, den bösen Geruch nicht in mich zu nehmen, und den Firniß mit einem Pinsel aufs Holz und Papier gestrichen; welches eben so leicht von statten gienge, als wenn es gesotten Lein-Oehl wäre, und wurde die Arbeit von sich selbst, sehr glatt und glänzend davon,

Ich habe es eben auf diese Art gemacht, und die lackuirte Arbeit an einem verschlossenen Ort, wo kein Staub hinkommen konte, gesezt, troknen lassen, und fand ihn in etlichen Tagen eben noch nicht sehr hart, aber doch so trocken, daß wann ich den Lack mit dem Finger berührte, kein Fleck darauf zu sehen war.

Ich

Ich muß auch hiermit melden, daß ich mich bey dieser Operation der vorgeschriebenen Regel bedienet, und 2. Theile Chiaram, von dem Oehl aber nur einen Theil genommen, welches weiter nichts hilft, als solchen flüßiger und leicht, zum aufstreichen zu machen, indem der Chiaram in dem Wesen und Consistenz, dem Terpentin oder gekochten Buchdrucker-Oehl ganz nahe kömmt, gleichwie auch das gekochte Oehl, Giurguli, dem Lein-Oehl, welches die Mahler auch brauchen, gleichet.

Ehe wir aber weiter gehen, kan ich nicht umhin, auch die Mittel anzuzeigen, deren sich in China diese Firniß-Künstler, vor und nach der Arbeit gebrauchen, welche mir von einem guten Freunde der in diesem Königreich gewohnt, communicirt worden. Nehmlich: man nimmt Hüner-Federn, läst sie eine Weile im Wasser kochen, und wäscht sich mit diesem gesottnen Wasser, das Gesicht und Hände, auch läst man solches ohne mit Leinwand abzuwischen, von sich selber trocknen.

Ich habe es auch probirt, und andere Farben mit diesem Firniß angemacht, welches auch ohne den Farben ihr Licht zu benehmen, gar wohl angienge, und so wohl als das Lein- oder gekochte und ungekochte Nuß-Oehl, alle

alle Farben angenommen, indem er sich mit ihnen gar leicht incorporiret hat.

VII. Cap.

Von dem in Japan gebräuchlichen Firniß.

Nachdem wir den vorigen Firniß genau untersucht, und die Probe von dem wahrhaften Chinesischen gemacht haben, ist mir von einem guten Freunde, so in den Orientalischen Indien wohnet, eine zwar in etwas undeutlich geschriebene Relation, in Portugiesischer Sprache, von dem in der grossen Insul Japon, unsern China gewöhnlichen Firniß, übersand worden, mit welchen die Innwohner des Landes ihre Tische, Stühle Kästgen, Schränke und Wände, nebst andern Mobilien, zu überziehen pflegen, wiewohl sie in den verguldten Arabesquen und Laubwerk, nicht so gut als die Chineser, den Vortheil besitzen.

Die Schreib-Tische, welche sie allezeit aus Japan nach Bengala, einer Oriental-Indischen Stadt bringen, seyn gemeiniglich mit Laubwerk unter welches sie allerhand kleine Stücken von unterschiedlichen Farben, so

man

man sonsten vor Perlenmutter hält, mengen, ausziert; welches aber ein Irrthum, dann es Stöcke von einer sehr zart und subtilen Muschel sind, deren Namen mir aber unbekannt ist.

Unterdessen kan man doch zu diesem Gebrauch eine gewisse Muschel Givalua, so in dem Sicilianischen Meer Sartaniella gefunden wird; wie sie in einem Muschel- und Schnecken-Tractat von der 2ten Classe der Bivaluen, die 58. N. (und von 2. Stücken gleicher Weise wie die Austern zusammen gesezt) beschrieben, nehmen.

Die gesammlete Materie, daraus man in Japan den Firniß macht, wird Uruxi benennet, und von einem besonderen Baum gleich wie in China, zu Ende des Septembers, welches in Japan im achten Monden ist, bekommen, und wird auf folgende Weise gesammlet: Sie machen von oben bis unten grosse Schnitte in die Baum-Rinde, und wann die Feuchtigkeit abzutröpfen anfängt, machen sie solche vermittelst eines eisernen oder hölzernen Instruments, in ein Porzellan Geschirr laufen, und bedecken sie mit einem in Oehl getränkten Papier: Dieser Liquor ist nicht schwarz, sondern ziehet sich vielmehr aufs Weise, wann man ihn sammlet: Niemand

darf solchen anrühren, weilen er ein grausammes Jucken und Beisen, auch geschwollene Knoten auf der Hand verursacht. Ich habe nicht in Erfahrung bracht, ob dieser Baum eben von der Art, wie die, so in China den Firniß hervorbringen, sey; doch glaub ich, daß es damit eine andere Bewandniß habe, damit sie in Japan sieben Jahre müssen bebauet und gewartet werden, ehe man Firniß daraus ziehen kan; anstatt, daß man von den Chinesischen alle Jahre sammlet, welche auch so groß als die Tannen- und Fichten-Bäume in Europa sind, da sie auch keine Mühe sie anzubauen nöthig haben.

Ehe man den Japonischen Firniß gebrauchen will, muß man ihn zuvor, auf folgende Weise präpariren und zurichten: Man seihet ihn zweymahl durch eine Leinwand durch und muß dabey wohl acht haben, daß man ihn nicht berühre, deßwegen er auch durch 2. hölzerne Stöckgen gepreßt wird, nach diesem bestreicht man mit einem Pinsel was man firnissen will, und läßts troknen; wann es trocken, wird der andere Anstrich gemacht, aber zuvor muß man ihn noch einmahl durch eine Leinwand seygen, in welches man erst einen Theil Seide oder Wolle gethan, nach diesem giebt man die dritte Lage auf diese Art: Man filtrirt den Firniß zweymahl, und auf 3. Theile Firniß setzt man einen Theil Wasser,

und

und thut diese Mixtur in einem Geschirr nahe ans Feuer, rührts mit einem Löffel um, bis sich das Wasser völlig in den Firniß gezogen hat, welcher endlich, wann er einen ganzen Tag also gearbeitet wird, ganz schwarz ob dem Feuer wird; wann dieses geschehen, mischt man das Oehl Ginguilena darunter. Man hat mir aber nicht erkläret, was das für eine Sorte Oehls wäre, doch glaub ich daß es von dem Chinesischen nicht viel wird unterschieden seyn.

VIII. Cap.

Die Art und Weise, welcher Gestalt vorgedachter Firniß zu gebrauchen.

Das Holz oder was es auch sonsten ist, worauf man den Firniß streichen will, muß ganz eben und glatt gemacht werden, und wenn die obere Seite ganz gleich ist, pflegen sie ein Stück ganz feiner Leinwand darauf zu ziehen, welches auf der Seite da es auf das Holz kommt, mit Firniß bestrichen wird, da es denn so fest hält, als wenn es mit andern Leim darauf wäre gemacht worden. Um hiervon die Gewißheit einzunehmen, habe verschiedene kleine Stücke zerbrochen, welche von dieser Leinwand, auch andere, wel-

welche von Papier den Grund hatten. Wann die Leinwand darauf gebracht, läst man die Arbeit in einem verschlossenen Schranck vor Staub zu bewahren, stehen, und wohl troknen, nach welchem man unterschiedliche Anstriche darauf bringet, jedoch allezeit den ersteren recht trocken und hart werden läst, ehe man den andern darauf trägt.

Wann der Firniß darauf gebracht und recht trocken worden, kan man hernach das Laub und verguldete Blum-Werck, wie auch allerhand mit dem Firniß angemachte Farben anbringen, und werden solche also auf grossen Schränken, Kästgen, ꝛc. gelassen, wie sie aus dem Pinsel kommen, ohne weiter einen Firniß darauf zu ziehen, wie man solches an dergleichen Coffe- und Thee-Bretern, so nach Europa gebracht werden, zur Genüge sehen kan, sie wenden aber mehr Mühe und Fleiß an, bey Sachen, welche besser ins Kleine auch ins Gesicht kommen; als an allerhand Schachteln, Leuchtern, und was sonsten auf den Tisch zu stehen komut, welches denn auch allezeit mehr mit Gold und feinen Häusern und Landschaften ꝛc. ausgezieret wird, und poliren hernach alles auf folgende Art.

Wenn die erste, andere und dritte Lage, recht trocken, nehmen sie Probierstein mit zart gepulvert gekochter Erde, und reiben damit den Firniß recht gut, bis er schön glatt und glänzend wird.

Auf dieſes machen ſie noch einen Anſtrich mit Firniß und poliren ſolches wieder, wenn es trocken, folgends kommen ſie noch einmal mit einem ziemlich feuten Anſtrich mit Firniß auf gleiche Arth, wie die Mahler, wann ſie die Farbe auf dielezt wohl aneinander bringen wollen; und bedienen ſich zu dieſem Ende eines Hand-breiten Pinſels, welcher von vielen andern zuſammen geſezt iſt, und die Geſtalt eines Kehrbeſens hat. Dieſe Gattung, wird von den Haaren der Kinder von 8. bis 10. Jahren gemacht.

Iſt alſo dieſes der Bericht, wegen des Japoniſchen Firniß, welcher in vielen dem Chineſiſchen beykommt; zu lezt kan man noch anmerken, daß, wo die Baum-Rinde aus Verſehen verſäumet wird aufgeſchniten zu werden, dieſer Firniß ſo coroſiv iſt, daß er daß Marck von Baum frißt, denſelben abſterben, und zu nichts als zum Verbrennen tauglich macht.

IX. Cap.

Anmerkungen, über vorgehende Firniſſe.

Auf das, was wir bishero angeführet haben, können wir uns nun einen Weg bahnen, um auf alle mögliche Wei-

Weise in Europa einen solchen Firniß zu entdecken, welcher an Güte und Eigenschaften den vorigen nichts nachgebe. Denn da dergleichen Bäume so diesen Firniß hervorbringen, in Europa nicht zu finden, und der Transport von so entfernten Ländern viel zu beschwerlich, die Chineser auch wegen des Profits, den sie in Verkauf ihrer Waaren von den Fremden ziehen, viel zu mißgünstig seyn, daß sie uns solchen heraus lassen, so daß sie ihn auch, wenn man welchen von ihnen zu kaufen verlangt, gänzlich verfälschen, und mit andern Liquoren vermischen, daß er hernach zu keiner feinen Arbeit zu gebrauchen. Doch habe ich nach der Hand erfahren, daß sie diese Jalousie nicht mehr besitzen sollen, indem die Englische Kaufleute eine sehr grosse Menge zu dergleichen Arbeit, welche hernach in Europa vor Chinesische Waare verkauft wird, heraus bringen.

Es war eine ansehnliche Person, und welche eine grosse Neigung zu den freyen Künsten hatte, welche mich erinnerte, wie man darauf denken möchte, diese Chinesische Bäume, so den Firniß geben, nach Europa zu überbringen, weil man der Meinung ware, da man so viele Fruchtbringende Bäume aus den Orientalischen und West-Indien herausbringt, welche hernach wohl gerathen, so kön-

könnte man in Europa, auch ein dem Chinesischen gleiches Clima finden, wo sich die Bäume erhalten, und denselben Firniß hervorbringen möchten.

Alleine weilen das Unternehmen sehr beschwerlich, und noch von niemand versucht worden, so hab ich es vor wunderliche Einfälle, Chimeren und unmögliche Arbeit geschäzt, hielt auch dafür, daß es viel thunlicher wäre, eine solche Firniß-Composition, welche dem Chinesischen in allen Eigenschaften und Tugenden beykäm, zu erdenken.

Ehe wir diese Untersuchung aber anfangen, müssen wir die Eigenschaften, davon wir zuvor gedacht, ein wenig überlegen, und sodann die Sache etwas deutlicher erklären.

Der Chinesische Firniß nun bestehet erstlich: aus einem harzigen Bitumine; es mag Gummi Resina, oder ein aus Körnern gezogenes Oehl seyn. Zum andern: wird dieses Harz durch die Hitze des Feuers oder der Sonne, gereiniget, zugerichtet und präparirt. Zum dritten: wird er mit obgedachten Oehl weich und flüßig gemacht, daß er sich mit dem Pinsel handthieren läßt. Viertens: trocknet die Composition von Natur und von sich selbst; obwohl sie ein wenig

Zeit

Zeit gebrauchet. **Fünftens**: wann solche trocken, wird sie hart, unveränderlich, und kan von keiner Feuchtigkeit Schaden nehmen, oder von was es immer seyn kan, aufgelöst werden. **Sechstens**: bleibt sie steif und fest an dem Holz, Metall oder Stein kleben, daß man sie nicht davon abwischen kan, es sey denn daß es mit Feuer oder Eisen geschehe, und **Siebentens**: leztlich einen schönen Glanz habe.

Aus der reifen Untersuchung dieser Eigenschaften, müssen wir schliessen, daß man nichts so diesem Firniß gleicht, machen kan, weñ man nicht gleiche Ingredientien gebraucht, nemlich: allerhand öhlichte Materien, als die Chineser besitzen, indem in allen Theilen der Welt, viele solchen nachzumachen getrachtet, ohne die eigentliche Beschaffenheit des Chinesischen Firniß zuerreichen.

Wir wollen demnach unterschiedliche Versuche ans Licht bringen, und nebst den Mitteln deren sie sich bedienet, so viel ich in Erfahrung bringen können, eröfnen.

Man muß erstlich anmerken, was die öhlichte Firnisse betrift, daß alle im 2. Cap. erörterte Gummata, nicht gleich gut hier zu gebrauchen seyn. Sondern, daß man diese, welche nichts oder gar wenig wässerichte Feuchtigkeit, und zugleich viel fettes Oehl an sich haben,

ben, zu erwählen hat: Folgends muß man ein Oehl aufsuchen, mit welchem solche aufgelöst und völlig vereinigt können werden, dabey auch die Tugend, daß solche leicht zu troknen, seyn muß.

Wessenthalben ich unter allen Oehlen kein besseres, noch auch gemeineres finde als das Lein-Oehl, dessen Nutzen und Gebrauch zu einem vortreflichen Firniß, welcher dem Chinesischen am allernächsten kommt, hiermit beschreiben will.

Zuvor aber wollen wir unterschiedliche Gattungen von Oehl-Firnissen, nebst deren besten Compositionen, wie sie mir von guten Freunden mündlich und schriftlich communiciret, oder wie ich sie auch in unterschiedenen Autoribus gefunden, anführen.

X Cap.

Unterschiedliche Compositionen von Oehl-Firnissen.

Der P. Zahn in seinem Oculo artificiali tom. 3. pag. 166. lehret folgende Art, welche er vor sehr rar, schön und glänzend hält: Nimm Gummi Elemi, Gummi Animæ, weissen Weyrauch und

und weissen Ambra, von jedem zwei Drachmas, und wenn solches klein zu Pulver gemacht, laß alles in einem gläsernen Geschirr mit Wein-Eßig wohl digeriren, und thue 2. Drachmas Gummi Dragand und 2. Drachmas Zucker-Candi darzu. Hernach laß alles troknen und stoß klein zu Pulver, (*) incorporire mit diesem Pulver 1. Pfund Spic- oder Terpentin-Oehl, und thue 6. Unzen Cypriſchen Terpentin hinzu, laß alles in Balneo Mariæ kochen, wenn der Terpentin sich aufgelöset, thue das Pulver daran, und vermische alles wohl mit einer Spatel untereinander, laß drei oder vier Stunden kochen, so wirst du einen sehr raren und vortreflichen Firniß bekommen.

Derselbige Autor beschreibet an einem andern Ort pag. 64 noch einen dergleichen: Nimm Spic-Oehl 2. Unzen, Mastix und Sandrac wohl pulveriſirt 1. Unze, Terpentin eine halbe Unze, laß das Oehl in Balneo Mariæ kochen, und weil es noch wohl warm ist, thue den Terpentin daran; wann sich dieser aufgelöst, so thue auch die Mastix- und Sandrac-Pulver hinein, laß alles bey ge-

(*) Sume Olei Spicænardi, vel hujus loco olei terebintinæ libram unam &c.

gelindem Feuer oder in Balneo Mariæ wohl untereinander gehen, aber gieb ja kein groſſes Feuer, dann ſich ſolches gar leicht entzünden kan.

Der Cavallier Fioravanti in ſeinem dritten Buch von geheimen Kunſt-Stücken cap. 95. lehret folgenden, welchen er verſichert, daß ihn die Türcken zu Bogen und Schildern nehmen, wen er ſchreibet: Nimm einen Theil Lein-Oehl und 3. Theile Griechiſch Pech, welches man bey gelindem Feuer ſieden läſt, bis daß alles wohl incorporirt und ineinandergedrungen. Mit dieſer Compoſition miſchen ſie die Farben nach Belieben und beziehen ihre Arbeit. (*)

Es giebt auch noch einen Firniß: Ambra Lack genannt, welcher bey den Buchdruckern im Gebrauch, der Ambra-Firniß genennet wird, aber nichts als vorige Präparation, davon wir gedacht, daß ihn die Türcken gebrauchen, iſt. Man gebraucht ihn auch, allerhand Blech zu Laternen und andern, damit zu beziehen.

Eben dieſer Autor lehret auch im 5. Buch Cap.

(*) Man trägt in Rom des Nachts auch dergleichen ſchwarze Blind-Laternen, welche ü[illegible] und über mit dieſem reſinoſen Pech bezogen ſind.

Cap. 67. einen andern gemeinen, welcher auf grobe Arbeit zu gebrauchen, als: Man nimmt einen Theil Lein-Oehl, griechisch Pech 2. Theil Tannen-Hartz den halben Theil, und läst alles miteinander kochen; zu erkennen, ob solches genung, so darf man nur einen Tropfen auf ein Messer oder Spattul fallen lassen; so lange es noch schmiericht, ist es nicht genug gekocht, wenn es aber dick und klebricht, so ist es zum Gebrauch dienlich.

In dem Buch Christoph Love Marley in Londen, unter dem Titul: Collectanea Chymica Leydensia, gedruckt, wird folgendes Recept, unter dem Namen eines Italiänischen Firnisses angezeiget: Nimm 8. Unzen Terpentin, und koche ihn auf den Feuer ein, bis auf eine Unze, so wird er hart, daß man ihn brechen kan; wenn er erkaltet, stosse ihn klein, und wirf ihn in das warme Terpentin-Oehl, so zergeht er darinnen, man läst alles hernach stehen, sich setzen, und giest das oberste Klare zum Gebrauch ab.

Ferner wird ein Firniß verfertiget, dessen sich die Araber und Perser viel bedienen, und wird folgender Gestalt, gleichwie ich die Versicherung von einem griechischen Priester erhalten, zugerichtet. Nimm, sagt er: Orientalischen Ambra, Sandruß genannt, (wodurch

durch er den Sandrac verstanden) und doppelt so viel Lein-Oehl, laß solches bey gelinden Feuer kochen: Und weil es noch siedet, wirf den klein geriebenen Sandrac hinein, rühre es ohne Aufhören um, bis der Schaum herauskommt: Folgends nimm eine Unze Mastix, so du in einer halben Unze Lein-Oehl kochen lassen kanst, und zwar so lange, bis er allen Schaum von sich geworfen: Nach diesem giest man die beyden Compositionen zusammen, und vereinigt sie bey gelinden Feuer miteinander, oder filtriret sie, und bewahrt es, auf die Arbeit zu gebrauchen, nachdem solche erst mit der verlangten Farbe angestrichen worden.

Donato Alveuse ein Maronitischer Priester, hat mir von Aleppo folgendes Recept überschrieben, welches vorigen bey nahe gleichkommt: Man nimmt eine Unze Lein-Oehl, 1½ Unze Persianischen Mastix, läßts zusammen zergehen, worauf man das Oehl darangiest: Folgends wird alles bey gelinden Feuer untereinander gemengt, bis ein weisser Schaum hervorbricht; wann man solchen gebrauchen will, vermischt man ihn mit den verlangten Farben, in der Dicke wie Honig, und bestreicht seine Arbeit damit. Auch ist dieses ein Firniß, welcher sehr hart wird.

Was

Was diese Arten von Firnissen, wo Sandrac dazu kommt, betrift, davon meldet uns Fioravanti in dem 68. Cap. seiner Secretis, daß hierinn öfters ein Fehler, wenn man ihn nicht recht zu sieden weiß, begangen wird, indem sich der Sandrac, wenn er, eh das Oehl gekocht hat, hineingethan wird, verbrennet: Muß man demnach das Oehl erstlich kochen und erkalten lassen, hernach aber den klein pulverisirten Sandrac hineinthun, folgends bey gelinden Feuer untereinandermengen und incorporiren.

Diese Nachricht, das Oehl erst zu kochen, ist sehr nützlich, und wohl in Acht zu nehmen, wenn man einigen Firniß mit diesem Oehl kochen will: Daß solches allezeit zuvor gekocht muß seyn, sonst wird niemals was gutes daraus werden; weilen aber viele Arten, solches zu kochen, vorhanden, als ist sehr nützlich, solche sich bekannt zu machen, und wollen wir in folgenden einige der nützlichsten, welche auch am meisten im Gebrauch, durchgehen.

XI. Cap.

Unterschiedliche Arten, das Lein-Oehl zu dem Firniß zuzurichten.

Die gemeinste Art, und deren man sich am meisten bedienet, ist: daß man das Oehl kochen läst, bis es (1) eine Feder, so man darein tuncket, anzündet. Einige thun auch einen Brocken Brodes, nach der Quantität des Oehls, so sie kochen wollen, hinein, indem solches die Fettigkeit davon verzehret, auch eher trocknen macht; die Buchdrucker pflegen, um solches dicker, und leichter troknen zu machen, wenn es eine ziemliche Weile gesoten hat, anzustecken, bis die Flamme die Fettigkeit weggenommen, nach welchem sie es, mit einem daraufgelegten nassen leinen Tuche auslöschen. Das Geschirr aber muß von Kupfer seyn, damit es nicht springt, welches ihm auch

(1) Man tuncket eigentlich das Gefieder einer Feder darein; wann dann das Oehl genug gekocht, so wird die Feder roth, und fängt an zu krachen.

Es wird solches, wenn es dergestalt zugerichtet, von den Mahlern Dick-Oehl genannt.

auch die Dicke, und eine Consistenz wie Honig giebt.

Der P. Zahn, von Prämonstratenser-Orden, zeiget in seinem Oculo artificiali, Part. III. p. 165. eine Art das Lein-Oehl zu läutern, folgendermassen: Weilen das gekochte Lein-Oehl pflegt dunkel zu werden, und bald die Couleur, wie das Nuß-Oehl, bekömmt, so siedet man Saueramfer in Wasser seiget solchen durch und giest das Wasser in ein zinnernes Geschirr, welches breit, aber nicht tief ist, und giest das Oehl darüber, nachdem läst man es einige Tage im Sommer an der Sonnen-Hitze stehen, daß es jedoch vor allem Staub rein bewahret bleibt, so werden die Faces, das Fett, und alles unreine auf den Boden ins Wasser fallen; auf diese Weise kan man das Oehl noch viel reiner bringen, aber unterdessen ist es noch nicht gekocht, und hat auch die Leichtigkeit zu trocknen nicht an sich, welches doch das Haupt-Stück von diesem Firniß ist.

Folgender Art pflegen sie es in Engelland und anderen Orten zu machen: Man giest in ein verglassurt Geschirr 1. Pfund Lein-Oehl, nimmt hernach mit einem Höltzgen die Höhe, und geust eben so viel Wasser darauf, worauf das Oehl also bald über sich steiget, folgends muß man in das Oehl einen kleinen

Sack

Sack mit nachstehenden Pulvern, in gleichen Theilen, einsenken, dergestalt: daß alles zusammen 5. Unzen wiegt; Diese Pulver bestehen in Ambra-Erde, Lithargirium Auri. Minie und Grünspan, welche alle eine trocknende Tugend an sich haben. Aber weil dieses Doses hiervon eben nicht so genau nöthig, so seyn welche, die sich allein der Gold-Glätte bedienen: dazu sie noch etwas weniges Minie nehmen. Nach diesem muß man diese Mischung sieden lassen, bis alles Wasser davon gedunstet, welches man sehen kan, wenn man das Oehl mit eben den kleinen Stöckgen misset, wo man zuvor die Maß mit genommen. Auch muß man in Acht nehmen, daß man das kleine Säckgen, worinnen die Pulver seyn, noch ehe das Wasser verzehret und evaporirt, herausnehme, damit es sich durch die Hitze des Oehls verbrenne, und hernach mit den Pulvern vermenge.

Doch sind auch welche, so sich nicht so viel Mühe geben, und die Gold-Glätte und Minie in dem Oehl sieden lassen: wenn sich es nun auf dem Boden eine Weile stille gesezt, giessen sie das Oehl sachte ab. Auf diese Weise ist das Oehl gesotten, und klärer, als es sonst pflegt zu seyn.

Es

Es dienet auch zur Nachricht, daß die Güte des Oehl-Firnisses viel an dem guten Sieden und Zurichtung des Oehls liegt, welches von Lein- und nicht Nuß-Oehl seyn muß, weil diß leztere fetter ist, und nicht so leicht troknet.

Ich hatte bereits alles dieses geschrieben, als ich noch ein Recept von dem P. Dominico Stanislao Pizzari, Soc. J. & Professore Philosophiæ, in der Stadt Syracusa, empfangen; welches von seiner Invention ist, und er vielmals mit guten Vortheil gebraucht hat; er schreibet, wie folget: Nimm Lein-Oehl in ein Geschirr, und tunke darein die Baumwolle, so etwas dicker als sonsten in die Nacht-Lampen gestecket wird, setze es also, daß das eine Ende davon in ein danebenstehendes niedriges Geschirr gehe; man stellet alles an die Sonne, so wird es als eine krumme Sprütze oder Wein-Zieher welcher das Wasser ausleeret, seine Würkung verrichten: Welches geschiehet, wann das Oehl Tropfen-weiß in das untere Geschirr fället, und sehr klar wird, auch viel von seinem Oehl-Geruch verliehret, man nimmt folglich solches, und läst es, wie vor gedacht, im Wasser aufsieden, und macht von Leinwand einen kleinen Knoten, worinne Gold-Glätte, pulverisirter Crystall, und

ein

ein wenig Bleyweiß darein. Auf diese Weise bekommt man ein sehr klares Oehl, und welches so bald trocknet, daß man sich wundern muß; das muß aber alles bey gelindem Feuer geschehen, und vor allen muß man merken, daß man den kleinen Knopf mit dem Pulver, ehe das Wasser evaporirt, davon nehme. Wann es bald fertig, gehen die Wellen nicht sehr stark, so bald aber alles ausgedünstet, wallt das Oehl mit der grösten Gewalt über sich.

Da nun das Oehl also clarificiret, und zum Trocknen verfertiget, so kan man es auch mit allerhand Farben vermischen; wann aber der Firniß schwarz seyn soll, darf man nur ein wenig Juden-Pech darunter nehmen, da es auch nicht nöthig, daß das Oehl allzuklar sey. Es giebt ferner noch andere Sachen, welche das Oehl leicht trocken machen; dann einige bringen solches mit Glaß oder zart pulverisirten Crystall zuwege, auch andere mit Spic-Oehl, auch verrichtet man solches mit Nuß-Oehl, und zu Pulver gestossenen Lithargio, oder Gold-Glätt, welches dann in einer Bouteille wohl herum geschüttelt wird; das Spic-Oehl ist troknend, nach diesen folget das Petroleum oder Stein-Oehl, und endlich, welches mehr als alle andere troknet, der Balsam Copaiba, welcher

von

von einem Brasilianischen Baum abrinnt, und welcher in Verwundungen vortreflich ist, aber indem die Unze auf einem Teston kommet, würde er zum gemeinen Gebrauch allzu kostbar seyn; doch bedienen sich die Mahler in Peru dessen sehr starck.

XII. Cap.

Es werden über vorbeschriebene, noch allerhand Arten Oehl-Firnisse eröffnet.

Unter andern Firnissen, welche nützlich gemacht werden, ist noch einer, welcher sehr gut, auf allerhand angestrichene Sachen zu bringen, und welcher verfertiget wird, wenn man eine Unze durch den Alembicum distillirtes Lein-Oehl, und 3. Unzen Ambra-Firniß nimmt, und alles bey gelindem Feuer wohl in einander incorporiren läst, auch wird solcher warm gebraucht.

Es giebt auch noch einen andern, welcher von vielen Leuten nützlich befunden: Sie nehmen Mastix und Terpentin-Oehl, lassen den Mastix bey gelindem Feuer zergehen, nach diesem giessen sie soviel Spic-Oehl daran, daß man den Firniß leichtlich gebrauchen kan.

Alex.

Alex. Pedemontanus l. 5. p. 191. in seinem Buch von geheimen Kunst-Stücken, lehret folgende Firnisse: Nim 1. Pfund fett und weiß Tannen-Harz, Susinischen Gummi 2. Unzen, Terpentin 1. Unze, Lein-Oehl 2 Unzen, laß das Hartz zergehen und seige es durch, den Gummi solvire in gemeinem Oehl, und wenn solches durchgeseiget, thue den Terpentin daran, folgends mische alles bey gelindem Feuer untereinander, damit sich die Materien wohl miteinander vermengen und einziehen: wann man sich dessen bedienen will, muß man ihn ein wenig warm machen.

Einen Firniß anzusetzen, welcher sobald trocknet, als er gebraucht wird.

Nimm Weyrauch (Thus masculum) und Sandrac, mache es zu zarten Pulver, und thue es nach und nach in bey gelindem Feuer geschmolzenen Terpentin, seige die Solution durch, und gebrauche es warm.

Da ich nun alle Tage neue Proben und allerhand Experimenta von neuen Compositionen machte, deren Anzahl sich täglich mehrte, daß es mir auch unmöglich war alle zu behalten: so communicirte mir ein curieuser Künst-

Künſtler eine dergleichen, welche er verſicherte, daß ſolche in Engelland ſehr im Gebrauch wäre, von welcher dieſes das Recept iſt: Nimm 16. Unzen klar Lein-Oehl, Juden-Pech 4. Unzen, Maſtix 1. Unze, wann die Gummata geſtoſſen, ſo laß ſie mit Oehl in einem glaßirten Geſchirr bey gelindem Feuer ſieden, bis ſich drey Knoblauch-Köpfe ganz aufgelöſt haben. Alsdann muß man den Liquor in ein ander Geſchirr durchſeyhen, und 2. Unzen pulveriſirten Ambra hinzu thun, laß dieſe Miſchung bey gelindem Feuer ſieden, bis ſich alles aufgelöſet, alsdann gieß ein wenig Spic-Oehl oder Terpentin Spiritum daran, und rühr es immerzu um, damit ſich alles wohl incorporire und einziehe. Man muß aber Acht haben, daß die Compoſition nicht zu dick gerathe, ſondern da ſie ſich leicht mit dem Pinſel tractiren läßt, ſo iſt der Firniß fertig. Dieſe Compoſition wird auf einem Grund, der zuvor mit Rauchſchwarz und Leim gemacht, geſtrichen.

Man macht ferner einen andern, der dieſen faſt gleich, und noch viel leichter, mit 4. Unzen Lein-Oehl, 1. Unze Juden-Pech, und 2. Unzen gelben Ambra, läßt ſolches alles in einen erdenen Topf bey gelindem Feuer ſieden ſeyhet ſolches durch, und kochet es wieder,

der, bis der Firniß zu seiner rechten Consistenz oder Dicke kommt, wie mans haben will.

In dem Buch des Frater Dominici Auda, Canonici S Spir lieset man: Nimm Terpentin-Oehl 2. Unzen, Terpentin 1. Unze, Sandrac ein halb Drachma, incorporire alles bey gelindem Feuer; und bewahr es zum Gebrauch. Hierauf lehret er auf dem 137. Blat das Terpentin-Oehl auf folgende Art zu machen.

Nimm Terpentin nach Belieben, thue es in ein Kolben Glaß, mit dem dritten Theil seines Gewichts von Sand, distillier es bey gelinden Feuer, so wird der Spiritus erstlich klar wie Silber heraus gehen, und hernach das Oehl kommen: 1. Doch schreibt Fioravanti, daß diese Operation in einer Retorte geschehen muß, und daß auf ein jedes Pfund Terpentin zwey Unzen Sand zu nehmen, auch daß man auf eben diese Art das

(2)

(1) Diese Operation geht auf beyderley Art an, allein das Terpentin-Oehl ist so gemein, daß es nicht der Mühe vonnöthen, solches selber zu distilliren, da man sonderlich auch der Gefahr unterworfen, weil sich solches leicht entzündet, und viel Mühe braucht zu löschen.

(2)

(2.) Hartz Wasser (*) mache, mit welchem das Oehl heraus gehet, wovon man hernach das Wasser scheidet.

Es wird auch unserem Vorhaben nicht zuwider fallen, wenn wir einen Firniß anführen, welcher auf das Leder zu machen, von Alexio Pedemontano ebenermassen in seinem 5ten Buche p. 221. gelehret wird, wann er meldet:

Nimm Lein-Oehl (**) 3. Pfund und 4. Unzen, laß kochen bis es eine Feder anzündet, wenn es gekocht, so thue 4. Unzen Sandrae

(2) Es scheint daß Fioravanti sich, als er diese Art das Hartz-Wasser zu machen beschrieben, geirret, welches nach allen Berichten, so ich aus Italien eingeholet, und nach allen Passagen so in diesem Buch citiret, nichts anders als das Spic-Oehl ist; unterdessen habe, um mir nicht allein zu trauen, das Hartz, oder die Resinam picis, auf diese Art wie sie Fioravanti lehret, distilliret, und nichts als eine bräunlichte Materie, wie Honig, heraus gebracht; ich habe es zum zweitenmal rectificirt, so ist es wohl etwas flüssiger worden, aber doch immer dick geblieben, und wolte sich nicht trocknen, behielte auch immer den häßlichen Geruch.

(*) Aqua di Raſa.

(**) Das Pfund zu 12. Unzen.

drac und 4. Unzen Aloes Hepatica dazu, mache alles zu Pulver und thue es ins Oehl, miſche es immer mit einem Hölzgen unter einander, damit es nicht überlaufe, und ſo es wolte überlaufen, nimm es den Augenblick vom Feuer weg, bis es ſich wieder ſetzt, wann es ſich aber coaguliren wolte, ſo gieb ihm ſachte gröſſer Feuer, damit es flüßiger werde, ſo rühr es auch immer dabey um, koche es ſo lange, bis alles wohl vermiſcht iſt, hernach probier es auf ein Papier, ob es dick genug iſt, wenn es aber noch zu klar wäre, ſo wirft man 2. Unzen Aloes Succotrinæ hinein, und thut es vom Feuer, ſeyhet es durch in ein Geſchirr, ſo wird auf dem Filtro wohl die Helfte des Firniß noch oben bleiben, welches weiter zu nichts dienet. Das Klare bewahre an einem Ort, wo kein Staub hinkommt, und ſetze es an die Sonne, wann du es gebrauchen wilt.

Nachdem wir alle dieſe Firniſſe, ſo von Oehl oder öhlichten Hartz zuſammen geſezt, beſchrieben: ſo wollen wir einen, welcher gemeiniglich vor den beſten gehalten wird, und der

Ambra = oder Bernſtein = Firniß

genennet wird, nicht unterlaſſen zu melden. Es iſt aber nicht derſelbe, wovon wir ſchon gedacht, und nur von Oehl und griechiſch

Pech

Pech gemacht ist, also unwürdig diesen Namen hat; dann es einer welcher würklich von Ambra verfertiget ist, weil er ganz von diesem Gummi oder Hartz gemacht ist, davon die Physici noch nicht einig seyn, welche von diesen beyden Qualitäten ihm eigentlich zuzuschreiben, aber weil dieses mein Vorhaben nicht, durch deren Meinungen mein Werk zu vergrössern, so will ich allein die Art diesen Firniß zu machen, beschreiben.

Ich habe davon ein Recept von einem berühmten Chymico, welcher in Augspurg wohnhaft, in folgenden Terminis communicirt bekommen.

Man muß erstlich den Spiritum von Terpentin haben, welchen man bekommt, wenn man das Oehl noch einmal distillirt; mit diesem Spiritu löset man den Ambra auf, aber zuvor muß er in einem erdenen oder kupfern Geschirr gebrannt werden, und wann er mit dem Spiritu vermischt, muß man ihn immerzu umrühren, daß er sich nicht allein solvire und setze, wenn er mit besagtem Spiritu aufgelöst, wird ein vortreflich und bald trockender Firniß daraus; „man muß merken, wenn man den Ambra „schmelzen will, daß solches in ziemlicher Quan„tität, und er nicht klein gestossen seyn muß, „auch

„auch muß es bey einem continuirlich- und „gelinden Feuer geschehen.

Ein anderer Chymicus hat mich versichert, daß der Bernstein, sich so leicht als Wachs mit Oehl, welches man über den Alembicum ziehet, schmelze, (1) so aber noch nicht versucht habe.

In dem Buch Christoph Love Morley pag. 539. ist

Ein ander Recept

auf folgende Weise: Nimm zart pulverisirten Ambra, tränke ihn mit Lein-Oehl, und laß die Vermischung so warm werden, bis der Ambra schwarz wird, nachgehends gieß ihn auf einen nassen Stein; wann er kalt ist, mach ihn zu Pulver, wirf ihn nach und nach in das kochende Lein-Oehl, und laß es kochen bis alles fliessend ist.

In

(1) Ich habe diese Probe gemacht, den Ambra durch einen Scheidkolben distillirt, und ein schwarz und stinckend Oehl bekommen; hierauf habe ich ihn in einen gläsernen Alembico rectificiret: da ich ihn mit gemeinen Wasser distilliret, so war er, nebst einem angenehmen Geruch, so klar als Aqua vit worden; aber als ich solches in einem Scheidkolben auf pulverisirten Ambra gethan, und in Di-

ge-

In dem bereits oft angeführten Buche des P. J. Zahns, p. 165. tom. 5. wird gedacht: Wenn man 7. Unzen Lein-Oehl genommen, so wird diese Mischung beym Feuer flüßig und ein vortreflicher Firniß daraus gemacht; aber ich glaube, daß er solches, ohne die Probe davon zu machen, geschrieben; dann, wenn man dieser Methode folgt, so löset sich der Ambra gar nicht in Oehl auf: doch bringt er auch noch ein ander Recept pag. 165. bey, welches er, wie er meldet, von einem in Würtzburg wohnenden Bildhauer gelernet. Ich hatte solches auch selber, ehe ich diesen Autorem gelesen, von Herrn Ferdinand St. Urban, einem Lothringer und berühmten Medailleur A. 1695. als er damals noch in Rom war, erlernet, welcher solches einen Teutschen, so sich etliche Monate in seinem eignen Hauß aufhielte, machen sehen; er versicherte mich, daß nach eben dieser Metho-

de

gestion gesezt, habe befunden, daß er sich würklich erweichet, das Oehl und Ambra wurden ganz braun, und der Ambra zermalmete sich zwischen den Fingern, ohne, daß er einige Festigkeit in seinen Theilen behielte, auch konnte man ihn nicht mehr zu seiner vorigen Härte bringen, sondern er bliebe immer als eine Art von Gallerte: also kan man diese Auflösung zu keinen Firniß gebrauchen; der Gummi Copal löset sich hierinnen auch nicht besser auf.

de man den Gummi Copal auflösen und mit dem Oehl vereinigen könnte, welcher noch sonst unter allen am schwersten aufzulösen ist.

Er meldet also folgendes, wie ich es aus dem Lateinischen übersezt: Man muß erstlich ein kupfernen Geschirr haben: A. B. C. D. in der Form eines Trichters, unten in C. D. offen, wie bey der ersten Figur zu sehen, bey A. und B. aber einen Deckel haben, damit man ihn auf- und zu machen kan, bey dem Ort F. muß es einen Boden haben, mit kleinen Löchern, eines neben dem andern, auf diesem lege den ganzen Bernstein, ohne ihn zu stossen, hernach must du ein breit Blat von Meßing oder Kupfer haben, I. K. in welchem ein Loch, da das Geschirr A. B. C. D. und bekleibe es bey der Fuge A. B. wohl mit Lehmen, damit nichts ausrauchen könne. Nimm dann einen wohl glasurten Topf von Erde, oder einen kupfernen L. M. in welchem 8. Unzen alt Leinöl, so in der Sonnen distillirt, zu 4. Unzen Bernstein (oder Ambra ist einerley) seyn müssen, wann diese Präparation geschehen, so lege glüende Kohlen oben auf die Blatte von Kupfer oder Eisen, I. K. wie auch welche unter den Topf L. M. dergestalt, daß das Oehl zugleich kocht, und der Bernstein in dem Geschirr A. B. C. D. schmelze, und durch die Löcher bey F. in das Ge-

Geschirr mit Oehl falle zu L. M. welches, wann es sich also vereiniget, einen vortrefflichen Firniß geben wird. Weilen aber der Bernstein nicht also fort schmelzet, so muß man ihm auch Zeit lassen, und immer frische glüende Kohlen um das Instrument A. B. C. D legen, desgleichen auch unter den Topf, und also mit sachte kochen eine Zeitlang anhalten; dieser Firniß ist sehr schön und gut zu allerhand Farben, wie auch zu allen Vergoldungen; obwohlen er in etwas gelblich, so thut er doch nirgend keinen Schaden, ausser in weissen Gründungen; er trocknet ein wenig langsam; aber wenn er einmal trocken, hält er so fest, daß man ihn nicht herunter bringen kan, und hat dabey einen ungemeinen Glanz.

Ich halte dieses Recept von P. Zahn wohl für gut, aber es gefällt mir nicht allzu wohl, weil man den Firniß, so zu reden, blindlings machen soll, indem man nicht wissen kan, wenn der Bernstein geschmolzen, und ob er im Fallen durch den löcherichten Boden sich wohl mit dem Oehl incorporiret. Also düncket mich, daß es besser wird seyn, wenn man den Bernstein in einem glassurten Topf bey gelinden Feuer nach und nach fliessend macht, wie es denn auch in einem mittelmäßig-grossen küpfernen Geschirr angehen kan;

kan; wann er alsdann geschmolzen, kan man das gekochte und warme Oehl nach und nach hineingiessen, womit es sich dann gar wohl incorporiren und auflösen wird, welches man am besten erkennen kan, wenn man es mit einem Hölzgen immerzu umrühret; nach diesem muß man es vom Feuer nehmen, und weil der Firniß etwas dick fallen wird, muß man noch, eh er erkaltet, ein wenig warm Spic-Oel, nach Belieben, darein giessen, doch ja nicht zu viel, daß der Firniß nicht allzuschwach wird.

Ich weiß wohl, daß viele im Gebrauch haben, und eine Unze Griechisch Pech jedem Pfund Bernstein beyfügen; allein ich finde solches nicht nur allein unnöthig, sondern im Gegentheil schädlich, und weiß durch die Erfahrung, daß solcher Proceß den Firniß nur schwächer macht, ob er wohl in der That die Solution des Bernsteins viel befödert; andere haben den Bernstein fliessend gemacht, und mit Oehl (*) an statt des Hartz-Wassers incorporiret, indem sie zu 16. Unzen Ambra, 5. Unzen Terpentin-Oehl gesezt, aber die

(*) Aqua di Rasa, Oglio di Rasa: Der ehrwürdige P. Bonani unterscheidet hier das Oehl, von dem Hartz-Wasser; es scheinet, daß das, was er Oehl nennet, das dickste Theil vom Spic-Oel ist, oder vielleicht den klaren Terpen-

die Erfahrung hat mich gelehret, daß das Hartz-Wasser besser als das Oehl ist, weil es den Firniß bald trocknen hindert, indem das Hartz-Wasser geschwinder evaporiret und ausdünstet.

Man muß aber anmerken, daß keiner von den obigen Firnissen, ob sie wohl zu allerhand schöner Arbeit tauglich, die Eigenschaften des chinesischen Firnisses hat, welcher niemals zu einem Grund, wenn man mit Gold und Farben arbeitet, dienet, indem dieser Firniß nicht durchsichtig, sondern dunckel und finster ist; dergestalt, weil er schwartz ist, bedeckt er sehr wohl alle Gattungen von Farben, auch selbst das Prunir-Silber, und wo man ihn mit andern Farben anmachen will, geht solches gar wohl an, weil er viel Corpus hat.

Man macht auch noch andere Oehl-Firnisse ohne Lein-Oehl, davon uns einer in P. V. Coronelli Cosmographischen Auszug c. 32. l. 3. in der Cöllnischen Edition, An. 1693. erkläret wird, welchen er vor sehr gut

pentin, in welchem man eben die Lavendel-Blumen in Terpentin-Spiritu digeriren läst, um das Spic-Oehl daraus zu machen: In allem Fall, so hat man hier nicht zu besorgen, wenn man Spic-Oehl braucht, weil es gewiß ist, daß es am besten hierzu tauget, auch am geschindesten trocken wird.

gut auf die illuminirten Erd- und Himmels-Kugeln zu gebrauchen, versichert, weil er einen sehr schönen Glanz giebt: er sezt hinzu, daß dieses eben derjenige, welchen die Türken auf ihre Bogen gebrauchen, und beschreibt solchen also:

Man nimmt Gummi von Geneure, welches Sandrac ist, und durch die Scribenten auch den Namen Firniß bekommen, wäscht solchen zweimal wohl mit frischem Wasser, und wann er ganz trocken, macht man ihn zu zarten Pulver, nimmt zwei Theile davon, thut sie in ein Glaß oder klein glassurten Topf von Erde, läßt solches auf dem Feuer warm werden, wann es anfängt zu rauchen, so thut man die Helfte von dem Gewichte, Terpentin darunter, rühret es mit einem kleinen Hölzgen um, und thut hernach ein wenig Spic-Oehl darunter, rührt aber solches immer fleißig, bis sich alles eingezogen und incorporiret hat, wenn man es hernach vom Feuer genommen und erkalten lassen, giesset man nach und nach an diese dreyfache Mischung, von klaren Spic-Oehl, und einem Theil gut rectificirten Brandwein nach Belieben hinein, soviel bis der Firniß recht klar und kein Corpus mehr hat, er wird ungemein schön und sehr glänzend: wenn man ihn will wohlriechend haben, darf man nur unter den Sandrac ein wenig Benzoe nehmen.

Auch

Auch macht man noch einen sehr glänzend und leichten Firniß, welcher auch bald trocknet: um solchen auf die Mahlerey und Holtz zu gebrauchen, so auch wenige Kosten macht, dazu man nur Griechisch Pech und Spic-Oehl nimmt, will man ihn aber besser haben, so darf man nur dem Pech eine bey sich habende Fettigkeit nehmen. Welches geschiehet, wenn man das schönste durchsichtig und dem Bernstein gleich sehende Pech aussuchet, solches in kleine Stücken bricht, und auf einer Leinwand im Sommer an der Sonnen troknen läst; dieses muß öfters wiederholet werden, weil die Sonne solches schmelzet, bis daß es ganz trocken wird: und nicht mehr an der Hitze flüßig ist, oder wenn man geschwinde, auch im Winter, damit will fertig seyn, so darf es nur beym Feuer schmelzen, und so ganz geschmolzen, in ein Geschirr mit frischem Wasser giessen, mit den Händen knäten und arbeiten solang als man kan, nach diesem schmelzet man es wieder, und macht es wie das erstemal, so wird man das Pech hart und trocken wie Bernstein finden; letzlich muß man solches zu kleinen Pulver machen, und in Spic-Oehl auflösen, da man solches immer mit einem Stecklein, bis alles incorporiret, umrühret, so wird man einen herrlichen Firniß haben, welcher aber warm gebraucht, dem Pinsel am besten pariren wird.

Man

Man macht auch einen Firniß so etwas dunckel kommt, mit Spic-Oehl (*) ohne Oehl, welcher dem Chinesischen sehr gleich kommt, ob er gleich nicht alle dessen Vollkommenheit hat: Seit einigen Jahren war ein Künstler in der Strasse der Coronari (1) zu Rom, so nunmehro gestorben, welcher damit Schreib-Tische, auch Schränke und allerhand Mobilien, um sehr wohlfeilen Preiß, da er sie noch mit schönen Blumen und Laubwerck, auch mit einer besonderen Art Vergoldung, so in Rom Mordante (2) genennet wird, in Quantität verfertigte. Als ich noch klein war, ist mir dieser Firniß wohl bekannt gewesen, und habe die Manuscripta indessen davon auf folgende Weise gefunden.

Man nimmt Juden Pech, das schönste glänzende, als man finden kan: Wenn solches zu zarten Pulver gemacht, thut man es

(*) Was man Spic-Oehl nennet, ist nicht eigentlich ein Oehl, wie wir solches schon öfters gesaget, zu verstehen, sondern es ist Terpentin-Spiritus, in welchem wilde Lavendel-Blumen digerirt worden.

(1) Eine kleine Strasse nahe bey la Piazza Navona.

(2) Mordante, ist eine Farbe oder Firniß, welche dienet, die geschlagene Gold-Blätter da-

es in ein irrden verglaſſurt Geſchirr mit Spic-Oehl, in ſolcher Quantität, daß es einen Quer-Finger über die Materie geht, ſetzt ſolches über ein gelind Feuer mit beſtändigen Umrühren, bis ſich alles eingezogen, und flüſſig gemacht worden: Man ſtreichet ſolches mit dem Pinſel 2. oder 3. mal an, und wann es nicht gut flieſſet, geuſt man nur ein wenig Spic-Oehl hinzu; es bleibt lange Zeit friſch, und wann man es gebrauchen will, darf man es nur ein wenig warm machen.

Erſtlich bekommt das Holtz einen Grund von zarter Kreide, oder geſiebten Kalch, auch Gips und Leim; hernach macht man den Grund glatt, und folgends mit Pergament, Leim und Kühn-Ruß ſchwarz, auf die letzt aber kommet der Firniß darauf.

Es wird auch noch ein beſſer Firniß mit Aſphalto (*) und Lein-Oehl gemacht, welcher aber zum Troknen mehrere Zeit erfordert, und habe ihn durch die Erfahrung alſo zu machen gelernet: Man nimmt von dem obgelehrt gekochten Oehl, und auf jede Unze thut man von

darauf zu legen; ſo geſchiehet, wenn der gefärbte Grund halb troknen will, dann darf man ſolche nur mit dem Finger ein wenig andrucken, welchen Firniß die Mahler Gold-Grund nennen.

(*) Juden-Pech.

von dem ganz zart zerriebenen Asphalto eine Unze, oder etwas weniger hinzu, man setzt solches Oehl hernach aufs Feuer, und rührt solches mit einem Höltzgen lange Zeit um, nach diesem läst man es ein wenig dick kochen, daß solches, wenn man es mit dem Stöckgen über sich ziehet, nicht Tropfenweiß herunter falle, sondern sich als ein Zwirn ziehe, und man es mit dem Pinsel nicht ausstreichen kan, alsdenn giesset man es in eine erdene Schüssel, und läst es liegen zum Gebrauch, wenn man sich hernach dessen bedienen will, nimmt man einen Theil oder Portion, lässet es bey gelinden Feuer schmelzen, und giesset soviel Spic-Oehl darauf, daß man es mit dem Pinsel gebrauchen kann: Dieser Firniß ist sehr schön schwarz, und hat einen vortreflichen Glanz auf die Arbeit, sonderlich, wenn das Holtz erst untermahlt ist, wie die Kunst-Tischer zu thun pflegen. Mit diesem Firniß kan man auch das gemeine Holtz dem Eben-Holtz gleich sehend machen, wie auch hier eine dergleichen Gattung folget.

Nimm klein zerschnitten Champeche-Holtz, (so man aus Brasilien bringt) lege solches in eine Infusion von Lauge, (*) wo zei-

(*) Man läst Asche in Wasser sieden, seyht sie durch, und bedient sich hernach dieser Lauge.

eine Seife darunter, hernach läst man es sieden, bis man siehet, daß der Liquor etwas eingesotten, und auf Purpurfarbe sich gefärbet, so giebt man dem Holtz zwey oder drey Anstriche, mit dieser Infusion, wenn es trocken, streichet man das Holtz mit Wein-Eßig, worinn etwas Rost und Vitriol gelegen, an, und giebt ihm mit dieser Mischung aufs wenigste zwey Lagen; wann das Holtz trocken, muß man es wieder mit dem ausgesottenen Champeche-Holtz bestreichen, so wird man ein sehr schön Schwartz haben, welches hernach mit dem Firniß von Asphalto etlichemal angestrichen wird. Wenn man diesen Firniß mit der blossen Hand reibet und poliret, bekommt er einen sehr schönen Glantz, er muß kalt gebraucht und auch im kühlen oder Schatten getrocknet werden.

Diese Composition ist gewiß werth zu halten und in Acht zu nehmen, dann sie auch nach meinem Erachten in allen Eigenschaften der Chinesischen Firniß vor allen Gattungen am nächsten beykommt, vermittelst welchen wir die Chineser gar nicht mehr wegen des ihrigen beneiden dürfen, weil wir in Europa und auch in Italien eben dergleichen rare und kostbare Arbeit verfertigen können, wie wir ferner nachgehends ersehen werden.

Ehe

Ehe ich aber dieses Capitel schliesse, will ich noch einen Oel-Firniß angeben, welcher mir von einem guten Freund bekannt worden, den ich aber noch nicht probirt habe; man muß aber folgende Materien darzu präpariren, nemlich: Sandrac, Mastix, Benzoe, Gummi-Lac, Gummi-Arabicum, Gold-Glätte, Terpentin und Griechisch Pech, von einem jeden ¾ von einer Untze, hernach macht man absonderlich noch 2. Untzen rectificirten Brandewein, 8. Untzen Spic-Oel, 2. Untzen Bernstein-Firniß, 1 ½ Untze Asphaltum, und drey Untzen Lein-Oel zurecht; diese präparirten Stücke muß man in einen Topf, der ein Maaß oder Kanne hält, in Oel mit der Gold-Glätte kochen, und in ein ander klein Töpfgen den Terpentin mit dem pulverisirten Gummi-Lac und Gummi-Arabico thun, nach diesem laß in dem Oel den Ambra-Firniß, Sandrac, Mastix und Benzoe (alles wohl pulverisiret) kochen, und gleich hernach das Griechisch Pech und Asphaltum, folgends den Terpentin mit den fliessenden Gummaten, misch alles wohl bey gelinden Feuer mit einander, hernach gieß nach und nach das Spic-Oel daran; und den Brandwein, zuletzt, seyhe und drücke alles wohl durch ein Tuch mit 2. Stöckgen, was durchgehen will, und bewahre den Firniß in einem Glaß zum Gebrauch.

Man macht auch noch einen, welcher weniger Arbeit braucht, und nimmt darzu 1 ½ Untze Bernstein-Firniß, solvirt ihn und wenn er flüßig gemacht worden, setzt man eine halbe Untze Sandrac und eine halbe Untze Mastix, wohl pulverisirt darzu, läst alles bey gelinden Feuer wohl incorporiren, hernach giest man Tropfenweiß 1 ½ Untzen Brandwein daran, rühret und menget alles wohl durcheinander, wann der Firniß laulicht, seyhet man ihn durch eine Leinwand, und bewahret ihn zum Gebrauch.

Man bereitet auch einen, wenn man in das mit Goldglätt gekochte Oel, den Bernstein-Firniß giest, und mit dem Gummi-Lac und Gummi-Arabico, welche zuvor in Terpentin-Oel aufgelöst worden, incorporiret.

Es wird auch ein andrer gemacht, wenn man das Leinöl an die Sonne setzt, und wenn es clarificirt, bey gelinden Feuer den klein geriebenen Sandrac, incorporiret, aber dieses gehet geschwinder von statten, wenn man den pulverisirten Sandrac in Spiritu Vini solvirt, und wenn das Geschirr auf ein gelind Feuer gesetzt, thut man das Leinöl und den Sandrac vom evaporirten Spiritu Vini dazu, so „ ist der Firniß nach einer kleinen Kochung „ fer-

(*) Aqua di Raſa.

" fertig, auf die letzt gieſt man ein wenig Spic-
" Oel oder Petroleum dabey, damit es deſto eher trockne, alſo hat man einen vortreflichen Firniß; man macht ihn auch mit Sandrac und Spiritu Vini, ſo hernach an der Sonnen oder bey gelinden Feuer diſtillirt wird.

Man verfertiget auch einen klaren Firniß mit Larmis Pini, (1) welches die Tropfen vom Terpentin ſind, ſo am Baum bleiben und durch die Sonne ausgekocht worden; ſie ſind weiß und ſolviren ſich in Spiritu Vini Petroleo, oder Spic-Oel, welche dann in einem Glaß mit einem Pfropf und einer naſſen Blaſe wohl zugemacht bewahrt werden, damit der Spiritus nicht ausdünſte.

Man macht auch einen klaren Firniß, ſo bald trocknet, mit Terpentin und einer gleichen Quantität Spic-Oel oder Petrolei und ſchüttet ſolches untereinander, und ſetzts an die Sonne. Anſtatt des Stein-Oels oder Petrolei kan man auch gut Spic-Oel nehmen, weil es eben dieſen Dienſt verricht.

Letzlich macht man auch einen Firniß, ſo der Arabiſche genennt wird, und nimmt rectificirten Brandwein und Spic-Oel jedes gleich viel, und thut weiſſen Benzoe, Terpentin und kla-

(1) Eine Art Colophonium, ſo an der Sonne alſo gerathen.

klaren Sandrac daran, von einem so viel als dem andern, macht alles zu Pulver, und läßts an der Sonne oder bey gelindem Feuer zergehen, das Glaß muß aber wohl zugemacht seyn. Dieser Firniß ist klar und trocknet sehr leicht.

XIII. Cap.

Von Firnissen, so über allerhand Metall gebraucht werden.

Es war vor einigen Jahren ein Fremder nach Rom gekomen, welcher allerhand Kupfer-Arbeit, als Chocolade, Thee- und Caffee-Kannen zum Verkauf brachte, anbey versicherte, daß sie alle mit dem besten Chinesischen Firniß, dem kein Feuer schaden kunnte, laquirt wären, er legte um solches zu beweisen glüende Kohlen darauf, welche dem Lac nichts im geringsten Schaden brachten; denen von dieser Kunst erfahrnen Leuten, kam die Sache eben nicht so wunderlich vor, da solches auch die Tolschen mit Firniß überzogenen Laternen ausstehen, weil solche mit Bernstein-Firniß, welcher in der Hitze hart wird, angestrichen seyn, so auch auf die gestochene Beschläg, (*) von Kutschen und andere dergleichen

(*) Alle Beschläg der gewöhnlichen Carossen in Rom werden schwartz gemacht, und mit diesem Firniß überzogen, welches sehr schön läst

chen Arbeit gebraucht wird, man könnte auch den Caffee in dergleichen gefirnisten Geschirren, und zwar in Balneo Mariæ machen, oder auch bey der Flamme einer Lampe, oder daß das Geschirr Schaden, noch weniger das Wasser einen veränderlichen Geschmack bekommen hätte.

Dieses weckte die Curiosität vieler Leute auf, und brachte sie auf die Gedancken, den Grund zu untersuchen, auf was Art dieser Firniß, welcher den Unwissenden eine solche Verwunderung verursachte, gemacht sey. Man machte vielerley Proben und befand, daß der Bernstein-Firniß, man möchte ihn auch auf was für ein Metall als man wolte, streichen, gantz glatt auf dem Metall bliebe, wann man ihn am Feuer hernach trocknete, und als man erwogen, daß der Firniß, dessen man sich beym Kupferstechen mit Scheide-Wasser bediente, niemals abgienge, und daß er eben dergleichen Wirckung, dem Feuer zu widerstehen, leisten möchte, fand ich solchen vor sehr gut, weilen um die Erkänntniß dieses Firnisses, vieles Licht, in deme, was ich künftig eröfnen werde, geben kan, so will ich hiermit dessen Composition und Gebrauch erstlich anzeigen.

Einer von den besten Firnissen, welche man auf die Kupfer-Blatten, daß man solche stechen kan, gebrauchet, wird der harte ge-

genennet, weil er durch die Hülfe des Feuers, mit welchen er gekocht wird, so hart wird; und der andere wird der weiche, weil er nicht gekocht wird, genennet. Ich erinnere mich beyde Arten in einem Frantzösischen Buch des Kupferstechers, Herrn (1) Bolle, gelesen zu haben, wie auch solche recht gut befunden; dieser Firnisse bedienet sich auch in Rom der Herr Vanvesterout, berühmter Kupferstecher, und alle diejenigen so bey ihm gelernet haben. Den ersten zu machen, so nimmt man: (2) 5. Untzen Griechisch Pech, 5 Untzen Tannen-Hartz, 4. Untzen ungekochtes Leinöl, und so viel als einer Haselnuß groß, Talch oder Unschlit, läst alles bey gelinden Feuer zergehen, daß die Composition so dick als Honig wird, presset solche durch ein leinen Tuch, und bewahret sie an einem vor Staub versicherten Orte.

(1) Der Herr Bolle in seinem Tractat, von unterschiedlichen Arten in Kupfer zu stechen ꝛc. zu Paris Anno 1654. p. 9. giebet die Composition harten Firniß auf diese Weise: Nimm 5. Untzen Griechisch Pech, oder in dessen Ermangelung fett oder Burgundisch Pech, 5. Untzen Hartz von Tyr, oder wo es nicht zu haben gemein Hartz, ꝛc.

(2) Er schreibt nichts vom Talch, und will, daß man das Griechische Pech, und das Hartz zu-

Der P. Cornelli erzehlet in seinem Epitome Cosmogr. am letzten Capitel von einem, der diesem beynahe gleichet, welcher auf folgende Art gebraucht wird: Man macht die Kupferblatte, welche schön glatt vorher muß poliret seyn, warm, läst etliche Tropfen Firniß darauf fallen, welche man hernach so dünn, gleich und subtil ausstreicht, daß das Kupfer nur gantz gelinde kaum damit bedeckt wird, und damit alles desto gleicher aufliege und eben werde, schläget man mit der Balle der Hand darauf; das Kupfer muß allezeit so warm seyn, daß es die Hand kaum erleiden kan. Wann der Firniß also ausgebreitet und angestrichen, macht man es schwartz, und hält es über den Rauch eines Talch-Lichts, nach diesem legt man die Platte auf einen Rost, unter welchem glüende Kohlen Ringsweiß herum dergestalt gelegt seyn, daß wenig oder gar keine in der Mitten seyn, indem die Hitze, so an den äusseren Theilen schon genugsam ist, den Firniß, so in der Mitten der Blatte liegt, zu erhitzen; indem man diese also kochen und schmeltzen läst, muß man auf den fetten Dampf, der vom Firniß aufgehet, wohl Acht haben, und so bald solcher anfängt nachzulassen, die Blatte vom Feuer nehmen; man kan am besten erkennen, daß die Kochung vollkommen, wenn man den Firniß mit einem kleinen

Höltz-

Höltzgen berührt, und er nicht vom Kupfer abzubringen ist (*)

Man arbeitet auf diesem Firniß mit einer Nadel, Stift oder Grabstichel, dadurch man das Kupfer mit den nothwendigen Zügen, nach der Zeichnung hervor scheinend machet, welche Striche durch das Scheide-Wasser noch tiefer gegraben werden, als womit man die Blatte zum öftern angefeuchtet.

Oben benannter Bolle lehret dieses alles in seinem kleinen Buch, welches nach diesem durch den Ingenieur, Georg Andreas Peckler ins teutsche übersetzet, und An. 1682. gedruckt worden: in diesem Buch p. 14. berichtet er die Operation, wie man den Firniß mit dem Licht-Rauch schwarz machen sollte, und in dem folgenden Blatt führet er an, wie die Blatte auf den Kohlen liegen soll, damit der Firniß darauf auskochen kan; aber als ich mich dieses Firnisses bedienet, habe befunden, daß es viel commoder in der freyen Luft auf den Kohlen zu halten, wann die Blatte über

zuvor schmeltzen lasse, ehe man das Nuß-Oel daran thut, vor welches aber der Herr P. Bonam das Leinöl gesetzt.

(*) Aufs wenigste muß solches hart zugeben, wenn man ihn herunter bringen will.

überfirnisset ist, angehet, ohne sich des Rosts (*) zubedienen, weil die Quer-Stangen verhindern, daß die Hitze nicht überall mit gleicher Kraft an das Kupfer fallen kan, und weil man die Blatte mit einer Zange halten muß, damit man sich nicht verbrennet, so wird das Kupfer doch bedecket, und an einigen Orten ohne Firniß.

Ich habe mich hierzu eines eisernen Instruments, so expresse dazu verfertigen lassen, bedienet, und kan ich vermittelst selbiger die Kupfer-Blatte ohne Zangen noch Rost, in einer horizontalen Situation halten und solche hoch und niedrig, wie ich will, ob dem Feuer machen. Habe deswegen 3. eiserne Stangen machen lassen, welche bey A. zusammengehen, wie aus der Kupferblatte Fig. 3. zu ersehen, diese Stangen sind inwendig gegen dem Ende zackicht B. C. D. ingleichen an den äusern Theilen gegen I. O. oder solches besser zu beschreiben, mit kleinen Abschnitten eingefeilt oder eingehackt, daß ein Ring der bey I. O. hingeschoben nicht könnte wieder zurück gehen, sondern an dem Platz bleiben müste, um die 3. Stangen in einem Triangel zusammen zuhalten, welche mit ihren innern eingefeilten Ankörbungen B. C. D. die

(*) Der Autor will einen Rost, so nur zwey Stangen hat, haben.

die Kupfer-Blatten umgeben und fest fassen, damit man sie also nachdem es vonnöthen, frey auf dem Feuer bewegen kan, um ferners die Ungelegenheit, solche in der Luft zuhalten bis der Firniß kochet, zu ersparen; kan man solche bey dem Häckgen, so an dem Triangel bey A. fest gemacht, aufhangen, und wann die Blatte sehr groß, viereckigt und lang war, hab ich mich statt eines Triangels vier Stangen oder Ruthen bedient, welche auf gleiche Weise mit dem Ringe schliessen und brauchen konnte, damit mir die unten eingehenkte Blatte fest halten muste.

Diese Art den Firniß zu kochen, gefiele vielen guten Freunden, so ich um mich hatte, welche ihre Freude im Kupferstechen machten, dann sie ohne die Blatte bey einer Zange zu halten, ganz mit Firniß konnte bedeckt werden, und weil solche ganz frey dem Feuer untergeben den Firniß gleich schmelzen konnte, ohne die Schwerigkeit der Blatten, welches bey grossen Kupfern sehr unbequem ist, zu halten, sonderlich wegen der vielen glüenden Kohlen, welche man bey dieser Arbeit, den Firniß zu kochen braucht, die Mühe erleiterte.

Der andere Firniß, welcher der weiche genannt, und auch zu dieser Arbeit beym

Ste-

Stechen gebraucht wird, ist an eben dem Ort durch den P. Coronelli angezogen, (1) und wird gemacht, wann man 1½. Unze vom Asphalto und gestossenen Mastix nimmt; thut eins und das andere nach und nach in geschmolzenen Wachs, wann alles wohl untereinander vermengt, giest man solches ehe es kalt worden, in eine Schüssel voll Wasser und macht kleine Küchlein davon, welche dann in ein Stück Zeug gemacht werden, so wie ein Knopf aussieht, wann mans gebrauchen will, und da die Blatte warm, reibt mans mit diesem Knopf, indem man den Firniß mit einer Feder gleich ausstreicht, hierauf wird es mit dem Rauch vom Licht schwartz gemacht, ohne weitere Kochung, und darauf, wie auf den harten Firniß, gestochen.

(*) Das Scheidwasser, mit welchem man die mit der Nadel gemachte Streiche ein-

(1) Eben dieser Firniß wird auch von Herrn Bosse pag. 41. gelehret, doch ist er in den Handgriffen etwas unterschieden. Er bedienet sich auf diesen Firniß zu stechen des gemeinen Scheidwassers, welches gemacht wird wenn man Salpeter und Vitriol distillirt, wie solches die Goldschmiede zum Gold- und Silber-Scheiden gebrauchen; er setzt hinbey, daß das, welches er bey harten gebrauchet, auch sehr gut beym weichen wäre.

(*) Das

eingräbt, wird mit 11. Unzen Sal Armoniac und 3. Unzen Grünſpan gemacht; man miſcht ſolches wohl untereinander und läſts hernach in einem Quart recht ſtarcken Wein-Eßig eine halbe Stunde lang ſieden: Wann dieſe Miſchung nun kalt worden, kan mans hernach gebrauchen, indem man immer davon nach und nach auf das Kupfer gieſſet, wie es der Arbeiter wird nöthig finden.

Das Eiſen zu ätzen oder zu ſtechen, nimmt man einen andern Firniß, wie auch eine andere Art Scheidewaſſer: Der Firniß wird gemacht mit Griechiſch Pech, Tannen-Hartz und Terpentin, jedes gleichviel, man miſcht ſolches wohl und incorporirts untereinander, und beſtreicht nach dieſem das Eiſen mit dem Firniß, wenn mans zuvor ein wenig warm gemacht, das Waſſer ſolches zu ätzen, wird mit Sal Armoniac, Sublimat, Grünſpan, und ein wenig Gall-Aepfel gemacht; man incorporirt alles mit ſtarken Wein-Eſſig: Wann dieſes Waſſer nun auf den Firniß

(*) Daß Scheidwaſſer, welches er zu dem harten Firniß braucht, wird mit 3. Quart Wein-Eßig, 6. Unzen Sal Armoniac, 6. Unzen gemein Saltz, und 4. Unzen Grünſpan gemacht, wenn man ſolches nur 2. oder 3. mal aufwallen läſt, und hernach durch eine Leinwand ſeihet.

niß gethan wird, friſt es in Zeit von 10. bis 12. Stunden, an allen Orten wo es mit der Nadelſpitze eröffnet ein, und ſiehet alſo wie ausgegraben aus.

Aber nun wieder auf den vorigen Firnis, mit welchem ich das Kupfer bedeckte, zu kommen: So habe in acht genommen, daß ob er wohl glatt auf das Kupfer gebracht worden, ſo hatte er doch denjenigen Glanz nicht, den der von ſchwarzen Bernſtein-Firniß, noch den ſchönen Schmelz-Glanz, welchen der ſo von fremden Künſtlern verfertigt wird, giebet; deswegen bedeckt ich von neuem eine Kupferblatte mit einem andern Firniß, und ließ es auf eben dieſe Art ſchmelzen, wie ichs das erſtemal zum Stechen zugerichtet hatte. Ich machte dabey dieſe Obſervation, nemlich daß die erſte Lage nicht gar lange kochen oder ſchmelzen muß, dann wann man hernach die andere ſchmelzet, die erſte ſonſt verbrennt würde, und leicht ausgelöſcht oder vom Kupfer abgehen könnte.

Wenn die Blatte, indem ſie durch beſagten Triangul gehalten wird, auf beyden Seiten ſoll überfirniſt werden, ſchmelzt ſolche auch auf beyden Seiten: Man hat alſo auf dieſe Art einen vortreflichen Firniß, welcher in allem

lem demjenigen gleich kommt, der curieusen Liebhabern so viel Verlangen nachzusuchen, erwecket.

Diese Art Firniß, hatte eine unverhofte Probe ausgestanden; dann eine Kupfer-Blatte, welche damit ganz überzogen, fiel mir vom Fenster ungefähr 100. Hand breit auf die Steine herunter, da sie denn an unterschiedlichen Orten krumm und bucklicht gemacht wurde, ohne daß der Firniß, da ichs auf dem Amboß eben gemacht, wäre abgesprungen, oder der Firniß durch das Ausbessern einigen Schaden gekitten hätte. Dadurch war ich in meiner Hofnung befestiget, daß ich die rechte Art, den gesuchten Firniß zu machen, gefunden hatte, welcher auch von allen Leuten admirirt und gut befunden worden. Nun ist die Weise den Firniß zu verfertigen noch übrig zu wissen, als welches ich mich auch dazu bedienet habe.

Diese Composition war von dem gemeiniglich so genannten Bernstein-Firniß, welchem ich ein wenig Gummi-Copäl beysetzte, und bey gelindem Feuer in dem Firniß zergehen ließ, nachdem ich ihn erst zu zarten Pulver gerieben, und damit er mit dem Pinsel desto besser zu tractiren wurde, goß ich ein wenig Lein-Oehl, das nicht allzu

dick

dick gekocht war, dazu, setzte es also zum Feuer, und ließ es kochen und hart werden.

Ich versuchte auch eben diese Operation mit erst gedachten Firniß zu machen, und nahm an statt des Gummi-Copals, Oliven-Gummi, weil er sich auf gleiche Art dem Oehl gar gerne incorporirte, (einverleibete) hatte ich auch verlangten Effect. Ich probirte es auch mit Gummi-Lack, welcher sich aber mit dem Oehl nicht vermengen wolte. Ich nahm etwas vom Asphalto darunter, welcher die Operation auch nicht hinderte; so aber am meisten und besten mit Bernstein-Firniß von statten geht, indem die andern Gummata, so man darzu nimmt, nur den Glanz und die Härtigkeit zu geben, dienen.

Ich muß hierbey erinnern, daß ehe man die erste Lage giebt, das Metall erst mit Bimsenstein wohl abreibe, und der Firniß ein wenig öhlicht seyn müsse, daß man auch die Arbeit ganz dünn anstreiche und an der Sonne oder bey gelindem Feuer wohl trocknen lasse, ehe man den andern Anstrich macht, und wann mans erwärmet, darf mans nicht an dem Rauch von einem Talch-Licht schwarz machen, weil solches schmiericht, sondern lieber an der Flamme von Harz, als zum Exempel, an einer Pech-Fackel ꝛc. deren

Hitz-

Hitze dann auch helfen wird, daß sich der Firniß desto besser ausbreiten und eine gleiche Dicke über die Ebne des Metalls machen kan.

XIV. Cap.

Ein Firniß, welcher mehr als die andern alle, dem Chinesischen gleichkommt.

Nachdem nun unterschiedliche Compositiones gemacht, aber befunden, daß sie allen Eigenschafften des Chinesischen Firniß nicht beykommen, erwehlte ich eine andere Methode, und verbliebe bey den Gedanken (weil dieser Firniß ein Compositum von zwey eintzlen Materien, wie bereits oben gedacht, und ich auch erfahren, ware) ich würde das Geheimniß gefunden haben, wenn ich zwey andere Sachen, welche denselben in allen Umständen gleich, ausfündig machen könnte. Diese beyde Materien sind nun das benannte Bitumen oder Hartz Ci, und das Oehl, mit welchem man solches vermenget, welche auch beyde die Tugend zu trocknen haben, wiewohl es hierzu eine kleine Zeit brauchet.

Um demnach ein dergleichen Hartz: welches am Wesen und Eigenschafften dem Chinesischen Ci gleich käme, zu erlangen, habe nach vielen Untersuchungen befunden, daß unter allen, welche in Europa von den Bäumen abfliessen, keiner am gleichesten käme, als der gemeine Terpetin, (*) der Venetianische oder der Cyprische, welche jedoch etwas klebricht und schmierichter befunden, als den Ci von China, so auch Ursache, daß sie nicht so leicht trocknen, wo ihnen ihr klebrichtes Wesen und Fettigkeit, wenn man solche kocht, nicht benommen wird: Ich habe deswegen die Probe angestellet, aber gesehen, daß ich die Qualitäten des Ci noch nicht gefunden, und daß sie noch immer klebricht bleiben und schwerlich zu trocknen waren, wann ich ihnen aber ihre Fettigkeit völlig benommen, hatten sie leichte Empfindung der Hitze, welches mich urtheilen machte, daß ich ihnen ein ander Gummi, welches nicht so fett, und welches am geschicktesten ihn hart zu machen, beysetzen muste; ich erwählte demnach zu diesem Ende den Gummi-Copal, als welchen aus der Erfahrung befunden, daß er sich am leichtesten und besser als alle andere, mit diesem Hartz meliren und vermengen läst.

Als ich ihn dann sehr klein zu Pulver

(*) Trementina, Oglio d' Abezzo, Terbino,

ver gemacht, ließ ich nach und nach ein wenig in den gemeinen Terpentin, welchen auf gelinden Feuer etwas warm gemacht, fallen, und rührte ohn Aufhören mit einem kleinen Stöckgen um, so hatte ich ein Hartz, welches am Wesen, Consistentz und Farbe dem Chinesischen Ci gleichkam, ich befand auch, als ich diese Composition wohl kochen liesse, daß sich die Fettigkeit vom Terpentin gantz nach und nach verzehrte, und daß, gleichwie das Ci nöthig hat, mit dem Oehl solvirt und aufgelöst zu werden, wenn man solches gebrauchen will, diese Composition auch Oehl, erforderte, als preparirte das Lein-Oehl, daß solches leicht zu trocknen war, und vermischte solches in ziemlicher Hitze untereinander, so bekam ich darauf ein Compositum welches mit dem Chinesischen Firniß gantz gleich zu seyn, versicherte: Da ich es aber auf ein Stück Holtz gestrichen, befand ich, daß es eine ziemliche lange Zeit zum trocknen erforderte. Ich machte die vorige Composition, aber anstatt des gemeinen Terpentins, nahm ich Oehl von Tannen, und an statt dieses brachte ich Terpentin (1) welcher nicht so fett ist und meine Composition viel besser zum trock-

(1) Wir wissen in Teutschland nicht so vielerley Sorten und Nahmen von Terpentin; aber hier habe die Erklärung, so darüber erhalten, beyfügen wollen: Die Trementina oder

nen und Härtigkeit, in kurtzer Zeit, geschickt machte. Als ich demnach eine Arbeit, so mit dieser Composition bedeckt, in eine warme Badstube setzte, damit es von der Hitze eher und besser trocknete, „ hatte ich „ den Augenschein, daß dieser Firniß dem „ Chinesischen gantz gleich kame: Um solchen schwartz zu machen, vermischt ich „ ihn mit etwas Juden-Pech, und befand „ ihn sehr gut, ich vermischte ihn auch mit andern Farben, da ich wahrnahm, daß er gleichfalls dem Chinesischen im geringsten nichts nachgabe, und dessen Eigenschafften auch hervorkamen. (*)

(*) oder Terpentina ist der gemeine Terpentin, welcher aus dem Tyrolischen Gebürg und Piemont, nach Teutschland und Rom gebracht wird.

Das Oglio d'Abbezzo, oder Tannen-Oehl, komt von Levante, und gilt zu Rom das Pfund von 12. Unzen 1. Thaler, es hat also das Ansehen, daß es dasjenige ist, was wir den Venetianischen Terpentin nennen, welcher wie er oben beschrieben, dem Tannen Oehl gantz gleichkommt. Der Terepinto komt von Cypern, und gilt acht Juli zu Rom, ist also ohne Zweifel das, was wir vor den Cyprischen Terpentin halten, obwohlen unterdessen Lemery versichert, daß das, was wir bekommen, nicht aus Cypern, sondern aus der Insul Chio ist.

Digitized by Google

(*) Ich war aber noch nicht genungsam damit zufrieden, und glaubte, wenn ich des Terpentins und Tannen-Oehls könnte entübrigt seyn, würde mein Firniß noch eher zur Trockenheit gelangen, ich versuchte es auch und mischte den Copal mit wohlgekochten Lein-Oehl dergestalt, daß diese beyde Ingredientien dem Ci gleichkommen solten. Aber indem der Gummi-Copal an sich selbst viel wäßrige Theile in sich hat, sich von sich selber auch leichtlich verdünnet und nicht mit dem Oehl vereinigen will; so konte ich nicht

(*) Ich habe unter den Händen des Herrn Garniers Sr. Maj. der Königin in Pohlen Leib Medici einen sehr schönen und harten Firniß, auf allerhand Arbeit gefunden, welcher doch etwas zäh war, und den Hammer nicht vertragen konnte: Er war auch von der Gutheit und communicirte mir solchen, so befand, daß er diesen sehr nahe kam. Man läst den Venetianischen Terpentin kochen, wirft so schwer pulverisirten Gummi-Copal darunter, läst alles eine Viertel-Stunde wohl kochen und rührt solches mit einem Stöckgen wohl um, nachdem thut man gekocht Oehl nach aller oben im 12. Cap. beschriebnen Vorsicht dazu, läst alles miteinander beym Feuer incorporiren, nach diesem macht man den Firniß so dünn als man will, indem man Spic-Oehl oder Terpentin-Spiritus darunter gieſt, man macht ihn mit Helffenbeinschwärtze schwartz, und wird ein wenig warm gebraucht.

mit dieser Composition zu Ende kommen, und wurde deswegen genöthiget, ihn zu praeparıren, da ich ihn in Griechischen Pech auflöste, weil ich wuste, daß sich der Gummi Copal leichtlich auflöset und mit dem Bernst in-Firniß vereiniget, (welcher nichts anders als Lein-Oehl und Griechisch Pech mit einander gesotten ist,) und erkannte, daß dis das eintzige Mittel, ihn zu solviren. Als dieser Firniß fertig, und noch über dem Feuer war, goß ich etliche Tropfen gekocht Oel hinzu, welches sich sehr wohl vereinigte; eben das geschahe auch, als ich das andere hinzu that, und diese Vermischung mit einem kleinen Stöckgen immer umrührte. Als dieser Gummi im Griechischen Pech solvirt, separirt er sich nicht mehr vom Oehl; da nun diese Vermischung gantz unnützlich, indem man sie wegen ihrer Dicke nicht ausstreichen konnte, wann man viel Oehl dazu gegossen hätte, so befand ich, daß wenn es mit Spic Oehl aufgelöst war, man es leichtlich auf allerhand Arbeit mit dem Pinsel ausstreichen könnte, und in einer sehr guten Dicke bliebe, indem das Spic-Oehl ein flüchtiger und spirituoser Humor oder Feuchtigkeit ist, so leichtlich evaporirt, und den Firniß in der verlangten Härte läst, sonderlich wenn man die Operation erleichtert und ich warm werden läst.

Es

Es war also noch übrig, daß dieser Firniß noch schwartz und dunckel wurde, wie der Chinesische, so mit Wasser aufgelösten Vitriol gefärbet, aber indem sich der Vitriol nicht auflöset in Oehl, und sich das Oel noch weniger mit der Solution des Vitriols in Wasser vereinigen kan, so versucht ich diesen Firniß mit Rauch-schwarz. Da nun wohl eine sehr schwartze Composition heraus kam, so hatte er sein flüßiges Wesen gantz verlohren, ausserdem er auch selbigem seinen schönen Glantz benommen, und gantz zäh und teigicht gemacht, welches Ursach war, daß er im trocknen seine eigenthümliche Härte nicht bekommen konnte. Wie ich nun aber wuste, daß das eintzige Juden-Pech einen sehr guten Firniß giebt, wann es in Spic-Oehl (*) aufgelöst wird, oder auch sonst in gesottenen Oehl, wie wir in 12. Cap. erkläret, so befand ich, daß das beste Mittel, den Firniß zu machen, meiner Meynung nach derjenige wäre, welcher am meisten dem Chinesischen Chiaram gleich gemacht würde, der gestalt, daß die Species, womit er zusammen gesetzt, und die in dem schwartzen Chiaram in gleicher Würde kommen, **das gekochte Lein-Oehl; der Gummi Copal, das Griechische Pech; das Asphaltum, oder Juden-Pech; und das Spic-Oehl** wäre. Als

(*) Aqua di Rasa.

Als ist noch die Art zuwissen nöthig, selche geschickt zusammen zu setzen, welcher ich mit vieler Erfahrung nachgestrebet, indem ich unützlicher Weise eine ziemliche Menge dergleichen Ingredientien verdorben, viele Zeit verlohren, wo solche anders, wann man eine Kunst suchet, bey deren Erfindung man einen Schatz gefunden, vor verlohren zu achten; die Methode demnach, welche am sichersten erfahren, und in der Probe gefunden, ist folgende.

Nimm zwey Theile, gröblicht Pulver, gestossenen Gummi Copal, und einen Theil von dem klaresten und am meisten dem Bernstein gleichen den Griechischen Pech, thue beydes in einen kleinen glassurten Topf über ein gelindes Feuer, und laß schmeltzen, bis daß, indem man sie mit dem Stock umrühret, sie von sich selbsten in Tropfen fallen: Man giesset alsdenn ein wenig warm gekocht Oehl hinein, rührt solches unaufhörlich um, und deckt alsdenn den Topf zu; wenn man das Griechische Pech nicht gebrauchen will, so ist mir die Composition besser von statten gegangen, wenn ich nach und nach pulverisirten Gummi Copal, in besagten Bernstein-Firniß (welcher nichts anders als Oehl und Griechisch Pech ist) da er warm und flüßig war, geworfen, indem ich ihn immerzu dabey

bey auf einem gelinden Feuer umrührte, damit sich alles wohl einzüge und incorporirte. Ich hatte zu gleicher Zeit in in einem andern kleinern Topf, in gesottenen Lein-Oehl aufgelösten Asphaltum, wie oben gemeldet, und setzte beydes zusammen, mischte solches ohne Aufhören wohl untereinander, bis sich alles wohl vereinigt, und bald kalt werden wolte: so goß ich folgends immer nach und nach ein wenig Spic Oehl (*) daran, rührte die Materie immer um, und deckte in einem Wechsel auch wieder das Geschirr zu, damit es nicht evaporirte, goß auch immer nach und nach zu, bis endlich die Composition erkaltete, und in der Dicke wie Honig wurde. Wann die Materie bald kalt will werden, kan man sie durch eine Leinwand lauffen lassen, und presset sie zwischen zwey Stöcken aus, damit man das Wesen von dem Gummi und Asphalto mit Gewalt heraus bringe, welche doch noch genug unnützliche fæces hinterlassen. Man kan auch alles in ein zugemacht Geschirr thun, und die fæces niederfallen oder præcipitiren lassen: Aber es ist doch besser, wenn man es durch ein Leinen Tuch zwinget, dann hiedurch wird dem Firniß auch sonsten alle seine Unreinigkeit genommen, welche in der guten Operation Schaden

(*) Aqua di Rasa.

bringen möchte. Die also durchgeseyhte Vermischung muß man in einem wohl verwahrten Glaß bewahren, und wann solche zu dick scheint, mit kalt oder warmen Spic = Oehl dünner machen. Man bewahrt es hernach zum Gebrauch auf folgende Weise, welche, wo ich sie nicht allezeit in Acht genommen in meiner Arbeit, ob ich wohl den besten Firniß hatte, gemeiniglich mißlungen, welches denn machte, daß ich mein Vorhaben einige Zeit liegen liesse, bis ich es dann mit aller Sorge und Eyfer, als ich nun berichtet, wieder vornahm, und die erzehlte Methode in allem genau in Acht genommen, bis ich also zu dem längst verlangten Ende gelanget.

Ich will erstlich von einer Sache Nachricht geben, welche von einer grossen Hülfe seyn wird, die Vollkommenheit des Firnisses zu erreichen, nehmlich, daß man das Juden=Pech, so mit Gummi=Copal aufgelöst, erstlich wohl zurichte und präparire, welches verrichtet wird, wenn man solches bey gelinden Feuer in kochenden Oehl ein oder zwey Stunden wohl sieden läst, und wird man erkennen, ob es genung gekocht, wenn man ein wenig mit einem kleinen Stöckgen herausnimmt, und es nicht Tropfen weiß herunter fällt, sondern einen ganzen Zwirn formiret, welcher immer am Stöck=

gen

gen hängen bleibt, ohne sich loß zu machen, so wird er alsdenn zum trocknen sehr geschickt seyn, dann dieses Hartz von Natur feste ist, und sehr langsam trocknet; damit aber das Oehl geschwind trockne, sind viele, welche den Gebrauch haben, daß sie zu der pulverisirten Gold-Glatte ein Mineral, oder Art von Vitriol, so Kupfer-Rose (*) genennet wird, und in Teutschland wächset, beyfügen und kochen lassen. Letztens: Je weniger Oel daran, je eher wird der Firniß trocknen, und desto härter und unveränderlicher, wie der Chinesische seyn.

XV. Cap.

Die Art, wie man vorigen Firniß gebrauchen kan.

Ehe man sich des Firnisses bedienen will, muß man erst den Grund, worauf man solchen streichen soll, zurechtemachen: Gesetzt, daß es nun Holtz wäre, was es auch für Gattung seyn mag, so ist dasjenige, so am wenigsten Adern und Poros hat, hierzu am besten, welches auch die Ursache, daß

(*) Kupfer grün, oder grüner Vitriol, der teutsche Vitriol genannt, ist ein blaulicht grüner

springen möchte, so ist es genung, wann es an warme Luft kommt, welche den Firniß genungsam trocknen kan, da man immer darneben Acht hat, daß kein Staub darauf falle, deswegen mir es allezeit am besten gerathen, wenn ich die Arbeit im Zimmer, am Fenster, an die Sonne gesetzt, und im Winter kan man es in eine warme Stube, oder auf einem temperirt, nicht allzuwarmen Ofen setzen, gleichwie es auch dergleichen Oefen giebt, welche man auf allerhand Art mit Kohlen in der Hitze vermehren oder vermindern kan, oder man kan auch wohl einen solchen Ofen von Erde, Eisen, oder Kupfer machen lassen, in welchem man oben eine Oefnung läst, darauf man hernach, wie eine runde oder viereckigte Brat-Pfanne, setzte, so man voll Kohlen macht, durch welche hernach der Ofen gelind erhitzt wird, und die angestrichenen Sachen, so man darauf setzet, sachte trocknen können; zu diesem Ende aber muß der Ofen ein wenig erhoben seyn, ungefehr, wie in der dritten Kupfer-Figur zu ersehen, wo ein solcher Ofen, wie ich mich dessen bedienet, I. E. D. V. ist, gleich einem viereckigten Kästgen, die Oefnung ist bey A. und kan mit einem kleinen Thürgen B. zugemacht werden, oben auf ist eine Oefnung, wo die Pfanne C. voll Feuer hinein passet. Der bey Fig. III. unten

unten anstehende, kan zu gleicher Trocknung gebrauchet werden ; unterdessen dienet zur Warnung, daß, wo die Hitze allzugroß, solche Blasen oder Blattern aufzuwerfen pfleget, und den Firniß ungleich macht, wann man ihn endlich, weil er ölichter Materie, wie den Chinesischen, in kalter Luft stehen läst, so trocknet er wohl, aber etwas langsam. Wann die erste Lage trocken, so giebet man die andere mit eben diesem Firniß, und fähret auf solche Art fort, bis man finder, daß solches genung ist; nach dieser Operation wird man eine sehr schöne Arbeit bekommen, aber die obere Fläche wird nicht allezeit ganz gleich, glatt und eben seyn, obwohlen der Glantz unverbesserlich ist. Will man nun solche vollkommen glatt und eben haben, so muß man, wenn der Firniß etliche Tage darauf gestanden, und hart worden, auf folgende Manier polieren, als welche auch auf die Firnisse, so auf Metall kommen, und nicht von Oel gemacht sind, eben so gut angehet, dann sie dadurch den Glantz als ein Spiegel-Glaß erlangen.

Ich weiß wohl, daß mir einer vorgeworfen, dieser Firniß hätte wegen des Oehls, so man dazu braucht, einen übeln Geruch; allein diese Schwerigkeit ist leicht zu heben, dann man findet eben solchen Geruch am

Chine-

Chineſiſchen Firniß, aber wann einige Zeit verſtrichen, vergehet ſolcher vollkommen, und je länger die Arbeit ſteht, deſto ſchöner ſie ſich präſentiren und unveränderlich bleiben wird, wenn man in deſſen unter die Compoſition ein wenig Benzoe mengen will, ſo wird es dem Firniß einen deſto angenehmern Geruch geben.

Man kan ſich dieſer Methode, allerhand Art von Arbeit zu laquiren und überzuziehen bedienen, wann man ſich nur jederzeit in acht nimmt, „daß der erſte Anſtrich „oder Lage recht trocken wird, eh man mit „dem andern kommt, alſo auch der andere vor dem dritten, welches eine General„Regul, ſo bey allen Oehl Firniſſen höchſt „nothwendig, indem dieſe Art Firniſſe allemal mit der Zeit erſt am ſchönſten, auf „gleiche Weiſe, wie der Chineſiſche, Chia„ram das Ausſehen bekommen. Von welchen durch die Erfahrung als auch ſchriftlichen Bericht verſichert worden, daß er nicht eher als nach einigen Monaten ſeine rechte Härerlanget, nachdem als man ihn in einer Jahr-Zeit angeſtrichen und verarbeitet hat. Die Chineſer pflegen auch ihre mit gedachten Chiaram verfertigte Waaren nicht eher als nach Verflieſſung einer geraumern Zeit aus dem Lande zu laſſen.

XVI.

XVI. Cap.

Anmerckung über erst gemeldten Firniß, wie auch über den Chiaram von China.

Nachdem durch die Erfahrung unterschiedliche Proben von vorgedachten Firniß gemacht, und ihn zu allerhand Gebrauch versucht, so konte schliessen, daß Europa nicht im geringsten, Chinam wegen seiner Arbeit, so es mit dem Chiaram verfertigt, zu bedienen Ursache hat, indem wir in oberzehltem Fisniß alle die Eigenschaft des Chiarams gefunden, welche folgende sind:

1. Die Composition ist ölicht, und von zwey gleichen Theilen zusammen gemacht, so hartzig und leicht zu trocknen seyn.
2. Sie läst sich auch wohl trocknen, ob es wohl eine kleine Zeit gebraucht.
3. Sie wird nicht warm, sondern kalt gebraucht.
4. Man kan alle Arbeit damit überziehen, sie mag Holtz oder Metall seyn.
5. Jemehr man Anstriche macht, je höher und schwärtzer wird die Arbeit mit dem Firniß.
6. Er nimmt einen Glantz an sich wie Chrystall.

7.

7. An dem Angriff fühlt man, daß er voller Kraft und Mark ist, wie der Chiaram.

8. Man kan auf diesem Oehl-Firniß mit einem Zahn arbeiten, und alle Arbeit mit Gold und Farben verrichten, obwohl die meiste fleckigt heraus kommt, wann sie nicht ohne Asphalto gemacht wird: gleichwie auch die mit dem Chiaram vermischten Farben, und wenn sie nicht ohne die Tinctur des Vitriols gebraucht werden.

9. Wann der Firniß trocken, verliehrt er all seinen Geruch.

10. Er wird unveränderlich, widerstehet der Hitze und Feuchtigkeit, auch so gar den corrosivischen Saltzen, welches auch Ursache, daß man diese Arbeit poliren kan, wie man nur will, und ich weiß auch, daß die Chineser, wann sie auf ihren mit Firniß überzognen Tafeln gegessen haben, ohne weiters Tisch-Tücher oder Teppichte darauf zu breiten, in Gewohnheit haben, solche mit einem in kalt oder warmen Wasser eingetauchten Schwamm ab zuwischen, welches bey andern Firnissen nicht angehet, indem solche alsbald von der empfundenen Hitze Blasen bekomen, auf schwellen, Schrunden und Brüchen unterworfen sind, und den Glanz verliehren.

11. So breitet er sich auch besser auf der Arbeit aus, wann er warm aufgestrichen wird

wird, und wird von sich selbsten glatt, wie auch der Chiaram thut, eh er trocken wird.

12. Dieser Firniß hat auch noch eine Tugend, daß er sich biegen läst und nachgiebt, wenn man ihn auf Papier- Leinwand, oder Chartenblätter streicht.

Alle diese Eigenschafften sind nun einem so wohl als dem andern gemein, und können in allen andern Arten und Firnissen nicht gefunden werden, dieser ist auch hierin mehrers zu schätzen, weil man ihn ohne Ungelegenheit gebrauchen kan, auch die Gesundheit keinen Schaden dabey leidet: man kan ihn auch mit der Balle von der Hand, oder mit den Fingern statt eines Pinsels anstreichen, an statt daß der Chiaram von China und der Uraxi von Japan gefährliche Eigenschaften haben, und nicht nur dem Gefühl, sondern auch dem Geruch schaden können, wie wir bereits oben im ersten Capitel erinnert.

Wann ich letzlich alle Qualitäten des einen als des andern gegen einander halte, kan ich keinen Unterscheid darinnen finden, als daß der Chiaram in China, der Uraxi in Japan, und dieser in Teutschland, und der gantzen Welt kan gemacht werden.

Man kan leicht sehen, um wie viel dieser mehr, als die andern kan geschätzt werden

sie.

ſie mögen nun von Gummeten, ſo in Spiritu vini ſolvirt, oder von Oehl-Firniſſen ſeyn. Dieſe ſo ſich Zeit und Mühe nehmen ſolche zu machen, und denen eines jeden Eigenſchafft bekannt iſt, werden erfahren, daß ſo gut als andere ſeyn mögen, ſie doch nicht von ſo langer Dauer in der Arbeit ſind, da auch dieſer, von welchem wir nur geſchrieben, mehr als die andere allem widerſtehet, ſonderlich wann er auf Metall warm gemacht worden, wie man auf der Arbeit in China zu thun pflegt: doch iſt auch wahr, daß nichts in der Welt, das ewig dauret und nicht endlich dem Untergang unterworfen ware.

XVII. Cap.

Manier und Weiſe, wie man vorgedachten Firniß mit Arabesquen, Zierrathen, Laub- und Blumenwerck ausſchmücken kan.

Unter den unterſchiedlichen ſchönen Arbeiten, ſo aus China nach Europa gebracht werden, findet man bald nichts, ſo nicht mit einigen Figuren und goldenen Laub- oder Blätterwercken geziert wäre, welches doch gemeiniglich ohne einige Ordnung nach

der Kunst da liegt, und meistens der schöne Firniß damit bedeckt wird. Wann man diese Zierrathen nachmachen will, so muß man anmercken, daß in den meisten Sachen dieser Arbeit, die Zierrathen halb erhoben sind, (*) welche die Chineser mit dem Staub von gekochter Erde, so mit demselbigen Firniß angemacht, zuwege bringen. Wiewohl vielen diese Art von Figuren, weilen sie die Fläche uneben machen, nicht gefallen will; wann jemand Belieben hat, diese Invention nachzumachen, so kan man, ehe man das Holtz mit Firniß überzieht, das erhobne oder bas relief, mit seinem Gips und von Bolo armeno, oder von Minie und Kreide machen, welche mit Leim wohl incorporirt seyn muß, wann solches hernach mit Firniß überzogen, wird es mit dem Goldgrund bedeckt, und mit feinen Gold-Blättern vergoldet, so auch mit dem Augspurger Metall geschehen kan, viele nehmen auch das Pudergold dazu. Doch wird es ambesten seyn, so man diese erhabne Arbeit, wann der Firniß erst trocken und glatt ist, darauf macht, wie oben gedacht, man macht alsdenn einen Teig von eben diesem Firniß, oder von einem andern Grund mit Bleyweiß und Minie, und wann dieser Teig

(*) Baſſo relieſo.

Teig auf den Firniß gebracht, und bald beginnt trocken zu werden, beleget mans mit Gold, worauf noch ein Strich von dünnen Firniß, so von Gummi-Lac, der in Spiritu Vini solvirt, gemacht kan werden, oder man kan auch den klaren Oehl-Firniß nehmen, welcher über den schönen Glantz, so er ihr giebt, sie auch vor Feuchtigkeit und Staub bewahret; und wenn man gleich das falsche Gold oder Metall gebrauchet, so wird es nicht schwartz, steht wohl und kost nicht viel.

Wenn man Figuren von unterschiedlichen Farben machen will, welches zwar bey den Chinesern nicht viel im Gebrauch, so incorporirt man sie mit gesottenen Oehl, oder mit dem Firniß selbst ohne Asphalto: man macht auch andere Arbeiten ausser den bas reliefs, nemlich Arabesquen, aus dem Kopf, als Bäume, Kräuter, Vögel, Papagoyen, Mücken und dergleichen; welche Dinge meistens mit geriebnen Gold gemacht werden, weil sie aber nicht leichtlich mit einem Pinsel können aufgebracht werden, wann es mit einem Gummi solvirt auf den öhlichten Firniß zu setzen, so muß man dergleichen Sachen mit einem Grund machen, welcher eben die Eigenschaften wie der Firniß hat, damit sie

ſie einander annehmen: und wann es bald trocken, muß man das Pudergold mit einer Baumwolle drauf werfen, das Gold wird eine ſchöne Farb und Glantz haben, und überall feſt halten, wo der Grund hinkommen iſt.

Nun iſt noch übrig einen guten Grund zu dieſer Arbeit zu beſchreiben, gleichwie man deren nun auf unterſchiedene Arten machen kan, ſo will ich unterſchiedliche Gattungen, wie ich ſie in guten Büchern, und von meinen Freunden bekommen, communiciren, und anbey Meldung thun, welche ich zu vorgedachter Arbeit am beſten halte.

1. Kan man den Armeniſchen Bolum mit Nuß-Oehl incorporiren, und wann er bald trocknen will, das Gold darauf legen.

2. Man macht einen Grund zu der erhobenen Arbeit mit Bleyweiß, Grünſpan und Bolo vermengt, und incorporirt ſolche in einem kleinen Topf, über warmer Aſchen, dergeſtalt, daß man dieſe Miſchung mit dem Pinſel anſtreichen kan, es hält auch auf Marmorſtein und Eiſen.

3. Man macht auch einen andern mit dünnen Firniß 1. Pfund, Terpentin und Lein Oehl 1. Untze, und macht ſolches unter einander.

4.

4. Man macht auch zu Augspurg einen sehr klaren Firniß, davon man die Untze 16. Gr. verkauft, welches man gemeiniglich das Augspurger Einlaß-Oehl nennet, es läst sich mit dem Pinsel sehr wohl tractiren, siehet sehr gut aus, und trocknet bald, die Emailiret bedienen sich dessen, um ihre Farbe in Pulvern damit anzumachen, mit welchen sie die Gold-Arbeit schmelzen und auszieren, weil es sich sehr fest anhält und in kurtzer Zeit trocknet; an dem Geruch und Geschmack scheint es, daß es aus Sandrac, (*) so in Spic-Oehl aufgelöst, bestehet.

5. Bleyweiß und Minie mit gesottenen Oehle incorporirt, machen auch einen vortreflichen Grund.

6. Nimm Gummi Elemi eine Untze. Asphaltum eine Untze, gesotten Oehl 6. Untzen, laß alles bey gelindem Feuer in einander zergehen, und filtirs durch eine Leinwand; thue etwas Minium und Umbra-Erde darzu, vermische alles genau mit einander, und gebrauche diese Melange mit Spic-Oehl.

7. „ Dieser Grund ist vortreflich, man „ macht aber einen anderen, welcher nicht „ geringer ist, mit dem Firniß, wovon wir „ geredet haben, und thut ein wenig klein „ geriebenen Zinnober darunter, damit man „ auf dem schwartzen Grund die Oerter erkennen kan, wo man das Gold hinlegen

(*) Oglio di Spigo.

„ muß man kan solches dünner und flüßiger
„ mit Spic-Oehl machen, damit man mit
„ mit dem Pinsel wohl umgehen kan.

XVIII. Cap.

Es wird noch ein Firniß angeführet, mit einigen Erinnerungen über den vorher beschriebenen.

Als ich das, was ich bishero geschrieben, übersahe, bekam ich aus Franckreich eine andere Art, einen Firniß zu verfertigen, unter dem Titul eines Chinesischen Firniß; obwohl mir bewust, das er davon sehr unterschieden, so habe doch solchen dem geneigten Leser, wie ich ihn erhalten, mittheilen wollen. Es schreibet mein Freund also:

Nimm ein halb Pfund Lein-Oehl, so nicht über ein Jahr alt ist, und 4. Untzen Goldglätte: Man muß solches zusammen kochen, bis das Oehl eine Feder anzündet, und immer umrühren, damit die Goldglätte sich wohl ins Oehl ziehe. Nimm hernach ein Pfund Venedischen Terpentin, und 5. Untzen Gummi-Lac in Terpentin aufgelöst, wirf alles ins kochende Oehl; wenn das geschehen

schehen, so nimm 1. Untze Lein-Oehl, und ½ Untze klein pulverisirten Bernstein, thue alles mit einander in ein glasürtes Geschirr auf warme Aschen, gieb ihm nach und nach mehr Feuer, von einem Grad zum andern, bis die Materie siedet, wann das Geschirr hernach vom Feuer genommen, so thue 3. Untzen Terpentin darunter, rühre alles mit einem höltzernen Spatel wohl untereinander, seyhe es durch ein leinenen Tuch und bewahre es zum Gebrauch in einer gläsernen Bouteille. Er wird hernach auf diese Weise gebraucht: „ Man streichet erstlich das Holtz, welches „ man mit Firniß überziehen will, einmahl „ mit warmen und sehr dünnen Leim an, „ wen es trocken, streicht mans wieder mit fein gesiebten Gips oder Kreide gantz dünn an, und dann noch einmahl: wann alles vollkommen trocken, so reibt mans und machts hübsch eben und glatt, darauf wird brunirt oder polirt, folgends mahlt mans, als man will, aber mit zart geriebenen Farben, und nimm eben diese Farbe, welche man hernach auch mit dem Firniß anmacht; wann diese Lage erst recht trocken, streicht man alles hübsch glatt, mit der Balle der Hand, und läst die Arbeit trocknen, und an einem verwahrten Ort, wo kein Sand hin-

(1) Ist was man bey uns Gummi-Lac-Blatt nennet, wie im 2. Cap. mit mehrerm.

hinkommt, stehen. Was man vergolden will, muß geschehen, ehe der Firniß gantz trocken ist, man muß auch diesen Firniß warm gebrauchen.

Man siehet durchgehends, daß an allem was wir gemeldet, und vor Chinesischen Firniß ausgegeben worden, nichts, als der geschriebene Name wahr ist, dann die Materien, so dazu kommen, und was bey der Composition zu observiren, ist davon gantz unterschieden; doch will ich ihn nicht gantz verachten, und sehe die Composition mit Gummi-Lac, und des Terpentins mit Oehl, wie auch den Gummi Copal in Terpentin solvirt, vor gantz gut an, habe mich auch dessen mit gutem Nutzen bedient. Weilen man aber viel Zeit und Hitze braucht, den Firniß trocken und hart zu machen, und das laquirte Holtz also in Gefahr setzen muß, daß es sich krümmt oder springet, so habe befunden, daß die beste Composition diese war, so ich par hazard unter der Menge viele Experimenten, Proben und Vergleichungen, also ungefähr entdeckte, welches die Auflösung des Gummi Copals mit dem Griechischen Pech ist, oder: mit dem Bernstein-Firniß mit Oehl vermengt; dann indem diese Composition nicht so fett ist, als erfordert sie nicht so viel Zeit zum trocknen, und wird

auch

auch mit noch weniger Zeit viel trockner. Ich setze noch hinbey, daß der Gummi-Lac sich mit Tannen-Hartz auflöset, und kan man, so man der Auflösung helfen will, solches mit Terpentin verrichten, wann sie aber mit Oehl vermischt wird, geschiehet es gemeiniglich, daß sie sich coagulirt, und hernach in der Operation nichts mehr taugt.

Ehe wir aber weiter gehen, wollen wir nichts vergessen, von der Chineser Weise zu melden, wie sie ihren Firniß mit allerhand Farben anmachen, obwohlen sie sich des schwartzen am allermeisten bedienen: Sie nehmen den mit Oehl gesottenen Chiaram, ohne Vitriol beyzusetzen, und geben eine Lage auf die vergoldt oder versilberte Sachen, um sie vor aller Feuchtigkeit und Anlauffen zu bewahren. Den rothen Firniß betreffende, so nehmen sie 20 Drachmas von Chiaram, und 10. vom Zinnober, und mischen dieses mit ein wenig Oehl, wie gedacht, ineinander. Zum gelben nehmen sie 30. Drachmas von Chiaram, und 10. von der gelben Farbe; zu der braunen Farbe nehmen sie von dem zum schwartzen präparirten Chiaram, wie auch vom rothen, und mischen solches durch einander; und dieses sind die Farben, welche in China am meisten mit Firniß gebraucht werden. Doch dienet zur Nachricht, daß

man

man eben nicht so genau an die Dosis obiger Compositionen gebunden, und wird die Erfahrung einen jeden das nöthige selbst weiter lehren.

Letztens ist zu wissen, daß sich die Chineser, bey Gebrauch dieser Farben, keines Kunst-Stücks bedienen, solche, gläntzend zu machen, wie sie bey der schwartzen thut, sondern sie lassen die Arbeit so, wie sie bleibet, wann sie trocken worden.

XIX. Cap.

Von der Art, wie man den Firniß poliret.

Man bemercket an der Japanischen Firniß-Arbeit, daß vieles sehr schön, glatt und gläntzend, wie ein Spiegel läst, und das andere hingegen gantz ungleich voller Striemen, auch die Pinsel-Striche noch zu sehen sind, wiederum eins immer schöner und gläntzender als das andere, welches alles auf den Fleiß und Arbeit, wie sie solches verfertigen, ankommt, welchen sie auch in der Politur, wann sie Sachen von hohen Preiß machen, anwenden, als: an Schachteln,

eln, Nacht-Zeug-Stücken, Schreib-Käst-
gen, Thee-Bretgen, und andern Meublen
dieser Art, da sie dann schon an Tischen,
Gueridons, Schreib-Tischen, und dergleichen,
ihren Fleiß mehr sparen, und noch viel mehr
an ihren Wänden, Cabinetten und Zim-
mern, da sie schon zu frieden sind, wann
solche mit Firniß angemachten Farben bestri-
chen werden, welches dennoch sehr schön läst,
indem sie solche dazu mit Gold und silbernen
Blumen auszieren.

Eben dieses geschiehet auch an unserer Laquirer-Arbeit in Europa, dann wir sehen, daß manche schon vergnügt, wenn der Firniß auf der Arbeit, wie er das erstemahl aus dem Pinsel kommt, hingeworfen wird; andere, ästimiren solche nicht, wann sie nicht glatt, und als ein Spiegel glänzend ist, deswegen muß man es mit seinem Fleiß bis dahin bringen.

Mnn versichert, daß in Japana der Firniß mit dem zart geriebenen Pulver von gekochter Kreide und Bimsen-Stein polirt werde, aber in Europa bedienet man sich dergleichen, und noch besserer Dinge, und macht solches nach der Lehr-Art, wie ich jetzo beschreiben werde, damit es auch diejenigen verstehen, welche ihr Lebtage nicht mit dergleichen

gleichen Arbeit umgegangen; und dienet erstlich zur Nachricht: Daß die in Spiritus vini aufgelöste, als Oehl-Firnisse, auf das Holtz oder Metall angestrichene, auf einerley Art poliret werden.

Wann demnach die Arbeit trocken, so nimmt man klein pulverisirten Bims-Stein, einige glühen und löschen ihn in Wein-Eßig darnach ab, so aber nicht nöthig ist: man macht mit Wasser einen Teig, und reibt also mit einer Gems-Haut, oder einem reinen Lappen, den Firnis damit, bis er schön glatt wird, man must sich indessen in acht nehmen, solches nicht allzustarck und hitzig zu verrichten, daß man den Firniß wegwischt, und den Grund sehen kan; darum müssen etliche Lagen von Firniß seyn, auch wohl bisweilen auf 20. wañ es ein dünner Spiritus Vini-Lac wäre, welches aber bey denen Oel-Firnißen, welche ein fester Corpus haben, nicht vonnöthen ist.

Es giebt auch noch eine andere Gattung zu poliren, und alles eben, gleich und glänzend zu machen, welche ist: Wenn man sich, statt des Bims-Steins zart pulverisirten, und mit Wasser beriebenen Chrystalls bedienet, auch in Wasser getaucht, mit poliret.

Wann

Wann also die Ober-Fläche glatt, kan man mit Gold darauf arbeiten, wann es kein Oehl-Firniß ist, dann man kan hernach mit eben diesen Firniß das Oehl widerum überziehen ohne sie zu verderben; aber mit dem Oehl-Fieniß, (ausgenommen dem von Bernstein) muß man dergleichen Arbeit nicht machen, als wenn die Arbeit schon von dem Firniß glänzend und gantz poliret ist.

Wann demnach die Fläche vom Bimsen-Stein gantz glatt und eben, wird man allen Glantz verlohren sehen, und der Firniß wird wie Eben-Holtz lassen. Die Chineser lassen auch viele Arbeit, auf diese Art und Farbe, und machen ihre Gold- und Silber-Arbeit darauf, wenn man aber alles will glänzend machen, nimmt man nur zart geriebenen Trippel (*) womit man die Gläser „ poliret, und mit diesem Pulwer und einen so

(*) Tripel, Tripoli, Alana, ist ein leichter Stein der sich aufs rothe ziehet, in Bretagne, Auvergne, und Italien gefunden wird; dem Vermuthen nach ist dieser Stein durch das unterirrdische Feuer so leichte gemacht worden. Es giebt dessen zweyerley: Der erste und beste kommt aus den Büchern, in einem Berge bey Rennes in Bretagne: Da finden sich gantze Bäncke eines Schuhes dicke. Er dienet den Stein-Schneidern und Diamantschleifern, dann dieselben poliren und machen

„ leinen Tuch in Baum Oehl eingetunckt, „ treibt man die Arbeit eine ziemliche Weile, so wird man sie nach und nach . aber noch nicht vollkommen glänzen sehen ; wann sie also wohl polirt worden ; nimmt man, was noch übrig, mit Semmel-Mehl weg ; da nun die Arbeit also fertig ; muß man sie eine Weile mit einem leinen Lappen reiben, so wird sie einen sehr schönen Glantz haben,

Man kan sich auch, statt des Trippels, des Stein-Schneider-Schmirgels (*) bedienen, welches der zu Pulver geriebene gantz zarte Schmirgel ist, daß man ihn kaum mit Fingern fühlen kan, und auch mit Oehl zu diesem Ende angemacht wird.

Wann man sich nicht viel Mühe geben und mit dem Glantz, den der Firniß an sich selber hat, vergnügen will, kan man, nachdem

machen ihre Arbeit damit helle. Der andere aus Auvergne wird nur zum Küchengeschirr gebraucht. Man muß den nehmen, der an der Zunge klebricht ist.

(*) Die Materie, welche als wie Schlamm, von Mühlen der Steinschneider fällt, ist der gepülverte Schmirgel, wann man ihn läst trocken werden, nennt man ihn potée d' Emerge, Es wird gewaschen, geschwemmt, und bald wie Seifen-Kugeln gerollt, wird auch zum Stahl-poliren gebraucht.

dem die Fläche wohl glatt gemachet, ihn dann, und mit einem zarten Pinsel und grossen Strichen aufstreichen; wie man auch von den Arbeitern in Japan sagt, welche sich, wenn sie ihren Wercken die letzte Lage geben wollen, solches mit Pinseln von Kinderhaaren verrichten: wann diese letzte Lage nun trocken, muß man solche sachte mit einer Leinwand abreiben, weil en sie immer mehrern Glantz bekommt, sonderlich, wo unser Oel-Firniß, welcher dem Chinesischen in allem gleich, dazu genommen wird, welches dan einen Glantz, wie geschmeltzte Arbeit, oder als ein Spiegel hat.

Wenn man den Firniß auf Metall in der Hitze erhärten läst, wird er vortreflich glänzend, dergestalt, wenn er gleich nicht vollkommen glatt gemacht, er dennoch sehr schön läst, und kan auch mit einem Grund zu vergoldten Laubwerck, und goldnen Blumen auszieret werden: wenn man ihn aber will glatt haben, kan man ihn auf vorgedachte Weise poliren.

XX. Cap.

Unterschiedene Compositiones von Farben.

Nachdem wir nun die Weise, den Firniß zu poliren angezeigt, ist uns noch übrig, die unterschiedlichen Compositionen der Farben zu zeigen. Der P. Athan. Kircherus in seinem China illustrata, giebt uns unterschiedliche Recepte, wann er von Firnissen, so mit denen in Spiritu Vini aufgelößten Gummatibus gemacht, redet, welche, wie er sagt, von dem P. Jamart, als dem ersten Erfinder dieses Firnisses, gebraucht worden, so von andern nach ihm auch berichtet worden, nemlich: man soll das Holtz erstlich mit eben der Farbe, womit man es hernach mit Firniß belegen will, anstreichen, bis: das rothe mit Zinnober, das schwartze mit Rauchschwartz von Hartz, das gelcte mit Gummi Gutta, das blaue mit Tornasol, und desgleichen mit den andern Farben, welche man hernach mit Firniß überziehet.

Mit den Oehl-Firnissen kan man der Chineser Gebrauch nachahmen; dann, gleichwie sie ihre Farben mit dem Chiaram vermengen,

ehe

ehe sie selbe mit dem Vitriol schwartz machen; so können wir auch unsere Farben mit obigen Firniß incorporiren, ehe man sie mit Juden-Pech schwartz macht, und wann man alsdenn, wenn es schwartz gemacht, Minie und Zinnober darunter mengt, wird man eine sehr schöne Nuß- braune Farbe haben, welche man öfters in der Chinesischen Arbeit antrift. Sie brauchen weiter keine Kunst, um ihnen Glantz zu geben, und lassen sie ausser der schwartzen Farbe, alle wie sie sind, wenn sie getrocknet haben.

Bald alle Europische Künstler, welche in Firniß arbeiten, fangen gemeiniglich an, ihre Arbeit mit Farben, so mit Fisch- oder Pergament-Leim, oder Gummi Arabico angemacht seyn, anzustreichen; „ und nach „ diesem setzen sie ihre Firnisse darauf, wel„ che auf diese Weise ihre Farben viel le„ bendiger und schöner herausbringen.

Es wird hier nicht ausser unserm Zweck seyn wenn wir eine sonderbare Art eines schönen Firnisses anmercken, welcher selbst die Corallen übertrift. Er ist in Engelland und Franckreich vielfältig im Gebrauch, und hab ich dergleichen Arbeit daselbst, so mit vergüldeten Meßing ausgezieret war, in fürstli-

chen Gemächern gesehen. Die Kunst ihn zu verfertigen, ist mir von einem teutschen Cavallier, so ein Liebhaber der Mahlerey war, communiciret worden: Man muß erstlich das Subjectum mit wohl pulverisirter und mit Leim angemachter Minie anstreichen, hernach muß man eine Lage mit dem Kugel-Lac machen, und folgends mit Carmin bedecken, darauf etliche Lagen mit Spiritus Vini-Firniß geben, (welcher bereits erkläret worden) so wird man eine vollkommen schöne Couleur bekommen. Dieweilen aber dieser Firniß sehr schön, aber etwas theuer ist, als ist es gut, wenn man den Vortheil weiß, solchen selber zu machen, und ist dieses die vollkommene Kunst, wie er in Franckreich gemacht wird. (1) Man nimmt von dem so genannten Holtze Fernambuc, oder Presill-Holtz, welches man aus America nach Europa bringt, es muß Orange-Farb und wohlriechend seyn, mache

(1) Die vergoldeten Zierrathen, welche man auf diesen Firniß legt, sind nicht allezeit en relief oder erhoben, sondern, wie die andere Arbeit gantz glatt; wann der Firniß trocken, und gantz politet ist, so nimmt man das Weisse vom Ey, welches man mit einem Stöckgen oder Feder wohl schläget, läst solches ruhen, und streicht mit einem Pinsel an den Ort, welchem man vergolden will; nach diesem legt man die Stücken von Gold-Blät-

mache solches zu kleinen Spänen oder stosse sie im Mörser, laß hernach in distillirten Wein-Eßig sieden, und thu ein wenig gestossenen

Blättern, welche ungefehr die Grösse von der Figur, so man vergolden will, haben müssen, darauf so in einem Augenblick trocknet: Wann dieses trocken, nimmt man eine Nadel, davon die Spitze etwas stumpf ist, nnd welche mit einem kleinen Stiftgen eingefasset ist, und bedienet sich selbiger, um das Gold wegzukratzen, nach der Figur oder Zeichnung, welche man zum Muster hat. Man kan die Züge und Striche so subtil machen, als man will, so gar, daß man auch die Hacken und Schraffirungen, wie in den Kupferstichen, die Schatten anzeigen kan, wann welche grosse Oerter nnd Flecken sind, wo man das Gold wegnehmen will, bedient man sich eines kleinen Stöckgens, so am Ende ein wenig angefeuchtet, damit man das Gold gar leichtlich wegbringen kan: Wann die Arbeit vollendet, so bedeckt mã sie mit ein oder zwey Lagen klaren Firniß, so allein von Gummi-Lac gemacht ist, der in Spiritu Vini solvirt worden, welcher auch das Geld vollkommen bey seinem Glantz erhält und conserviret. Man kan diesen klaren Firniß mit Lampen-Rauch oder Rauchschwartz anmachen, und etliche Lagen auf das vorher geschwärtzte Holtz machen, so präsentirt es einen sehr schönen und leichten Firniß, polirt es hernach, und macht eben dergleichen Zierrathen vergoldt darauf, wie allererst vom rothen Firniß angezeiget habe.

Berg-Alaun daran, und nach Belieben, eine Viertel-Stunde gesotten, muß man ein wenig Os sepiæ (Fischbein) pulverisiret, darunter thun, dieses hat die Tugend alle Unreinigkeit an sich zu ziehen, und die Farbe zu läutern oder rein zu machen. Wann ungefehr ein Drittel oder die Helfte von Wein-Eßig eingesotten, muß mans durch eine reine Leinwand seyhen, auf ein neues wieder sieden lassen, und die Helfte neuen distillirten Wein-Eßig dazu thun, läßt es also sieden, bis man siehet, daß sich ein Schaum zeiget, welchen man sachte mit einem Löffel abnehmen und in die Muschel-Schaalen thun kan. Wann dieser Schaum trocken, kan man ihn zu Pulver machen, wofern man nicht vorher Guñi „darunter gethan, das ist der Carmin, welchen Mons Champagne ein Handschuhmacher, nahe bey den Augustinern zu Rom in kleinen Papiergen verkauft hatte.

Weil wir auch bey voriger Anfärbung vom Kugel-Lac gedacht, so ist es auch nützlich, wann man sie selber, ohne andere Hülf zugebrauchen, davon machen kan.

In den Secretis von Alexio Pedemontano Lib. 4. p. 90. wird er also gelehret: Man nimmt 1. Pfund abgeschorne Wolle von feinen Scharlach, thut sie in einen klei-

nen

nen Topf voll Lauge, welche nicht zu ſtark iſt, läſt ſie wohl ſieden, damit die Lauge die Farbe annimmt, nach dieſem nimm einen Sack, der unten aus ſpitzig zugehet, und thue die Scheer-Wolle hinein, damit ſie in ein ander rein Geſchirr falle, und waſche den Sack an dieſer Durchſeyhung; wenn du ſiehſt, daß die Wolle noch gefärbt ausſiehet, ſo laß ſie mit einer friſchen Lauge wie das erſtemal ſieden, bis daß ſie keine Farbe mehr hat. Wann dieſe Durchſeyhung geſchehen, ſo nimm klar Waſſer und laß auf einem Feuer 5. Untzen Berg-Allaun darinn zergehē, wärme die erſte Seyhung wieder, und ſo bald alles untereinander gemiſcht, wirf es in ein klein rein Säckgen. So nun die Durchſeyhung annoch roth, ſo thue ſie noch etlichemal in den Sack (1) bis das Waſſer klar heraus lauft: Endlich kanſt du mit einem höltzernen oder beinernen Meſſer am Sacke von auſſen ſchaben, ſo wirſt du die überbliebene Farbe ſammlen können, und kanſt du ſie auf etwas dazu tauglichen, am Schatten trocknen laſſen, ſo haſt du einen recht ſchönen Lac. Eben dieſer Autor lehret auch pag. 74

Einen Lack aus Preſill.

Auf folgende Art zu machen: Nimm zwey Maaß recht ſtarcke Laugen, darein thue

thue ein Pfund Scheer-Wolle von Scharlach, laß alles wohl kochen, thu es hernach in ein steinern oder irdenen Geschirr, und thu ein Pfund Berg-Allaun darein, rühre es mit einer höltzernen Spatel wohl um, thu folgends nach und nach zwey Maaß frisch Wasser dazu, und alles in einen zugespitzten Sack, seyhe es durch; so wirst du im Sack die Farbe haben, welche du in einem gläsernen Geschirr bewahren kanst; laß folgends den Pressill sieden, (*) bis daß der Liquor um einen Quer-Finger eingesotten, und seyhe es beym Feuer durch, thue diese Seyhung auf das Feuer mit einer Untze klein gerieben Gummi Arabic, und laß auf ein neues sieden, bis der Liquor wider einen Quer-Finger eingekocht, gieß es auf die im Sack übrig gebliebene Farbe, wie oben gemeldet, misch es mit einer höltzernen Spatel, alsdenn thue es in einen Sack, und seyhe das klare Wasser durch, was übrig bleibt, ist der Lac, welcher am Schatten muß getrocknet werden.

Das, was ich von Franckreich geschrieben, erinnert mich ihrer Firniß-Arbeit, worinn sie die Schildkröten so vollkommen imi-

(*) Mit neuem warmen Wasser.

(*) In einem Maaß Lauge nach eben dem Alexio.

imitiren, daß man bald keinen Unterscheid von einem und dem andern sehen kan, und wird nicht unnützlich seyn, wenn wir diese Wissenschafft hiermit beschreiben: so man demnach seine Arbeit zurecht hat, kan man sie mit einer Blaßroth, oder blaßgelben Farbe anstreichen, mit Judenpech, so in Spicoehl aufgelöst, wenig oder viel Flecken darauf machen, welches eben solche Flecken giebt wie die Schildkröten haben, wodurch nicht die sonst gemeine Schildkröte, von den Lateinern Testudo, sondern eine gantz andere Art Fische, welche eine Querhand lang und anderthalb breit sind, zu verstehen.) Wenn also der Grund fertig, bedeckt man ihn mit Firniß, vornehmlich mit dem, welcher mit Gummi-Lac und Spiritu Vini gemacht ist; man kan auch eben dergleichen Arbeit hinter ein Glaß machen, wenn man mit dem Juden-Pech die groß oder kleinen Flecken, und ein lichtgelblicht Papier darhinter legt, so hat man eine nachgemachte Schildkröten-Arbeit, die nicht kan verdorben werden.

Diese Art von Mahlerey erinnert mich einer curieusen Façon, Figuren zu mahlen, wenn mann gleich nicht zeichnen kan, (1) und mit

(1) Diese Art gehet nicht wohl von statten, wenn das Papier nicht sonderlich zart und dünn ist, dann wann der Terpentin Spiritus trocken

mit sonderbar leichter Manier: Man nimmt ein gedruckt Kupferstich, macht solches in ein Rämgen, und reibts mit distillirten Terpentin, der Terpentin-Spiritus sonst genannt wird, es muß aber warm geschehen, wann man hernach das Kupferstich gegen des Tages-Licht hält, kann mans hinterher mit Lein-Oehl abgeriebenen Farben anmahlen, ohne einige Schattirung zu machen, sondern man muß nur zum Exempel, ein leibfarb Gesicht, ein roth Kleid, einen gantz grünen Baum, und so auch andere Dinge anstreichen, welche hernach dennoch als schattirt, wegen der

Schat-

trocken, wird die Arbeit nicht gar durchsichtig, gleichwie auch die Farben von Oehl ausfliessen, und beyderley Farben, so an einander stehen, sich mit einander vermischen; aber man kan in dieser Arbeit noch vielerley Arten gebrauchen, welche gar wohl angehen werden, zum Exempel folgende: man macht das Glaß warm, auf welches man den Kupfer-Stich bringen will, streicht solches mit gemeinen Terpentin an, nach diesem legt man das Kupfer von der Seite, wo es gestochen, darauf, ungefehr zwey Stunden hernach, kan man mit einem naßgemachten Finger alles Papier abreiben, was vom gestochenen noch übrig, und bleibet nichts als die Dicke mit dem Stich gantz stehen: Man mahlet hernach hinten drauf, wie hier berichtet wird.

Schattirung so vom Kupfer übergeblieben, heraus kommen.

Wenn man bey dieser Arbeit das clarificirte Nuß-Oehl braucht, dessen Reinigung geschicht, wenn man das zarte Pulver von frischen Gips nimmt, und solches damit in einer Flasche wohl untereinander schüttelt, hernach ruhen läst, so können die Farben nicht gelb werden, das Terpentin-Oehl wird in kleinen gläsernen Kolben, in warmer Asche distillirt.

Eh ich das, was ich wegen der Firnisse zu sagen habe, schliesse, will ich nicht ermangeln, auch etwas wegen der vergoldten Zierrathen zu erinnern, welche man auf unterschiedliche Art und mit Farben machen kan, sonst braucht man eben nicht allezeit, das feine geschlagene Gold, noch das geriebene Puder-Gold, welches sonst zu aller Arbeit allzukostbar fallen würde, sondern man bedienet sich des falschen Goldes oder so genannten Metalls, davon das schönste in Teutschland und sonderlich in Augspurg gemacht wird, es ist sehr glänzend und hoch an Couleur, sonderlich wenn es mit dem Gummi-Lac-Firniß überstrichen wird, welches ihm seine Höhe giebt, und vor aller Veränderung von der Luft bewahrt; man gebraucht auf eben die-

se

se Art auch daß falsche Puder-Gold, und findet man von diesen letztern allerhand Farben, welches sehr wohl läst, wann sie gut eingetheilt werden, man bedienet sich auch der Purpurine, welches eine Chymische Composition ist, und eine kupferfärbige Couleur hat; auch eines das wie Metall aussiehet. Um solches recht schön zu bekommen, so richtet mans auf folgende Manir zu, welche in Alex. Pedemontani Secretis befindlich: (1 Nimm, sagt er, Purpurine, und rührs mit dem Finger in einer kleinen Schüssel mit Urin, welcher nach und nach hinein kan gegossen werden, und, wann dieses wohl vermischt, so fülle die Schüssel voll von reinen Urin, und laß die Purpurine bis auf den Grund sincken; gieß hernach den Urin langsam ab, und widerhol diese Operation, bis der Urin klar wird, nachgehends filtrirs durch eine Leinwand, und thu ein wenig Safran darunter, so kanst du es mit Gummi-Wasser angemacht brauchen, an statt des Urins kan man auch Lauge nehmen.

Man

(1) P. 79. obgesagter Edition, beschreibet er die Composition der Purpurine, welches eine Vermischung vom Mercurio Sulphuris und Sale ammoniaco ist, vor diesem wurde dieses von Messing bereitete Gold, zu Vergoldung der Carossen gebrauchet.

Man macht auch in Teutschland, eine Art Pulver, welches wie gerieben Kupfer aussiehet, so licht und dunckel gemacht wird, man säet solches mit einem kleinen Siebgen von Flor, auf den Firniß eh er trocken wird, welches denn ein recht schön Aussehen hat.

Uber diese Pulver ist auch eines, welches Gold-Farbe ist, wenn man über den Grund, so mit diesem Puder-Gold gemacht, den Firniß von Juden-Pech streicht, sieht es nicht „anders als Kupfer aus; wie inglelchen, wenn man das mit Puder-silber, mit Gold-Firniß anstreicht, nicht anders als wie Gold aussiehet: Mit diesen Pudern oder Pulvern kan man Avanturin Arbeit nachmachen, weñ man solche auf den Firniß wirft und hernach wiederum eine Lage mit dem vorigen Firniß darüber macht.

XXI. Cap.

Von der Art die Firnisse zu kochen.

Gleichwie es eine unumgängliche Nothwendigkeit, sich des Feuers beynahe bey allen Firniß Compositionen zu bedienen, am meisten aber bey denen, welche eine lange Kochung bedürfen, und ein gleiches und mittelmäßi-

mäßiges Feuer haben müssen, damit die Gummata schmeltzen und sich völlig incorporiren können, da es auch nicht vonnöthen, daß sie starck sieden, sondern, daß sie sich durch eine gelinde, und immerfort anhaltende Hitze erwärmen, damit sie in denen Gläsern wohl digeriren, auch selbige nicht springen mögen. Als ist es gut, daß man eine Manier erlerne, womit man sicher gehe.

Viele bedienen sich des Balnei Mariæ, welches geschicht, wenn man das Glaß worinn der Firniß ist, in ein ander Geschirr voll Wasser aufs Feuer setzt, welches seine Hitze, denen im Glasse (so im Wasser sitzt,) befindlichen Gummaten mittheilet. Diese Art ist sehr gut, aber indem es nicht leicht zu thun, daß man die Hitze des siedenden Wassers immer in gleichen Grad erhält, auch die Gegenwart eines, so darauf Achtung giebt, dabey vonnöthen, als ist es besser, wenn man sich auf eine leichtere Art legei, so gleicher, und nicht so viel Mühe bedarf, damit wann der Künstler schlafen solte, er doch sicher seyn kann, daß sein Feuer gleich gehe, und daß seine Gummata, so in dem Glase sind, sich in vollkommener Digestion befinden

Man muß also ein solches Geschirr und Glaß allezeit aussuchen und nehmen, worein

noch

noch einmal so viel Materie hinein gehet als man würcklich hinein thut; dann die Oefnung eng, wohlgeschlossen und zugemacht, wie bey einem Alembico seyn muß, damit die Geister oder Spiritus circuliren, und ohne zuvaporiren, die eingegossene Gummata auflösen und durch ihre Arbeiten dissolviren können; zum andern muß es rund seyn und unten nicht wieder eng zugehen, dann es sonst leicht brechen könnte. Wenn das Glaß also zurecht gemacht, kan mans in das Balneum Mariæ oder in ein Sand-Bad setzen, welches nichts anders ist, als eine Schüssel * von Kupfer, so man voll Asche oder Sand macht, in welchem man das Glaß eingräbt und hinein steckt, bis an die Höhe der Materie, so digerirt werden soll, unter das kupferne Geschirr wird alsdenn Feuer gemacht, so viel als genung ist, daß die Materie kochen, und also etliche Stunden in gleicher Hitze bleiben kan.

Es ist keine bessere Art, als wenn man sich eines so genannten Wind-Ofens ** bedienet, und unter diesen, welche ich jetzo beschreiben will, ist keiner besser als folgender, wobey

* Eisen oder Erde.

** Athanor, dann ein Wind-Ofen nur zu gewaltsamen Sachen, welche man schmelzen muß, dienet.

wobey auch die Art solchen zu gebrauchen, denen so diese Gattung unbekannt, melden werde. An der vierten Kupfer Figur ist bey A. B. ein rund Loch zu sehen, zusamt dem Glaß, worin der Firniß, das Rohr C. D. wird mit Kohlen angefüllt, und die obere Oeffnung bey C. (1) zugemacht, bey dem Loch G. werden die Kohlen, so durch das Rohr C. D. hinfallen, angezündt, welches man mit einem erdenen Deckel, so gut hinein past, zumachen muß, damit das Feuer nicht alle Kohlen anstecke, das Loch bey F. (2) muß man ingleichen nach Verlangen auf und zu machen können, wie bey G. bey dem in der Mitte von einander geschnittenen Ofen sieht man die Beschaffenheit der inne Theile, als bey A. B. die Höhlung, wie die Schüssel H. I. mit dem Bad hinein kommt, die Röhre C. F. voller Kohlen, welche unten sich ein wenig seitwärts drein past, bey der Oeffnung A. B. C. ist ein Canal, welcher an die Höhlung des Ofens ausgehet; A. G. F. ist ein anderer Canal, durch welchen die Luft zwischen einem Rost unter beyden Geschirren gehet, allwo von der Höhle A. B. G. wann die Kohlen auf diesen Rost fallen, solche so lange liegen bleiben, als sie glüend sind, und die

1 In der obern Figur.

2 Die untere Figur.

die Asche da durch herunter fällt: wo man sie hernach bey der Oeffnung F. mit einem Löffel oder Schauffel heraus nehmen kan. Wann nun dieses alles also zurecht gemacht, steckt man das Feuer in die Kohlen, welche auf den Rost liegen, und läst sie also durch die Luft, welche bey dem Canal F. hinein gehet, vollends entzünden, indem sie nun keinen andern Ausgang hat, als muß sie bey dem Loch G. heraus, und die Kohlen in starcken oder gelindem Feuer erhalten, nachdem man viele oder wenig Luft bey dem Ausgang derselben in der Oeffnung G. läst. Wann die ersten Kohlen, so bey C. D. herunter gefallen, verbrannt, wirft man wider andere hinein, so wird folgends daß Feuer immer in gleicher Hitze bleiben, solange als sich Kohlen in der Röhre C. D. befinden welche aber bey C. allzeit muß wohl gemacht seyn, dann sich die Kohlen sonsten auf einmahl entzünden würden; wann nun alles dergestalt in obacht genommen, kan man das Feuer nach Belieben vermehren oder vermindern, indem man hierzu die Löcher F. und G. gebraucht, welche, wenn sie gantz zugemacht, der Luft keine Passage lassen, und folglich das Feuer auslöschen.

Diese Invention ist vortreflich, um allezeit einen gleichen Grad der Hitze zu haben,

durch welche man in dem bereits erwärmten Glaß oder Geschirr, immer eine gleiche Digestion zu wege bringt, ohne daß es nöthig, daß man immer dabey, um das Feuer zu erhalten, sitzen oder bleiben muß, damit die Materie, welche man digeriren läst, im Sieden continuiret.

Auf eben dergleichen Arth kan man auch die Oehle ued Spiritus Terebintini kochen, wie auch das Grichische Pech, das Lein-Oel, und alle Oehl-Firnisse, welche man immer verfertigen will.

XXII. Cap.

Etliche Compositiones der Farben, die Firnisse schöner zu machen.

§. 1.

Einen Firniß zu machen, auf welchen man mit einem meßingenen Griffel schreiben kan.

Es werden aus Deutschland nach Italien unterschiedliche kleine Bücher, so mit einem gewissen Hartz oder Firniß überzogen sind, gebracht, auf welche man mit einer meßingenen Nadel Schreiben, und mit einem

einem nassen leinenen Tüchlein wieder auswischen kan, daß man solche auf daß neues zum schreiben gebraucht, welches die so genannten Schreib-Tafeln sind, deren Kunst zuverfertigen, in den geheimen Kunststücken Alex. Pedemontani l. 5. pag. 75. auf folgende Art gelehret wird.

Nimm feinen Gips, welcher recht subtil durch einen Flor durchgesiebt, mache ihn mit teutschen oder mit andern Leim an, bedecke damit das Blatt, Papier, oder Leinwand, wann solches trocken, so reibe es, damit es einwenig glatt wird, überziehe es noch einmahl mit Gips, wie das erstemahl, wennn diese Lage auch trocken, giebt man seine von Bleyweiß, so mit gesottenen Bleyweiß, wohl abgerieben: aber man muß die Lage gantz dünne machen, und mit dem Finger wohl verstreichen, hernach am Schatten 5. oder 6. Tage trocknen lassen. Folgends nim ein leinen Tuch, mit welchen man die Fläche abreiben kan. Nach verfliessung von ungefähr 20. Tagen, wird man mit einem meßingenen Stift oder Griffel, dessen Spitze aber nicht zu scharf sondern ein wenig rundlich seyn muß, darauf schreiben können.

Compo-

Compoſition und Verfertigung einer rothen Farbe, ſo dem Zinober gleich kommt.

§. 2. Erſtbeſagter Alexius lehret ſolchep. 75. folgender maſſen: Nim 1. Untze Preſill, ſchneide ihn in kleine Stücken, reib hernach eine Viertel Untze Bleiweiß, und ſo viel Alaun, miſche alles untereinander, und thue ſo viel Urin drein, bis es überſchwimmt, laß alles zuſammen 3. oder 4. Tage alſo liegen, und rühre das Glaß etlichemahl des Tages um, nachdeme ſeige es durch eine Leinwand, in ein erden ungeglaſſurt Geſchirr, bedecke es, und laß es an einem ſchattichen Ort trocknen, wann es trocken, ſo kanſt du dieſes zarte Pulver ſammlen und mit Gummi gebrauchen.

Dem Preſilholtz vielerley unterſchiedliche Farben zu geben.

§. 3. Man kocht das Preſill-Holtz in klaren Waſſer bis der 3.te Theil davon eingeſotten ſo wird das Waſſer roth ſeyn, welches man in vielreley Theile macht, ein Thei davon bleibt roth, ohne weiter etwas dabey hinzu zu thun, der andere Purpur-Farbe, wenn man ein wenig Kalck-Waſſer daran thut; der dritte wird mit Lauge violet, und der vierte mit Alaun̄ ſchwartz gemachet.

Die

Die Farbe von Presilholtz auf eine andere Art zu machen.

§. 4. Nimm klein geschnitenen Presill, laß ihn eine Nacht im Wasser, wo ein wenig lebendiger Kalck liegt, weichen. und zwar in solcher Quantität, daß der Liquor auf die helfte eingesotten ist, gieß es sachte ab, und thue ein wenig pulverisirten Bergalaun darunter, ehe der Liquor erkaltet ist; wan diese Composition trocken, wird sie mit ein wenig Gummi gebrauchet.

Ein sehr schön Grün zu Mignatur-mahlen zu machen.

§. 5. Nimm Grünspan, Goldglätte und Queckſilber, incorporire und vermische alles mit Knaben-Urin, so wirst du im Gebrauch eine schöne Schmaragdfarbe haben.

Ein Goldfarber Liquor, auf Holtz, Eisen und dergleichen.

§. 6. Nimm ein frisch Ey, so recht klar ist, und laß durch ein klein Loch alle das weisse hnraus, fülle es wider bey eben diesen Loch mit einem Theil Sallammoniaco, und 1 Theile Queckſilber zusammen vermengt, und mit einem kleinen Steckgen umgerührt, incorporire es wohl mit dem Gelben von Ey, mache

hernach das Loch mit Eyerschalen und Wachs gut zu, und thue oben drüber noch eine Schale, als eine Mütze und thue alles in einen Pferdmist Haufen dergestalt, daß das Loch in die Höhe geht, laß es also 20. Tage oder drüber stehen, nimm es hernach weg, so wirst du einen Liquor wie Gold haben, welchen du alsdann mit Gummiwasser anmachen kanst.

Es ist auch noch eine Art, wenn man die gelbe Citronenschale nimmt, in einem höltzernen oder steinern Mörsel wol stösset, und mit gelb und durchsichtigen Schwefel wohl reibt, thue es hernach in eine gläserne Bouteille wohl zugestopst, und laß es alsdenn an einem feuchten Ort, als im Keller, 8. oder 10. Tage stehen, so wirst du eine recht schöne Goldfarbe haben, welche man ein wenig warm machen muß, ehe man sie gebrauchet. Diese Compositionen sind sehr gut, um der gleichen Arbeit wie die Chinesische von Gold scheinend zu machen, so sich doch unterdessen mehr nach der gelben Erdfarbe ziehen.

Eine sehr schöne grüne Farbe zu machen.

§. 7. Nimm klein pulverisirten Grünspan, Goldglätte und Queckstlber in gleichen Theilen, reibe alles gantz subtil und klein auf einem Porpierstein mit Kinder Urin, thue alles in eine Bouteille 20. Tage lang in einem

nem Pferdemisthaufen reibe es hernach, so wirst du ein sehr schönes Grün haben.

Azur ohne Lapis Lazuli.

§. 8. Nimm Queckſilber 12. Theil, Schwefel 3. Theile, Salammoniacum 4. Theile, thue alles in einer wohl verlutirten Bouteille auf einem Windofen, Digeſtcion-Ofen) und wann du einen Rauch, als Azur Farbe ſieheſt aufſteigen, ſo nimm es vom Feuer, welches, wenn es erkaltet, eine ſehr ſchöne Farbe ſeyn wird.

Den Lapis Lalizuli nachzumachen.

§. 9. Man nimmt Laſur oder Schmalte, ſo mit Gummilak-Firniß angemacht iſt, und ehe die Farbe trocken, ſo theue Gold-Puder darauf, wann es trocken, ſo giebt etliche Lagen von klarem Firniß, und polire es, wie im 21. Cap. gelehret worden.

Den Porphier nachzumachen.

§. 10. Den Porphier zu imitiren, ſo macht man einen Grund von rother Engliſcher Erde, oder mit Zinnober, und ein wenig ſchwartz, hernach ſtreuet man Bleyweiß-Pulver darauf beſtreicht es wider mit Firniß, und poliret es.

Gefärbt und durchsichtiger Firniß.

§. 11. Das rothe wird gemischt mit Firniß, mit Drachenblut, mit feinem Lac, mit Kermeß, Cochenile, der Purpur wird mit Tornasol oder Campechen-Holtz, das Grüne mit Grünspan oder grüner Aschen, das Blaue mit Indigo * Pastel gemacht.

* Pastel ist ein Kraut, fast als der Weid, wie es denn eben auch also wie der Weid tractiret, und folglich eine blaue Farbe daraus bereitet wird. Der berühmte Planteur in Magdeburg Mr le Jeune hat es allbereit so weit damit gebracht, daß die Färber zu seinem Pastell keinen Indigo zusetzen dörfen, sondern mit seinem Pastell das schönste blau färben können, ja er verspricht ins künftige den veritablem Indigo, wie er aus Indien kommt, in Teutschland nachzumachen.

Anhang.

I.

Ein weisser Firniß zu allen Lackwercken, fürnemlich aber zu blau und weiß, ingleichen über Kupferstiche und Gemählde von Wasser-Farben zu ziehen.

Gummi Sandrac	8. Loth.
Weissen Venet. Terpentin	$1\frac{1}{2}$. Loth.
Kühn-Oehl	$1\frac{1}{2}$. Loth.
Spiritus vini rectificatissimi	$\frac{1}{2}$. Maas.

Der Spiritus Vini muß so starck seyn, daß wenn man einen warmen silbernen Löffhalb voll gießet, anbrennet, wo kein Wind durchstreichet, und wann die Flammen von selbst verlöschet, nicht die geringste Feuchtigkeit in Löffel zu spühren ist. Je weißer der Sandrac ist, je besser ist er, man kan selbigen in Brandtewein waschen, hernach auf ein Papier ausbreiten, und trocken werden lassen, denn kleine stossen, und wann der Spiritus-Vini in eine Wasser-Flasche gethan, so anderthalb Maas hält, schüttet man den Sandrac dazu, schüttelt selbigen, wann die Flasche wohl verstopfet so lang um, bis alles zerschmel-

schmoltzen, welcher wann der Spriritus Vini gut in anderthalb Stunden geschehen ist, denn macht man den Terpentin und Kühn-Oehl jedes apart warm, thut beydes in die Flasche, schüttelt es noch eine viertel Stunde um, setzet dann die Flasche an einen temperirten Ort, bis der Firniß recht klar und helle ist, denn ist er zum Gebrauch fertig.

Nota. Der Spiritus Vini aber muß also beschaffen seyn, man macht einen silbernen Löffel recht trocken und warm, giesset selbigen bey nahe voll von Spiritu Vini so man gebrauchen will, zündet mit einem brennenden Pappier solchen an, an einem Ort wo es nicht windig oder einen Luft-Zug hat, lässet solchen so lange brennen, bis die Flammen von selbsten verlöschet, ist alsdann der Löffel so trocken, als wenn gar nichts nasses darinnen gewesen wäre, so ist der Spiritus Vini zum laquiren tauglich, wo aber noch Nässe in dem Löffel gespüret wird, muß er nocheinmahl, und so lange abgezogen werden, bis er obgemeldte Probe hält, sonst kann man selbigen nicht gebrauchen, noch besser aber wäre solcher, wenn ein Alcahol gemacht wird, die Boerhaaven in seiner Chimie lehret.

Wann man diesen Firniß über Kupferstiche oder Gemählde mit Wasser Farben gemahlet ziehen will, so müssen sie erst mit weisser durchgesäugter Haußblasen übergangen werden, damit nicht das Pappier oder Pergament von den Firniß schaden nehme, und

aus-

ausſehe, als wenn es mit Oehl getränckt worden. Die Kupferſtiche werden nach Belieben nur etliche mal mit Firniß überſtrichen, die Portraite aber 6. oder 8. mal damit man ſie hernach mit fein geriebenen Trippel und Waſſer ſauber poliren kan.

II.

Ein weiſſer Spic-Firniß über alle Gemählde, ſo mit Oehl-Farben gemacht zu ziehen, und der auch die Kupferſtiche, wann ſie vor das Licht geſtellet werden ſolle, transſperant machet

Gummi Maſtix	14. Loth.
Balſam Copaibe	8. Loth.
Venediſchen Terpentin	2. Loth.
Spic-Oehl	1. Pfund.

Der Venediſche Terpentin muß hier hart und ſpröde ſeyn, wie ein Calſonium, man kan ihn alſo aus der Apothecken bekommen, wenn man ihn nicht ſelbſt hart ſieden will. Der Maſtix wird rein ausgeſucht, und nebſt den Terpentin fein geſtoſſen, folglich thut man ſolches in das Spic-Oehl das auch fein weiß und klar ſeyn ſoll. Wenn denn alles durch fleiſiges Schütteln aufgelöſet worden, ſo thut man den Balſam Copaibe hinzu, und ſchüttelt

telt es nochmals mit einander wohl um. Wann sich folglich der Firniß wohl gesetzt, so giesset man das klare, in ein ander Glaß ab, und bindet das Glaß wohl zu. So die Kupferstiche zu starck planiret sind, das der Firniß nicht leichte durchdringen will, hält man sie nur ein wenig an ein Kohl-Feuer, wann der Firniß darüber gestrichen, so gewinnet er gleich.

III.

Ein brauner Lack-Firniß, so zu schwartz, roth, grün und gelb Lackwerck zu gebrauchen.

Gummi Lacca in tabulis	6. Loth.
= Mastix =	4. =
= Sandrac =	4. =
= Elemi =	1. =
Venedischen Terpentin =	1. =
Spiritus Vini	2. Nösel.

Der Spiritus Vini muß rectificatissimi tartarisatus seyn, der Gummi Elemi und Venedischer Terpentin müssen zu diesem Firniß auch weich seyn. Sonsten wird der Gummi Lac nebst den andern Species auch klein gestossen, und in den Spiritus Vini gethan. Wann der Firniß durch fleißiges Schütteln

sich

sich aufgelöset, und an einen temperirten Orte gesetzt, so giesset man das klare ab, und lässet den Rest, als das Dicke durch einen kleinen Beutel in ein Glaß (dergleichen man gebrauchet, Gurcken, Kirschen darinnen einzumachen) langsam tröpfeln, den Beutel hengt man an einen Faden hinauß, so in der Mitte an der Oeffnung des Beutels feste gemacht wird, damit man an den Seiten desselben immer mehr hinein giessen kan, und bindet mittler weile eine gute Rinder-Blasen darüber, so daß der Faden von der Blase mit durch das Zubinden befestiget wird.

IV.

Ein Gold-Firniß über Sachen so mit Blat-Gold vergüldet zu ziehen, um die Couleur desselben noch schöner zu machen, ingleichen über glatt polirte Kupferne und Mesingerne Sachen zu streichen.

Gummi Laca in Granis	10. Loth.
Crocus Orientalis	$\frac{1}{4}$. Quentl.
Campher	$\frac{1}{2}$. Loth.
Spiritus Vini	$1\frac{1}{2}$. Nösel.

Der Gummi lacca in Granis hat eigentlich die rechte Gold-Couleur in sich. Es muß ihm

ihm aber die darum klebende überflüßige Röthe, so in der Mitte der Körner in einem kleinem Löchelgen gemeiniglich stecket, zu erst auf folgende Weise benommen werden. Man thut nemlich vor $\frac{1}{4}$. dreyer klein geschabte Venedische Seife darunter, und läst es zusammen in eine Säckgen in laulicht Wasser eine Nacht liegen. Folglich reibet man den Sack in laulich Wasser so lange, bis sich das Wasser nicht mehr röth färbet. Alsdann wird der Lack auf ein rein Pappier ausgebreitet, und getrocknet. Kan man Gummi Lacca bekommen der fein klar aussiehet, so ist derselbige besser, und hat auch weniger Röthe bey sich. Thut also den Lack fein gestossen mit den Campher (der nur den Firniß mehr Glantz giebt) in den Spiritus Vini. Wann alles wohl aufgelöset, und sich der Firniß gesetzet hat, so giesse das klare davon ab, und lasse das übrige dicke, wie vorher gemeldet, durch einen Beutel laufen. Der Safran wird in einen aparten Gläßgen in ein wenig Spiritus extrahiret, daß man den Firniß nach Belieben damit erhöhen kan. Den so fern man ihn über Kupfer streichen will, so leidet er wegen der Röthe des Kupfers etwas mehr Safran. Dieser Firniß hat auch die Tugend an sich, daß er keine Striche im Anstreichen setzete, es wäre denn, daß zu viel von dem Safran darunter gekommen, oder daß man sonsten im Anstreichen sich nicht wohl vorgesehen.

V.

V.

Ein Gold-Firniß zu geringer Arbeit, als über geschlagen Metall zu ziehen.

Gummi Lacca in tabulis	16. Loth.
- Gutta	4. Loth.
Safran	1. Quentl.
Sanguis Draconis	1½. Quentl.
Spiritus Vini	2. Nösel

Der Gummi Lacca in tabulis wird nächst dem Gummi Gutta klein gestossen, und mit dem Safran in den Spiritus gethan Folglich schüttelt man das Glas so lang in eins um, bis alles wohl aufgelöset. Darauf stellet man es ebenfalls an einen temperirten Orte, daß sich das Dicke in etwas zu Boden setze. Das klare giesset man endlich davon ab, und läßet das dicke wie bey den andern durch ein Säckgen laufen, denn auf solche Weise kan man solches am besten abklären. Das Drachen-Blut, so fast wie ein schöner Zinnober im Reiben aussehen muß, wird klein pulverisiret in ein wenig Spirtus solviret aparte, und hernach zu den klaren Firniß gegossen.

VI.

Bernstein = Firniß zu präparirung der Farben auf weiß Lackwerck, innigli= chen über Geigen, Lauten, Violinen ꝛc. zu ziehen und über schwartz, roth und grün Lackwerck zuletzt zu streichen, wann es zum täglichen Gebrauch gewidmet.

Bernstein =	½. Pfund.
Calsonium	1. Loth.
Lein Oel=Firniß	4. Loth:
Terpentin=Oehl	1. Nösel.

Thue das Calsonium in einen glasurten Topf, der etwa 4. oder 5. nösel hält, und schütte den Bernstein darauf. Setze ihn so denn mit einem Deckel auf ein Kohl=Feuer, wobey keine Flamme ist, und lasse es mit einander schmeltzen, nimm hernach den Topf vom Feuer, und rühre mit einen eisernen Stifte darinnen um, wiederhole solches etlichemahl, bis du merckest, daß der Bernstein mehrentheils geschmoltzen, denn man läst nicht alles vollends zergehen, damit der Firniß nicht zu braun werde. Alsdenn giesse den Oehl=Firniß darzu, und lasse es noch ein we=

nig

nig mit einander kochen, hierauf hebt man den Topf rein vom Feuer weg, läſſet ihn ein kleine weile ſtehen und gieſſet nach und nach Terpentin Oehl darzu, bis ſich die Hitze gedämpfet hat, und es nicht mehr im Topf ſprudelt: folglich kan man ſo viel Terpentin-Oel darzu gieſſen, daß er wie ein Sirup ſey, welches gleich kan erkant werden, wenn man ein Tröfgen auf ein kaltes Eiſen fallen läſt, endlich ſchlägt man den Firniß, wenn er noch warm iſt, durch ein Tuch, und hebet ihn zum Gebrauch auf. Wenn man den Grund mit Spiritus-Firniß gemacht, und hernach den Lack (wie unten ſoll gezeiget werden) poliret und mit Gold ausgemacht hat, ſo überleget man es ein parrmal mit dieſem Firniß, falls es ſtarck ſoll gebraucht werden. Im übrigen iſt zu merken, daß man ohnverſehenes ferner im Topf beym Schmeltzen des Bernſteins kommen ſollte, man nur geſchwinde ein wollen Tuch darüber decke, denn Lein-Oehl Firniß kan man entweder ſelber kochen, oder bey einem Mahler kaufen.

VII.

Feuer-Lack-Firniß.

Bernſtein	4. Loth.
Aſphaltum	3. Loth.
LeinölFirniß	2

Der Bernstein wird erst, wie vorher gemeldet, geschmoltzen. Hernach thut man den Asphaltum (oder Juden-Pech der inwendig, wenn man ihn entzweybricht, glänzen muß, hinzu, wann selbiger darinnen zergangen, so schüttelt man auch den Lein-Oel Firniß hinein) daß es ein wenig mit einander siede. Es muß aber kein stark Feuer darunter seyn, damit der Firniß im Topfe nicht steige und überlaufe. Folglich nimmt man den Topf vom Feuer, und gieß nur allgemählich etwas Terpentin-Oehl darzu, denn wofern man das Terpentin-Oehl hinein giesset, so wird der Topf gleich überlaufen, und das meiste verschüttet werden. Endlich machet man ihn mit Terpentin-Oehl so dünne, als ein Syrup, die Probe ist beym Bernstein-Firniß schon gezeiget worden. Man seuget ihn auch durch ein Tuch, weil er noch warm ist, die Praxis wird unten gezeiget.

VIII.

Gold-Grund-Firniß auf Lackwerck.

Bernstein	=	4. Loth.
Asphaltum		3. =
Leinöl-Firniß		4. =

Wenn der Asphaltum auf obige Weise in dem vorher geschmoltzenen Bernstein zergangene

gangen, so thut man ebenfalls den LeinölFirniß darzu, daß es sich wohl mit dem Kohlfeuer vermenge. Endlich nimmt man den Topf vom Feuer, und macht es mit Terpentin-Oehl so dünne als wie Syrup. Was sonsten vorher erinnert worden, muß auch hier wohl beobachtet werden. Bey dem Gebrauch kan man die beyden vorher gehenden, wie auch diesen und den nachfolgenden Firniß, mit TerpentinOehl so dünne machen, daß man sie wohl verstreichen mag.

IX.

Asphaltum Firniß zu erhabener Arbeit.

Bernstein	2. Loth.
Asphaltum	4. =
Leinöl-Firniß	1. =

Dieser Firniß wird eben so gemacht, wie die vorhergehenden, dieweil einerley Species, aber diverse Doses darzu genommen werden. Nur ist zu mercken, daß man den Topf vor der Flamme bewahre, auch dergleichen Firniß bey Lichte ja nicht koche. Der Topf muß auch wenigstens 2. oder 3. Nösel in sich halten, worinnen man die drey letzten Firnissen kochen will. Die Masse zu erhabner Arbeit wird auf folgende Art gemacht. Man nimmt 3.

oder 4. Loth Tripel, nachdem man viel oder wenig machen will, und thue ein wenig gebrannten Umbra darzu, daß nur die Couleur des Tripels ein wenig gebrochen werde, und solches mit einander gantz fein in Terpentin-Oehl. Wenn es nun gantz fein gerieben, so thut man von den Asphalten-Firniß N. IX. so viel darzu, daß man es auf den Stein zusammen herum reibet, es sich ausbreite, und von selbsten eben laufe. Praxis wird unten mit mehreren gezeiget weden.

Schwartz Lackwerck zu machen.

Das beste Holtz zum laquiren ist Birnbaum-Holtz. In Ermanglung dessen nimmt man Ellern oder Linden-Holtz. Wenn dieses Holtz wohl trocken, und keine Wind-Risse hat, kan man ohne weitern Grund darauf zu legen, gleich darauf laquiren; nur muß es vorhero ein paar mal mit dünnen Leim übergangen und mit Schabe-Glaß wieder glatt gemachet werden, am allerbesten aber ist es, daß man die Sachen die gehobelt sind, mit einer Leinwand erst beziehet, und mit guten starcken Lein anleimet. Wann dieses geschehen, so überziehet man die Leinewand mit fein geriebener Kreide und Leim etliche mal; zu 4. Pfund Kreide nimmt man ein ½. Pfund Leim, und gieſſet so viel Wasser darauf, daß

es

es ohngefehr 2. quer Finger breit, über dem Pott gehet. Der Leim wird erſt durch ein Tuch geſchlagen, daß das Unreine davon kommet, auch machet man den Leim auf die letzt etwas ſchwächer, von Kreide aber etwas mehrers darzu: dieſen Kreide-Grund nun ſchleifet man erſt mit einem glatten Bimſen-Stein und Waſſer, ſo daß man immer in der Runde mit den Bimſenſtein auf den KreideGrund herum fahre, damit alles hübſch egal werde, ſo bald man es nun an einen Ort eben gemacht ſo ſtreichet man mit einem naſſen Porſt-Pinſel gleich über, und verfähret mit den übrigen eben ſo. Es muß aber im Schleifen nicht gar zu viel Waſſer auf den Kreide-Grund gegoſſen werden, ſondern man tuncket dem Bimſenſtein immer ins Waſſer. Wenn es dann wohl trocken, ſo ſchleifet man es wieder mit Bimſenſtein und Waſſer, jedoch gantz wenig, und machet es folglich mit der flachen Hand gantz eben. Denn indem man damit leiſe hin und herfähret, wird der Kreide-Grund trocken und glatt. Man kan ihn auch, wann er wieder trocken worden mit einen trockenen Bimſenſtein und Schabe-Glaß noch glatter machen. Will man auf den bloſſen Holtze einen Kreide-Grund machen, ſo muß das Holtz erſt 2. mal mit ſchwachen Leim getränckt werden, und hernach mit Schab-Glaß glatt gemacht. Darauf verfähret man damit, wie bereits gemeldet. Wenn man nun mit dem Grunde

bereits fertig ist, so reibet man gutes wohl gebranntes Bein-Schwartz in Terpentin-Oehl gantz fein. (NB. Will man es erst in Wasser reiben, und wieder trocken werden lassen, so kostet es nachgehends so viel Mühe und Terpentin-Oehl nicht) und machet es mit braunen Firniß N. III. dünne. Hiermit streichet man die Sachen so öfters an, biß sie schwartz genung zu seyn scheinen. Das Werckzeug ist ein Haar Pinsel. Weiter übergehet man es mit blossen Lack-Firniß etliche 7 oder 8. mahl,) wobey man zu mercken, daß man mit den Anstreichen nicht gar zu nahe an die Hitze komme und Blasen ziehe, welches bald geschieht, wenn es in eine zustossende Hitze gesetzet wird, als am heissen Ofen. Wenn aber die Hitze im Zimmer aller Orthen gleich, so thut sie nichts, sie mag so starck seyn wie sie will;) so bald es wohl trocken worden, so schleifet man es mit fein geriebenen Bimsenstein und Wasser durch Hülfe eines Stück Lackes oder Tuchs fein eben und machet es mit einem Schwamm wieder rein, streiche es wieder etliche 5. oder 6. mal an, und polire es zum andern mal mit fein geriebenen Tripel und Wasser. Der Tripel muß so fein seyn, daß man nichts grobes davon zwischen den Zähnen spüren kan, welches bey den geriebenen Bimsenstein nicht nöthig, indem er nur das gröbste von Lack wegnehmen soll. Was in der Breite angestrichen

muß

muß in der Länge geschlieffen werden. So bald es nun überall eben geschliffen, welches man gleich sehen kan, wenn man mit dem Finger quer über den Lack fähret, und den Tripel weg nimmt, so poliret man es mit der bloſen Hand nach, und wischet den Tripel mit einem reinen Schwamm von den Lack ab. Ferner fähret man mit der Hand über den noch etwas vom Wasser feuchten Lacke, so lange her, bis er anfänget unter der Hand zu trocknen, und brav zu glänzen. Ist dann noch etwas Tripel auf den Lack, kan man ihn nur wieder anfeuchten, mit der Hand eben so darüber herfahren, und folglich alles wieder rein wegnehmen, will man nun erhabene Arbeit auf den Lack machen, so muß man mit Kreide den Riß darauf erst abzeichnen, und hernach die Mallam zu erhabener Arbeit, wie sie oben N. IX. beschrieben, mit einem langen Haar-Pinsel (so man Schlapper heißet) auf diejenige Plätze, so erhabener seyn sollen, da trage die Mallam etwas dicker auf, siehe aber zu, daß es nicht auſſen vor die Zeichnung laufe. Solte es sich zutragen, daß die erhabene Arbeit Risse bekäme, wenn sie trocken worden, so können solche mit Kreide und Leim gleich ausgestopfet werden. Wann nun solche erhabene Arbeit wohl trocken worden, so überstreiche man sie mit braunen Firniß so lange und so oft, bis sie glänzet. Die Stücke,

so man gemeiniglich erhaben macht, sind diejenigen Theile an den Leibern, die vor andern hervor ragen, ingleichen die Dächer an den Häusern, die Stämme an den Bäumen, Vogel, Berge, ꝛc. Hierauf legt man die gantze Zeichnung, als Menschen, Häuser, Berge, Bäume in ihrer völligen Grösse und Weite auf dem Lack mit Gold-Grund Firniß N. VIII. an, welcher mit Terpentin-Oel so dünne gemacht, daß man damit einen Strich, wie ein Haar ziehen kan (zu dem feinen Strich, müssen die Pinsel eine gantz feine Spitze haben, zu grossen Flecken oder Plätzen aber kan man die so genannte Holländischen Schlepper gebrauchen.) Man mischet aber unter den Firniß ein wenig Zinnober, damit man desto besser sehen kan, wie weit man im anlegen gekommen. Wann es nun eine halbe Stunde, oder etwas länger gestanden, so leget man das Gold oder geschlagen Metall darauf, und drücket es mit Baumwolle nieder, und reibet das übrige zugleich ab, damit die subtilen Streiche, als die Blätter auf den Bäumen, Laubwerck ꝛc. rein zu stehen kommen. Will man haben, daß der Firniß langsamer trocknen soll, so thut man mehr Oehl-Firniß darzu. Zu ächt Gold darf es nur sehr wenig kleben, indem solches gar leichte hängen bleibet, gewiß ist es, daß wann der Firniß langsam trocknet, man darauf um reinsten

sten hernach vergolden kan? Es muß aber aus der Ubung gelernet werden, wann der Gold-Grund trocken genung das Gold darauf zu legen. Ist er zu feuchte, so kommt das Gold nicht glatt genung zu liegen, ist er aber zu trocken, so will das Gold an den subtilen Strichen nicht kleben. Solte der Lack nicht trocken genug seyn, daß hin und wieder das Gold beym aufdrücken in dem Lacke klebet, so feuchte man nur die Baumwolle mit Speichel ein wenig an, und reibe es sodann damit ab. So bald man nun mit der Vergoldung fertig, so überziehet man das Gold mit braunen Firniß. N. III. oder mit Gold-Firniß N. IV. das Metall aber Gold-Firniß N. V. zweymal, damit insonderheit das geschlagene Metall nicht anlauffe und eine bessere Couleur bekomme. Die Gesichter und Unterkleider an dem Menschen leget man oben mit Gold Grund-Firniß N. VIII. auch an und reibet sie mit gemahlnen oder Muschel-Silber, durch Hülfe eines Stück sämisch Leders, überall ein. Dieses Silber wird erst mit Hauß-Blasen-Leim, so fein weiß, und durch ein Tuch geschlagen, überzogen. Alsdann streichet man es mit weissen Firniß N. I. zweymal über. Hierauf machet man am Saum der Kleider und am Ende der Ermeln, ingleichen an ober und unter Theile der Dächer an den Häusern ꝛc. einige rothe Striche von Zinnober mit

Be-

Bernstein Firniß angerühret. Es lässet auch gut, wann man einige Dächer an den Häusern gantz roth macht, und mit Gold aus schattiret. Ferner thut man etwas Asphaltum-Firniß N. IX. in eine Muschel-Schale und reibe es mit Kühnruß gantz dicke an, und machet es mit Terpentin-Oehl wieder so dünne, daß man feine Strichelgen damit ziehen kan. sind nun solche Sriche gantz schwartz, so darf man keinen Kühnruß mehr hinzu thun, wird es aber nicht, so muß man noch mehr darunter mischen, und mit Terpentin Oehl aufs neue dünne machen. Hiermit schattire was zu schattirē stehet, aus. Die dienlichsten Zeichungen zum Laquiren sind von Peter Schneck junior in Amsterdam in Kupfer gestochen. Die mit Gold angelegte Partien, so man mit schwartz aufschattiret, müssen mit braunen Firniß, das Silber aber mit weissen überzogen werden. Endlich machet man das Land unter den Figuren auf folgende Weise: Tuncke einen kleinen Haar Pinsel nach Proportion deiner Arbeit in etwas braunen Firniß N. III. und hernach in geriebenen Metall, fahre damit unter den Figuren her, so daß das Land an den Enden schmal zugehe, unterwärts aber sich allmählig verliere, welches geschiehet, wenn man den Pinsel wieder in blossen Firniß steckt, und das Metall in etwas verstreichet. Um das Lackwerck machet man auch einen doppelten Strich, einen von geriebenen Metall an

auf-

äusserſten Rande, und einen von geriebenē Silber ein wenig inwärts vor. Wenn ſolche Striche mit Gold-Grund-Firniß angelegt, ſo werden ſie wie oben gemeldet, mit ein Stück ſämiſch Leder eingerieben. Wann endlich alles fertig, ſo poliret man den Lack zwiſchen den Zeichnungen ein klein wenig mit feinen Tripel und Waſſer wieder auf, und wann es ſo dann mit einen Schwamm wieder rein gemacht, und trocken worden, ſo machet man es über mit Talch ein wenig fettig, und ſtreicht ihn mit den Finger wohl aus einander. Auf dieſe Fettigkeit ſtreuet man folglich ein wenig Puder, und reibet ſolchen mit den Fingern wieder reine ab, denn hierdurch bekommt endlich der Lack ſeinen völligen Glantz, falls man anders mit der Polirung vorhero wohl zu Wercke gegangen. Zum Beſchluß muß noch zwey Stücke erinnern, a) daß man nach der erſten Polirung des Lacks gleich die Zeichnung mit dem Golde auf dem Lack machen könne, fürnehmlich, wenn man keine erhabene Arbeit auf derſelben machen will. Wenn denn das Metall (denn bey ächt Gold iſt es nicht nöthig) mit Gold-Firniß 1. oder 2. mal überzogen, damit es eines Theils nicht anlaufe, andern Theils aber ſchöner ausſehe!, ſo übergehet man die Zeichnung zugleich mit dem Lack etliche 8. mal und poliret es folglich zuletzt, wie oben gemeldet. Die Geſichter aber und was ſonſt mit Silber ſoll eingerieben werden,

was

machet man erst nach der andern Polirung, und übergehet sie folglich mit Haußblasen und weissen Firniß. Bey den nachfolgenden blauen Lack aber, worzu man weissen Firniß gebrauchet, können sie zugleich mit den andern Figuren angeleget werden. Drittens daß man auch nach gedachter ersten Polirung, falls es einen so beliebig, rund um den Lack ein wenig von der äusserstẽ Kante innwärts ab einen Rand 1. 2. oder 3. quer Finger breit mit Pariser Glantz, so gantz leicht hält und fast wie grob gerieben Metall aussichet (so gantz schwer fällt) auf folgende Weise einstreuen kan (oder auch mit Hautschen gelben oder weissen Streuglantz. Man schlägt nemlich mit einer Schnur einen doppelten Strich, zwischen welchen so viel Raum gelassen werden muß. Hernach streichet mann diesen zwischen-Raum mit Bernstein-Firniß über, und streuet den Glantz so fort in denselben, weil er noch naß ist hinein. Man thut aber gedachten Glantz zuvor in ein Schächtelgen, und spannet einen Flor darüber, wodurch derselbe allgemählich fallen kan. Wenn es nun ein wenig gestanden, so leget man über den eingestreuten Glantz ein Stück Pappier, und drücket ihn mit den Polier-Zahn wohl nieder. Alsdann übergehet man ihn etliche 3. oder 4. mahl mit Gold-Firniß N. V. und hernach zugleich mit dem andern Lack so lange mit braunen Firniß, bis es überall kan poliret werden.

Roth

Roth Lackwerck zu machen.

Wie das Holtz soll tractiret werden, ehe man den Lack darauf bringet, ist schon beym schwartzen gemeldet worden. Man reibet also erst den Zinober, so man in gantzen Stücken kauft (denn derselbige ist der beste) in Wasser gantz fein, wann nun selbiger wieder trocken worden, so mischet man ihn unter braunen Firniß N. III und überstreichet man damit das Holtz so lange, bis es wohl bedecket worden. Darnach übergehet man den Zinober 1. oder 2. mahl bloß mit selbigen Firniß. Hierauf nimmt man guten Florentiner Lack, reibet selbigen in Terpentin-Oehl gantz fein, und thut ihn mit so viel Venedischen Terpentin in ein Töpfgen, daß wann es mit einen Messer oder Stöckgen durch ein ander schlägt, es eben wird. Ferner giesset man so viel Terpentin-Oehl hinzu, daß man es gut auf den Lack verstreichen kan. Mann muß aber vorhero probiren, wie dunckel die Couleur sey. Hiermit übergehe sodann den Zinober fein eben und geschwind, damit es in den Florentiner Lack keine Striche setze. Ein geschliffener weicher Borst-Binsel ist hierzu, besonders in grosser Arbeit am dienlichsten, (und wann mann keinen hat, kan man einen durch hin und her reiben über eine raue Wand bald weich machen.) Wo man einmal

mahl gewesen, muß man mit dem Pinsel nicht wieder hinkommen, indem man sonst das vorige wieder wegnimmt, und Flecken macht. Man lässet es also stehen, bis es wohl trocken worden, alsdenn übergehet man es mit blossen Lack-Firniß N. III. einmahl, wollte man nun die Couleur noch höher oder dunckler haben, so überstreichet man es auf obige Weise noch einmahl mit Florentiner Lack, und lässet selbigen Anstrich auch gantz trocken werden. Denn falls selbiger nicht trocken genug geworden, so nimmt man nachgehends, wenn man den Lack-Firniß darüber streichet, den Florentiner-Lack mit dem Pinsel weg, bevor aber, wenn man nicht behende genug in Uberstreichen verfährt. Hierauf thut man 6. oder mehr Anstriche von puren braunen Lack-Firniß N. III. doch so, daß ein jeder Anstrich erst wohl recht trocken worden. Alsdenn schleife man es mit fein geriebenen Pimsenstein, Wasser und einen Lackenen Lappen ziemlich glatt. Streichet es wieder etliche 6. oder mehr mal an, daß es zum andern mal, nach dem bereits bey dem schwartzen Lack gegebenē Unterricht, Lack mit Trippel poliret werden. Sintenmal eine gute Politrung das wichtigste Stück beym Laquiren mit ist. Wie man nun fernerweit die erhabene Arbeit auftragen, das Gold auflegen, selbiges ausschattiren, und

mit

mit Tripel auf die letzt wieder aufpoliren soll, solches wird der geliebte Leser bey Beschreibung des schwartzen Lackwercks zur Genüge süden.

Lackwerck, wie Schild-Port zu mahlen.

Wann das Holtz nach obiger Weise bereitet worden, so wird es entweder erst mit Zinober 3. mal übergangen, und wie bey dem vorigen rothen Lack einmahl mit Florentiner, und darnach wann es wohl trocken, mit braunen Firniß N. III. überstrichen, oder man vergoldet das Holtz überall fein glatt mit geschlagenen Metall, und übergehet es ein oder 2. mal mit Gold-Firniß. N. V. und hernach eben so mit Florentiner Lack Soll aber der Grund gelb seyn, ich meine keinen rothen, sondern gelben Schild-Port präsentiren, so lässet man auf den Gold den Florentiner Lack weg. Alsden machet man mit Asphaltum-Firnis N. IX. nach Art des Schild-Ports hin uud wieder Flecken darauf. Man nimmt aber wenig in Pinsel auf einmahl, damit man die Flecke desto natürlicher machen kan, und sie sich am Ende zu verliren scheinen. Wann nun selbige Flecke trocken, so übergehet man sie an einigen Orten mit eben den selbigen Firniß. Dieses wiederholet man wohl

zum

zum dritten mal, falls man die Flecke fürnehmlich in die Mitte recht dunckel haben will, sonst kan man die Flecke auf folgende Art machē. Man solviret etwas Drachen-Blut in Spiritus Vini und thue ein wenig braunen Firniß N, III. hinzu, daß es einen Anhalt davon bekomme. Hiermit machet man nach gut befinden einige Flecken, und läst sie trocken. Darnach nimmt man von eben diesem Drachen-Blut und mischet etwas in Terpentin-Oel von fein geriebener Cölnischer Erde darunter, nebst ein wenig braunen Firniß. Folglich machet man die vorige Flecke damit etwas dunckel, jedoch daß allezeit von den vorigen etwas verschiesse. Hierauf übergehet man alles mit puren braunen Lack-Firniß N. III. 6. oder 8. mahl, und machet es mit Schab-Glaß zwischen den Anstreichen immer ein wenig ebener, damit die schwartzen Flecken bald gleich werden mit dem Grunde; alsdenn poliret man es mit Bimsen-Stein und Wasser ziemlich glatt. Mann streichet es darauf wieder etliche 5. oder 6. mahl mit eben den selben Firniß an, und poliret es sodann mit Tripel und Wasser gantz eben und sauber. Im übrigen verfähret man, wie bey den schwartzen Lack gemeldet.

Grün Lackwerck zu machē.

Das Holtz wird erst, wie oben gemeldet bereitet, als dann nimmt man Blyweiß, rei-

reibet solches mit Terpentin-Oehl fein und dick, und thut solches mit etwas Venedischen Terpentin (8. Loth Bleyweiß, ist 1. Loth Venedischer Terpentin vollkommen genung,) in einen Topf, folglich schläget man es wohl durcheinander, und giesset von weisen Firniß so viel darzu, daß es wie ein dicker Ram wird, kan man es nicht aufeinmahl verbrauchen, so thut man es mittlerweile in ein Glaß, und schüttelt solches, ehe man etwas davon nimmet, wohl um. Hiermit streichet man die Sachen eben an, und lässet es wohl trocken werden, ehe man es zum andern, oder es auch falß nicht genung bedecket, zum dritten mahl überstreichet. Hierauf reibet man distilirten Span-Grün (wolte man etwas Schitgelb darunter thun, um eine leichtere Couleur zu haben, kan es sich auch thun lassen) gantz fein mit Terpentin-Oehl, so dünne, daß man es gut verstreichen, und über den weissen Grund dünne laquiren kan. Wenn man es nun einmahl damit überstreichet, so muß man es erst recht hart und trocken werden lassen, und darnach mit weißen Firniß fein behende überstreichen, dieweil sich sonsten das Grüne mit den feuchten Pinsel gerne wieder aufweichen lässet, und fleckicht wird. Weiter streichet man es mit Span-Grün und darzwischen mit weissen Firniß so öffters an, bis er grün genung zu seyn scheinet, wann es dann seine rechte Couleur bekommen, so übergehet man es mit

bloſſen Firniß etliche 6. oder 8. mahl, und poliret es mit geriebenen Pimſen-Stein. Endlich überſtreichet man es wieder mit ſelbigen Firniß etlichemahl, damit es zum andern mahl mit feinen Tripel kan poliret werden. Im übrigen verfahret man mit der erhabenen Arbeit ꝛc. wie bey den ſchwartzeu Lacke genug iſt gezeiget worden.

NB. Man kan auch den Grund anſtatt deß Bleyweiſſes verſilbern, folglich das Silber mit Haus-Blaßen 2. mahl übergehen, darnach etliche mahl mit weiß Firniß N. I. überſtreichen, und ſo dann mit Span-Grün, wie vorher erwehnet, über Laſſuren.

Gelb Lackwerck zu machen.

Wenn es mit der Gründung des Holtzes ſeine Richtigkeit hat, ſo nimmt man Ruß (Rauſch Gelb) Gelb, reibet es gantz fein in Waſſer, und thut es in Pargament-Leim, hiermit ſtreichet man das Holtz etliche fünfmahl an, und machet es mit Schab-Graß immer einwenig glatt, hernach übergehet man es mit braunen Firniß etliche 6. oder 8. mahl, und poliret es mit Bimſenſtein ziemlich glatt. Ferner übergehet man es mit ſelbigen Firniß wieder etliche mahl, damit es zum andern mahl mit Tripel kan poliret werden. Sonſt

ver-

verfähret man auch mit der Zeichung, wie bey dem Schwartzen Lack ist gelehret worden, ausser daß man an Stadt des Goldes Silber auf dem gelben Lack leget.

Blau Lackwerck zu machen.

Die Gründung des Holtzes ist oben umständlich beschrieben worden. Man nimmt alsdenn erst 6 Loth Bleyweiß, reibet solches in Terpentin-Oehl gantz fein und dicke um, meliret darunter 3. Loth Schmalt Blau, oder blaue Farbe von der feinsten Sorte, nebst ein Loth Venedischen Terpentin. Folglich giesset man ¼ Nösel weiß Firniß N. I. darzu, und verwaret es in einem Glase. So offte man aber etwas hiervon nehmen oder ausgiessen will, muß man das Glaß brav umschütteln. Hiermit wird nun das Holtzwerck 3. oder 4. mahl anstreichen, als nehmlich täglich einmahl. Hernach thut man in einen a parte Glaß zu ½ Nösel weissen Firniß 10. oder 12. Loth von obgemeldeten blauen Farbe (die in Sachsen in Gebürge gemacht wird;) und übergehet damit weiter die Arbeit gantz dünne, bis die Couleur danckel genug, so in siebenden oder achten Anstrich, nachdem man sie haben will, geschiehet. Im Anstreichen muß man sich wohl versehen, indeme die Farbe immer zu boden sincken will, und dahero beständig im

Topf

Topfe umgerühret werden muß. Sie ist zwar die schönste Farbe zu blau Lackwerck, aber die difficil iste zu streichen. Alsdann übergehet man alles mit puren weissen Firniß etliche 8. oder mehr mahl, und schleiffet es sodann mit geriebenen Bimsen-Stein und Wasser. Ist die blaue Farbe an einigen Orten zu dicke angestrichen worden, so kan man solches mit abschleiffen. Man muß sich aber nicht daran kehren, daß der Lack solchergestallt, nach dem poliren aus sehe, als wenn er fleckicht worden. Wann der Pimsenstein rein mit einem Schwamm, und Wasser abgewischet worden, und der Firniß darüber gestrichen, so kommt die Couleur gleich wieder, es wäre dann, daß man im Schleifen auf dem weißlichten Grund gekommen. Ferner überstreichet man es noch etliche 6. oder 8. mahl, daß man es zum andern mahl mit Tripel poliren mag. Wenn nun die Figuren, so man auf den Lack haben will, mit Kreide abgezeichnet, und die erhobne Arbeit aufgetragen, so machet man erst diejenigen Plätze, so Land präsentiren sollen, Theils mit grüner Farbe, theils mit hochgeriebenen Kupfer auf folgende weise: erstlich reibet man etwas Neapolitanisch Gelb und ein kleinwenig Berliner Blau, jedes a parte in Terpentin-Oehl gantz fein; so ferner mischet man von den Berliner Blau viel unter das Neapolitanische Gelbe, das man eine schöne Grasgrüne Farbe bekömmt, so im

erstes

ersten Anstreichen gleich decket. Dieses machet man folglich mit Bernstein-Firniß dünne, und machet damit einige Plätze unter den Figuren, weiter thut man etwas hochgerieben Kupfer in eine Muschel-Schale, nebst etwas Bernstein-Firniß, reibet solches mit dem Fingern wohl auseinander, und machet damit ebenfalls einige andere Plätze, die Land vorstellē sollen, doch so, daß sie entweder unten oder oben einige schwartze Kante bekommen, und auf die andere Seite zu verlieren scheinen. Man kan ebenfalls an das Grüne mit demselben Kupfer etwas einmahlen, das es scheine, als wenn zwey diverse Länder an einander stossen. Das Kupfer aber muß sich in das Grüne gleichsam verlieren, welches geschiehet, wenn man den Pimsel in Terpentin-Oehl oder puren Bernstein-Firniß tuncket, und das Kupfer aus einander treibet und dünne machet. Zu gleicher Zeit machet man, wann es einen so beliebet, etwas doch weniges mit geriebenen Silber und weiß Firniß, als nemlich einige hintereinander hervorragende kleine Hügel, ingleichen einige Plätze, so statt des Kupfers an das Grüne anstossen, und so ferner. Hieraus wird nun, so bald das Grüne trocken, und die erhobene Arbeit mit Firniß etlichemahl überzogen, nemlich alle übrige Partien so mit echt, oder unecht Gold gemacht werden sollen, mit Gold-Grund-Firniß angelegt.

gelegt. Auf den Grünen und Kupfer zeichnet man einige neue Blümlein und Graß nach Ost-Indischer Manier, und beleget sich gleichfalls mit Blat-Gold. Die Gesichter und Unter-Kleider der Menschen machet man mit geriebenen Silberweiß, endlich schattiret man alles mit schwartz aus und übergehet das Gold (dafern es unecht) mit Gold-Firniß einige mahl, das Silber aber erst mit Haus-Blasen, und darnach mit weiß Firniß, übrigens stafiret man es mit Zinober und Bernstein Firniß hin und wieder aus, wie oben bey dem schwartzen ist gezeiget worden, und poliret es einwenig mit Tripel wieder auf. Wie ein jedes eigentlich soll tractiret werden, ist bey dem schwartzen gemeldet worden, weswegen nur der Proceß mit wenigen hier zu berühren vor nöthig erachtet.

N B. Man kan auch den Grund, wie bey den Grünen gewiesen worden, versilbern, mit Haus-Blasen 2. mahl und folglich mit weissen Firniß 2. oder 3. mahl überziehen, alsdenn reibet man Berliner Blau gantz fein in Terpentin-Oehl, schläget solches mit etwas Venedischen-Terpentin wohl durch einander, und machet es mit Terpentin-Oehl so dünne, daß man es gut verstreichen kan. Lassurt man das Silber gantz dünne über, und wenn es wohl trocken, übergehet man es mit weissen Firniß einmahl. Hernach streichet man es mit

dem

dem blauen wieder so über, und folglich mit weissen Firniß, welches man so lange nm einander wiederholet, bis es dunckel genung, und anständig sey. Will man zu den Berliner-Blau, wenn es mit Venedischen Terpentin vermischet worden, an statt des Terpentin-Oehls weissen Firniß, läßt es sich auch thun, indem der Venedische Terpentin gleichsam das Menstruum abgiebet, daß der weisse Firniß das Berliner Blau annimmt, welches sonst wie Käse zusammen lauffen würde. Dieses kan auch mit dem Florentiner Lack practiciret werden, zu welchem man an statt des weissen Firnisses braunen Lack-Firniß N. III. giesset, der Grund aber muß hierzu verguldet werden, man sehe aber zu, daß es im Anstreichen keine Striche setze. Auf gedrechselte Sachen stehet dergleichen Arbeit von blau, roth und grün recht schön.

Weiß Lackwerck zu machen.

Wenn das Holtz gegründet, so reibet man ein halb Pfund von dem besten Schiefer Weiß, mit einwenig Schmalt-Blau, daß es eine Perl-Farbe bekommt, gantz fein und dicke in Terpentin-Oehl, und schlägt es hernach mit 2. Loth Venedischen Terpentin in einem Topfe wohl durch einander. Folglich machet man es mit weissen Firniß dünne, daß es wie ein Nahm aussehe. Hiermit streichet man die Sachen so lange an, bis sie weiß ge-

nug scheinen, und überall bedeckt sind, ferner übergehet man es mit blossen Firniß 5. oder 6. mahl, und poliret es mit Bimsen-Stein ziemlich glatt. Will man nun hierauf etwas machen, so zeichnet man den Riß auf den Lack mit schwartzer Kreide, oder einen Bleystift erst ab. Darnach machet man die Hauptstriche überall mit Asphaltum Firniß N. IX. der zuvor mit Kühn-Ruß, oder Franckfurter Schwartze, wie oben bey den Ausschattiren gezeiget, wohl vermischt worden, daß die Striche recht Schwartz scheinen, weiter illuminiret man ein jedes mit andern Farben nach Belieben. Der Zinnober, Carmin, Florentiner, Lack, Span-Grün so aus Neapolitanischen Gelb, und Berliner-Blau gemacht wird, träget man mit Bernstein-Firniß auf. Das Schmalt-Blau aber wird mit Bernstein Firniß aufgetragen, will man hin und wider etwas mit Gold darauf machen, so legt man den Grund erstlich mit Gold Grund Firniß an. Sollte erhobene Arbeit auf dem Lack seyn, so muß selbige zu erst aufgetragen werden. Endlich übergehet man alles mit puren weissen Firniß etliche 6. oder 8. mahl und poliret nach obiger Vorschrifft gantz sauber und schön.

Gelb Brillant zu machen.

Auf Blecherner Sachen kan man gleich laquier

lakuiren, gedrechselte Sachen werden nur 2. mahl mit schwartzen Leim getränckt, und mit Schab-Graß glatt gemacht. Gehobelte Sachen aber bereitet man erst, wie oben bey schwartzen Lackwerck gemeldet habe. Wenn es nun damit seine Richtigkeit hat, so haspelt man weiß Plet-Silber von N. VII. (welches man hier Brillant nennet) auf einen kleinen Haspel, oder sonsten so gut man kan ab, wickelt, so lange es noch auf der Haspel sitzet an 2. Orthen, nicht weit voneinander ein Stück Pappier darum, und schneidet folglich zwischen den umgewickelten und festgebundenen Pappier mit einer Scheere den Brillant durch. Alsdenn lässet man das Pappier an dem einen Ende hängen, und fängt an dem andern an, das Plet-Silber mit einer guten scharfen Scheere so klein zu schneiden, daß das abgeschnittene ohngefähr nicht länger scheinet, als die Fadens an und vor sich breit seyn. Nachdem man im Schneiden avanciret, so schiebet man das Pappier einwenig zurück, welches zu dem Ende ungewickel, daß es das Plet-Silber zusammen halte, und man desto bequemer schneiden kan. Hierauf reibet man etwas Bleyweiß gantz fein und dicke in puren Lein-Oehl machet es hernach mit guten Lein Oehl- = Firniß der brav trocknet etwas dünne, und übergehet damit das Holtzwerck, blechener Thee-Dosen ꝛc. gantz dünne, so daß die Sachen nur eben bedeckt werden. Das Werck-

zeug

zeug ist ein nach der Arbeit proportionirter, geschlieffener, und weicher Borst-Pensel. Ferner thue den klein geschnittenen Brillanten in ein klein Schächtlgen, davon der ober Theil (oder der Boden) des Deckels abgenommen, spanne ein Stück Flor darüber, wodurch der Brillant so eben allgemächlich fallen kan, lege den Flor ausgebreitet über die Oefnung der Schachtel, darnach drücke den Rand von Deckel darauf, so daß es den Flor feste hält. In der Schachtel schüttelt man vorher den fein zerschnittenen Brillant. Solchergestalt streue die mit Bleyweiß angestrichene Sachen (welches gleich nach dem Anstrich geschehen muß) so lange ein, bis man von dem Grunde nichts mehr sehen kan. Das überflüßige fället sogleich darvon ab, wenn man die Sachen umkehret, und an beyden zugleich ein wenig klopfet. Wann es nun eine Nacht übergestanden, so fahre gantz leise mit einen polier Zahn, oder rund Stücke Elfenbein darüber her, damit das Plet-Silber glatt zu liegen komme, und zugleich nieder gedrückt werde, laß es wiederum bis an den andern Tag stehen, und drücke es dann noch glatter nieder. Man kan auch ein Stück Pappier darüber legen, wenn man es nieder drückn will, alsdann übergehet man es mit puren Lack Firniß (der so zu sagen in puren Gummi Lack in tabulis und Spiritus Vini gemacht ist) oder auch mit Gold-Firnisse etliche 2, oder 3. mahl, indem die andere Gummata

mata, als Sandrac, Mastix, Venetianischer Terpentin, ꝛc. das Silber, falls sie unmittelbar darauf gestrichen werden angreiffen und schwartz machen. Weiter übergehet man den Brillant täglich einmahl oder auch in starcker Hitze 2. mahl mit braunen Lack-Firniß N. III. und continuiret damit so lange, bis der Brillant aufgefüllet, und eben worden. Damit aber solches desto geschwinder geschehe, so schleiffet man bisweillen den Brillant mit Schab-Graß ein wenig, und wischet ihn wieder allezeit rein ab, ehe man den Firniß darüber streichet. So bald man ihn nun glatt hat, so übergehet man ihn mit Gold-Firniß etliche 4. oder 5. mahl. Will man nun einige ausgeschnitten Bilder mit einer guten Buchbinder Pappe darauf kleben, oder welches weit besser, etwas darauf schildern, oder durch einen Mahler darauf schildern lassen, so muß es jetzo geschehen. So bald nun alles wohl trocken, übergehet man es wieder mit weissen Firniß N. I. etliche 8. oder mehr mahl, falls etwas darauf geschildert worden, und poliret es endlich mit Tripel schön und sauber ab. Wolte man einen Nahmen im Zug darauf setzen, wird selbiger im Gold-Grund Firniß angelegt, und folglich mit Silber gemacht.

Roth Brillant zu machen.

Dieser wird in allen Stücken eben so gemacht, wie der vorgehende gelbe Brillant bis dahin, da er mit Gold-Firniß soll überzogen

gen werden, denn da nimmt man anstatt des Gold-Firnisses schönen Florentiner Lack, und reibet selben in Terpentin-Oehl gantz fein, darnach schläget man ihn mit etwas Venedischē Terpentin als ein Ey wohl untereinander, und machet ihn mit Terpentin-Oehl so dünne, daß man ihn gut verstreichen kan, hiermit lassuret man den Brillant gantz dünne und eben über, wenn solcher Anstrich wohl trocken, so übergehet man ihn wieder einmahl mit braunen Lack Firniß, und continuiret mit den Florentiner Lack und braunen Firniß um einander so lange, bis die Couleur hoch genung und anständig sey. Will man zu dem Florentiner Lack, wenn er mit Venedischen Terpentin durcheinander geschlagen, anstatt des Terpentin-Oehls braunen Firniß giessen und den Brilland also damit überstreichen, kan es sich thun lassen. Sollen einige Bilder darauf geklebet, oder sonst mit Gold darauf gemahlet werden, muß solches erst, wann der Brillant seine völlige Röthe erreichet, geschehen. Endlich übergehet man alles, wann güldene Figuren darauf gezeichnet, mit braunen Firniß, wenn aber Bilder darauf geklebet worden, mit weissen Firniß etlichemal, und poliret es hibschs glatt.

Violet Brilland zu machen.

Hierbey ist nichts anders zu melden, als daß man zu den Florentiner-Lack, wann man

ihn

ihn reibet, so viel Berlinisch Blau hinzu thut, daß man eine schöne Violet-Couleur bekomme.

Grün Brillante zu machen.

Der grüne Brillant wird auch eben so gemacht, als Gold-Brillant, bis dahin, da er mit Gold-Firnißsoll überstrichen werden, denn da reibet man distilirten Span-Grün gantz fein in Terpentin Oehl, mischet folglich etwas Venedischen Terpentin darunter, und machet es mit Oehl so dünne, daß man es gut verstreichen kan. Hiermit Lassuret man den Brilland gantz dünne und eben über, wenn es wohl trocken, streichet man es mit braunen Firniß N. III. über, und continuiret so mit den Span-Grün und braunen Firniß Wechselsweise, so lange, bis der Brillant grün und dunckel genung, hierauf machet man, wenn es gefällt mit etwas Gold, nach obiger Vorschrifft darauf, und streichet es hernach mit braunen Firniß über, bis es mit Tripel kan gepoliret werden. Was mit Silber soll eingerieben werden, muß zu allerletzt gemacht werden, damit es nicht von braunen Firniß gelb werde,

Weiß Brilland zu machen.

Wann der Brillant aufgeleget. und nieder gedruckt worden, so übergehet man ihn erst ein paarmahl gantz dünne mit weissen Firniß

niß, worzu auserlesene weise Species genommen werden, so lange, bis der Brillant aufgefüllet. Folglich machet man etwas mit Gold darauf, oder lässet eine Historie von einem Mahler mit schöner Oehl Farbe darauf mahlen, und übergehet solche, wenn sie recht aus dem Grunde ausgetrocknet, mit weissen Firniß so lange, bis man alles mit Tripel poliren kan.

Blau Brilland zu machen.

Hiermit verfährt man, wie bey den vorhergehenden weissen Brillant, bis alles wohl aufgefüllet, und ziemlich eben worden. Darnach reibet man Berliner Blau gantz fein in Terpentin-Oehl, schlägt es folglich mit einwenig Venedischen Terpentin wohl durcheinander und macht es entweder mit Terpentin-Oehl so dünne, daß man den Brillant damit überlassiren und mit weissen Firniß immer darzwischen anstreichen kan, bis die Couleur dunckel genung, oder man giesset anstatt des Terpentin Oehls weissen Firniß zu der mit Venedischen Terpentin melierten Blau, und streichet den Brillant darmit so lange über, bis er hochgenung steiget und anständich ist, man muß sich aber wohl in acht nehmen im Anstreichen, das es keine Striche setze, weilen der Firniß gar bald unter den Pinsel trocknet. Wenn dieses geschehen, machet man ebenfalls etwas mit Gold darauf, und streichet

des

es mit weissen Firniß wieder etlichemahl über.

Feuer-Lack zu machen.

Rühre in dem Feuer-Lack N. VII. etwas Franckfurter Schwärtz, (welches die Kupfer-Drucker gebrauchen) oder Zinnober, nnd streiche damit glatt geschlagenes oder polirtes Eisen, Kupfer, Meßing ꝛc. an, leg es so lange auf glüende Kohlen, und laß es so lange darauf liegen, bis es merentheils abgebrauchet ist. Wann nun solches etlichemal nacheinander wiederholet, doch so, daß wie gemeldet, es nicht gäntzlich abrauche, so lässet man es Kalt werden, und poliret es mit fein geriebenen Pimsen Stein und Wasser gantz glat, hierauf leget man es wieder aufs Feuer, und lässet es gäntzlich abrauchen, endlich poliret man es wieder mit feinen Tripel, daß es seinen völligen Glantz kriegte. NB. Solte der Lack auf dem Feuer, oder hernach, wan man mit einen Hammer darauf schläget, abspringen, muß mehr Ohel-Firniß in den Feuer-Lack gethan werden, indem selbiger den Lack zehe macht, daß es fest an das Eisen Kupfer ꝛc. anklebe, man kan erst auf ein klein Stück Eisen, die Probe machen. Sonst ist dieser Lack so hart, deß er auf dem Feuer

so

so lange er nur nicht glühet, unversehrt bleibet. Will man aber Blecherne Thee Kessel, Thee Dosen ꝛc. damit anstreichen, müssen sie sie nur auf den warmen Ofen gesetzt werden, daß der Lack in starcker Hitze austrocknen kan. Den wann mann es auf Kohlen legen wollte, so würde das Zinn abschmeltzen, und die Löthung loßgehen.

Zugabe.

Einen schönen glänzenden Spick Firniß zu machen.

Nimm gutes Spik-Oehl, 2. Loth, Mastix und Gummi Sandracca, jedes 1. Loth, Cyprischen oder Venedischen klaren Terpentin ein halb Loth, pulverisire oder reibe und mische den Mastix und Terpentin aufs subtilste und kleinste untereinander, nim ein Kolben Glaß, thue das Spik-Oehl darein, setze es in ein Balneum Maris, oder sonst in einem Kesselgen mit Wasser übers Feuer. Mercke! Du must unten an den Glaß Kolben einen

einen Ring von Bley binden, damit das Glaß im Waſſer bleiben und ſtehen kan. Wenn das Spick-Oehl nun erwärmet, ſo thue auch den Terpentin drein, hernach auch die Pulver von Sandrac und Maſtix, rühre es mit einem ſaubern Höltzgen um, bis alles recht zergangen, und ſich auflöſet (das Waſſer im Balneo mag wohl gemach ſieden oder kochen,) wann es recht aufgelöſet, ſo verwahre es in einem Glaß, wohl zugebunden zum Gebrauch, und wann er durch langes Stehen etwas zu ſtarck würde, ſo kan man nur, wann man etwas gebrauchen will, ſolchen in einen Schüſſelgen ein wenig übers Feuer oder in warm Waſſer halten.

Ein ander Spick-Firniß.

Nimm Spick-Oehl 3. Loth, Sandrac 2. Loth, Maſtix 1. Loth, zerreibe den Maſtix und Sandrac erſtlich klein, gantz trocken, hernach waſche ſolchen mit guten Spiritus Vini, oder rectificirten Brandtewein, reibe es auch damit, laß den Brandtewein wieder vertrocknen, thue ſolche in das Spick-Oehl, laß es über ſanfter Wärme darinnen ſolviren oder zergehen, und ſo der Firniß zu ſtarck würde, ſo thue nur noch ein wenig klares Spick-Oehl darunter.

Hüte dich, daß du dergleichen Firniß nicht leicht zu einem andern Feuer oder Hitze,

als heiß Wasser bringest, wann du ihn bereitest; den er entzündet sich leicht, und ist nicht zu löschen.

Schöner weisser Lack-Firniß.

Nimm auf 10 Loth rectificirten Brandwein, der kein Phlegma hält, klein pulverisirten Sandrac 2. Loth, klaren Venedischen Terpentin auf 2 Loth, thue es zusammen in ein gutes Glaß, verwahre das Glaß oben wohl mit gewächsten Pappier und Rindsblasen, setze solches in einen drepfüßigen Topf mit warmen Wasser, unten auf den Boden des Topfs soll Heu gelegt seyn, damit das Glaß in den Topf, und den Topf über ein Kohlfeuer also, daß das Wasser darinnen starck siede oder koche; lasse das Glaß mit dem Firniß, eine Stunde oder drey in den kochenden Wasser stehen damit sich der Sandrac und Terpentin in dem Brandtewein recht auflöse und damit vereinige; alsdenn geuß deinen Firniß also siedendheis durch ein rein hären Tuch, und verwahre solchen in einem Glaß mit einem engen Hals, wohl zugebunden, zu beliebten Gebrauch.

Dieses ist ein vortrefflicher Firniß, man muß aber mit diesen Firniß nur die leichte, und hellen Farben, als: Weis, Gelb, Grün, Blau, Hochroth. Item was versilbert und vergoldet ist, überstreichen.

Eine

Eine andere Art von Lack-Firniß, mit welchem man rothe und dunckle Farben anmachen, und folgends überstreichen und beglänzen kan.

Nimm hoch rectificirten Brandwein, welcher seine Probe hält, also, daß er, wann man ihn auf Pulver geust und anzündet, dasselbe wegbrennet. Item, wann man einen feinen Lappen drein tunckt und anzündt, mit samt den Lappen drein verbrennt. Nimm, sage ich, deſſelben ein gutes Pfund, reinen oder wohlausgelesenen Gummi Lacca ein Viertel-Pfund, reibe den Gummi-Lack klein, thue ihn in eine Phiole, geuß den Brandtewein darüber, laß es ein paar Tage stehen, doch alle Stunden einmahl wohl herum gerüttelt: des dritten Tages hänge es über eine mäßige Kohlen-Hitze, und laß es solange über den Kohlen hangen, bis sichs wohl aufgelöst, und wann mans im Glaß schüttelt, daß er recht als ein dünner Leim das Glaß herunter laufe, wann solches geschehen und zu sehen, kan die Materia durch ein härren Säcklein gedrückt, und zu beliebtem Gebrauch aufbehalten werden.

Noch einen beſſeren Lack-Firniß.

Nimm den stärcksten Brandwein, der wie oben gedacht das Pulver wegbrennt,

gieſt deſſelben eine Kanne, Maaß oder Quart über ein Pfund des bey einem Töpfer gantz weiß gebrannten Weinſteins, laſſe den Brandwein auf den Weinſtein einen Tag ſtehen nur in der Stuben-Wärme, doch daß der Brandwein wohl verwahrt ſey, daß er nicht verreiche, gieſſe hernach den Brandwein fein sauber ab, oder filtrire ihn durch ein Papier; nimm deſſelben Brandweins 1. Pfund, weiſſen Bernſtein 6. Loth, Sandracca auch 6. Loth, Gummi Lacca 2. Loth, der Bernſtein muß nicht von dem Abgang Pulver, ſondern von reinen Stückgen, und in übrigen mit ſamt den andern Speciebus wohl ausgeleſen ſeyn; reibe ſie alle 3. gantz klein zuſammen, thue es in eine Phiole oder Glaßkolben, und geuß 3. Pf. Brandwein daran, das Glaß aber muß nicht gar die Helfte voll ſeyn; rüttels eine gantze Stunde herum, laß es hernach ein paar Tage ſtehen, doch daß es alle Stunden wieder ziemlich umgerüttelt werde, nach dieſen kan es abgegoſſen, und in einem anderen Glaß wohl zugebunden zum Gebrauch bewahret werden.

Was von der Materie im Glaß zurück bleibet, kan man in ſelben ſtehen laſſen, und aufheben; wenn man alsdenn den Firniß von neuen machen will, darf man nur die Helfte friſches Zeug darzu nehmen.

Noch

Noch ein sehr guter Lack-Firniß.

Nim hochrectificirten Brandtwein, der wie oben zugerichtet sey, ein halb Maaß; Gummi Lacca 4. Loth, Sandracca 2. Loth, weissen Bernstein 1. Loth, Mastix 1. Loth, weisen Weyhrauch 1 Loth. Diese vier Stücke sollen in einem steinernen Mörsel aufs kleinste gerieben, und hernach mit samt dem Brandwein in eine Phiole oder Kolben-Glas gethan werden, welches Glaß, nachdem du es aufs beste vermacht, also, daß nicht der geringste Dampf oder Geruch heraus kommen kan, so setze es in die heisse Sonnen, oder in Winter auf den warmen Ofen; lasse es drey oder vier Tage stehen, darnach setze es in eine warme Aschen Capelle, und laß es gar sittiglich ein paar Stunden gelinde kochen. So bald der Brandtwein das Zeug genugsam aufgelöst, und als ein Firniß in einer gelb braunlichten Farbe und ziemlich dicken Consistentz erscheinet, so giesse es also siedend heiß durch ein rein härein Tuch, und presse es mit zwey Höltzern, (wie bey den Apotheckern gebräuchlich) fein wohl aus; giesse es alsdenn in ein gläsern Gefäß, mit einem engen Halß, und verwahre es aufs beste verbunden, zu deinem Gebrauch.

Lack-Firniß auf eine leichtere Art.

Nimm Gummi-Lac anderthalb Loth, Mastix, Sandrac, Egr stein (Bernstein,)

jedes ein Quintlein, thue es gröblich zerstossen, in eine Phiole, gieße des starcken Brandweins darauf 1. Loth, setze es in die Wärme, bis es sich wohl aufgelöset (was sich auflösen will) hernach durchgepreßt und damit anstreichen.

Ein anderer dergleichen.

Nimm auf ein Pfund des allerstärcksten Brandtweins, 6. Loth reinen und klein gestossenen Gumm: Lac, thue es in ein Phiolen-Glaß, schwencke es etliche Sunden herum, es muß aber das Glaß nicht zu klein seyn, denn sonst würde es zerspringen; wann es genung gerüttelt, setze es an die Sonne oder auf den warmen Ofen, auf einem Stroh-Ring, laß es etliche Tage stehen, alsdenn durch ein hären Tuch gezwungen, und in einem andern Glaß wohl verwahrt aufbehalten.

Lack-Firniß zum Glantz geben.

Nimm Gummi-Lac und Sandrac, jedes 2. Loth, ein halb Nösel hoch rectificirten Brandtwein daran gegossen, wohl vermacht 3. Tage an der heissen Sonne stehen lassen (oder sonsten in gleichmäßiger Wärme.) Es darf aber nicht umgeschüttelt werden.

Eine

Eine andere Art des besten Glantz-Lack-Firnisses.

Nimm hoch rectificirten Brandtwein, filtrire denselben durch calcinirten Weinstein, nimm hernach weissen Bernstein, Gummi-Lac und Gummi-Sandrac, jedes anderthalb Loth, solches wohl ausgelesen und klein gerieben, thue in ein Kolben-Glaß, geuß den filtirten Brandtwein drüber, rüttels etliche Stunden herum, laß hernach 3. Tag in der Wärme stehen, zwing es durch ein ander Glaß, und brauchs nach deinem Willen.

Eben dergleichen.

Nimm Sandrac 2. Qvintlein, Gumi-Lac 4. Quintel, giesse darüber des stärcksten Brandtweins, rüttels herum, stells im Sommer an die Sonne etliche Tage, zwings durch ein härein Tuch, und verwahr es zum Gebrauch. Dieser Firniß dienet wohl auf Holtz und die Farben anzumachen.

Einen sonderlichen geheimen und künstlichen weissen oder hellen Lack-Firniß zu machen.

Nimm Gummi Elemi, Gummi animæ (man kan solchen in allen Apothecken haben) weissen Weyrauch und weissen Agtstein, je-

des ein Quintlein ; es muß alles schön rein und wohl ausgelesen seyn , stosse oder reibe es klein , thue es in ein Glaß , und koche solches in distillirten Eßig , giesse hernach den Eßig ab , und wasche die Materia wohl mit marmen Wasser , so wirds gantz weiß scheinen, laß trocknen , und reibs wieder klein : thue noch dazu 1. Quintlein Gummi Dragant , und 2. Quintlein weiß Chrystallischen Zuckercand , auch klein gerieben , thue es in ein ziemliches Phiolen-Glaß , in welchem 1. Pfund hoch rectificirter Brandtwein ist , trage es allgemach hinein , wann alles hineingetragen , so rüttle es eine gantze Stunde herum , setze es hernach ins Balneum Maris , und wann dasselbe anfängt zu sieden , so lasse es noch ein paar Stunden stehen , alsdenn wieder erkalten , und einen Tag oder 3. ferner darauf stehen lassen, hernach abgegossen , und so viel man kan , durchgezwungen , ferner in einem reinen Glaß , mit einem engen Mundloch wohl verwahret , zum Gebrauch behaltē ꝛc.

Diesen Firniß auf eine andere und noch geheimere Art , als einen Spic Firniß zu verfertigen.

Nimm die obige Materia , tractire sie erstlich mit distillirten Eßig , allerdings wie oben , thue auch zu Dragant , und Zucker , zureibe , wann alles trocken , gantz klein ; hernach

hernach nimm reines und gantz klares und helles Spic-oder Terpentin-Oel 1. Pfund, nimm auch klaren Cypriſchen Terpentin. 6. Loth, thue es zuſammen in einen ſtarcken Glaß-Kolben, und ſetze denſelben mit einem Bley-Ring verſehen, in ein warmes Balneum, wann nun das Balneum anfänget zu ſieden, der Terpentin auch recht zergangen, und ziemlich warm zuſammen worden, ſo thue nach und nach die andere untereinander klein geriebene Species darein, rühre es wohl mit einem reinem höltzernen Spadel um, laſſe es eine Stunde 3. oder 4. in kochenden Balneo ſtehen, hernach nimms heraus und verwahr es in einem andern Glaß, ſo wirſt du einen ſchönen klaren und raren Firniß haben, der zu vielen Dingen, mit vieler Zier und Nutze kan gebrauchet werden.

Wie mit dem Golden oder Hautſchiſchen Streu-Glantz zu verfahren.

Beſtreiche deine Arbeit einmahl oder zwey mit Lac Firniß, hernach reibe auch Cölniſche Erde oder Gummi Gutta mit dergleichen an, diß muß ein ſolcher Firniß ſeyn, der fein helle iſt, ſtreiche auch damit deine Arbeit einmahl oder zweymahl an, laß trocknen, alsdann überfahrs allein mit lauterm Firniß, und zwar nun an einem Ort, ſiebe deinen gûl-

güldenen oder silbernen Glantz darauf, bestreiche wieder ein Theil, und wieder Glantz darauf gesäet, und das so lange bis deine Arbeit gantz überstreuet ist; mercke: wann man zu viel auf einmahl mit Firniß überstreiche, so würde derselbe theils vertrocknen, und der Glantz nicht hafften können. Wenn es nun gantz bestreuet ist, so nimmt man ferner klaren Firniß, und überstreicht die Arbeit 16. mahl damit, alsdann polirt oder reibt mans mit Schaftheu, und klar abgeriebnen Pimß wohl ab, ferner einmahl oder sechse mit Firniß überstrichen, und noch einst mit Zinn-Aschen polirt, so ist es fertig.

Wie man die lichten Farben, die man mit hellen Lack-Firniß überziehen will, zurichten soll.

Weiß Bleyweis soll man nur klein reiben, mit Milch anmachen, und die Arbeit einmahl oder drey mit überstreichen; Grün-Span wird mit halb Milch, und halb starckē Brandtwein gerieben, und auf das Weisse getragen, auf die Art, die einen jeden beliebt; mit Saftgrün kan man den Grünspan vertiefen; blaue und gelbe Farben werden eben wie Grün angemacht, und damit nach Willen verfahren; zu alle dergleichen Arbeit wird der weisse Firniß, der III. oder XV. gelehrt worden, gebraucht; auch wann solche

so

ſo weit gethan, einmahl 10. oder 12. drüber gezogen, alsdenn mit Zinn-Aſche gläntzen gemacht.

Den ſchönſten Nuß oder Lein-Firniß zu machen.

Nimm Gummi Sandrac, Alopadica, weiß Hartz, oder nur rein Schuſterpech, jedes 4. Loth; Colophonium 3. Loth; Gorcum oder an deſſelben Stelle, welches beſſer, Gummi Gutta 3. Loth; hierzu nimmt man anderthalb Pfund gutes und klares altes Nuß oder Lein Oehl, daſſelbe muß erſtlich per ſe wohl geſotten und verſchäumet werden, hernach die obgemeldten Stücke in der Ordnung, wie ſie beſchrieben, darein gethan, der weiſſe Vitriol muß zu einem Mehl, die übrigen Stücke nur gröblich zerſtoſſen werden. Wann nun alles ſachte nach einander hinein gethan, und mit einem Holtz wohl umgerührt worden, muß mans noch 3. Stunden gemachſam ſieden laſſen, ſo iſt er fertig und kan, wann er erkaltet, zur Zierde vieler Arbeit (ſonderlich auch die muſicaliſche Inſtrumenta anzuſtreichen) nützlich gebrauchet werden.

Es wird die Arbeit noch einen viel ſchönern Glantz erlangen, wann man unter ein halb Pfund dieſes Firniſſes eine Untze oder 3. Loth Venediſch Chryſtalliniſch Glaß, aufs kleinſte

kleinste und unbegreiflichste reibet, es trocknet auch alsdenn um so viel desto lieber; doch muß das Glaß recht unbegreiflich gerieben werde n.

Sonst wird unter diese Firnisse, nebst dem Venedischen Glaß, auch Kupfer Rauch, Bernstein, Silberglett, Bleyweiß, und dergleichen, gleichfals unbegreiflich gerieben, nachdeme mans gebrauchen will, welches ich eines jeden Verstand und Belieben anheimstelle.

Ein guter Firniß auf Pargament oder Leder.

Nimm eine Untze Mastix, stoß es klein zu Pulver, nimm darzu 3. Untzen oder Theil alten klares Lein-Nuß oder Hanf-Oehl, welches du am leichtesten bekommen kanst, setze es zum Feuer, lasse es sieden, in einen Gefäß, das nicht zu klein ist; verschäume es wohl, wann es nun wohl verschäumt ist, so nimm das Mastix Pulver, rühre es nach und nach in das heisse Oehl, laß nicht nach zu rühren, bis es wohl zergangen ist. Alsdenn laß es noch eine Stunde sänftiglich über einer kleinen Hitze sieden, doch allweg umgerührt, damit es sich nicht entzünde; siehest du, daß es will dick genug werden, so thue mit einem Höltzlein einen Tropfen auf einen zinnern kalten Teller, tuncke den Finger darein, zeucht es sich Faden weiß wie ein Firniß, so hat

es

es genug, wo nicht, so lasse ihn länger sieden, alsdenn thue ihn vom Feuer, lasse ihn erkalten, doch must du ihn zuvor, wann er noch erleidlich warm ist, durch ein hären Tuch in ein verglassurtes Töpfgen seyhen. Du kanst anstatt Untzen Pfunde nehmen, wann du viel brauchst.

Wilst du nun, daß dein Firniß in der Arbeit geschwind trockne, so nimm nur klein gerieben gebrannt Schafbein, thue nach Belieben davon in deinen heissen Firniß, je mehr du aber hin in thust, je eher es trocknet.

Nöthige Vorsichten bey Präparirung obiger Firnisse.

Bey den Spic-Firnissen ist in acht zu nehmen, daß sie nicht leicht zu einem andern Feuer oder Hitze, als heiß Wasser, gebracht werden; dann sie sich leicht entzünden, und nicht zu löschen seyn, wann man sie ja auf einen Ofen bey gelinder Wärme setzet, muß solches in eine Schüssel mit Sand, aber niemals in die Ofen-Röhre geschehen, und die Helfte im Glaß ledig zum circuliren oder distilliren bleiben. Wann sich ein solcher Firniß entzündet, und man will ihn mit Wasser löschen, so wird er ärger schlagen als Büchsen-Pulver, und auf etliche Schritte herum alles anzünden, so ich denen, die unvorsichtig seyn, nicht ungemeldet lassen können: mit

den

rall, beutle solches, jedes absonderlich, durch ein ziemlich enges Sieb, alsdenn thue das durchgesiebte in ein Becken oder dergleichen Geschirr, wasche es erstlich wohl mit einer scharfen und reinen Laugen, hernach wann diese abgegossen, mit reinen warmen Wasser, und dieses wiederhole so lange, bis alle Unreinigkeit davon komme.

Wenn nun das besagte Feylich gantz rein und wohl getrocknet ist, so nimmt man Eisen oder Kupferblech, und legt das auf glüende Kohlen, und auf dasselbe eines von den Feylichen, welches man immerzu mit einem eisernen Spatel umrührt: So bald nun das Metall die Hitze empfindet, so lauft es mit mancherley Farben an, und welches die gröste Hitze leidet, oder am längsten über dem Feur steht, das wird am dunckelsten, jedoch ein jedes nach seiner Art.

Wann du nun allerley Couleur nach deinem Gefallen hast, so ist dir eine dazu bequeme Platt-Mühle (wie bey denen Gold- und Silber-Dratziehern bekannt und gebräuchlich ist) vonnöthen, dieselbe muß also eingerichtet seyn, daß man das gefeylt und colirte Metall oben gleich also durch ein Trichterlein kan aufschütten, muß auch breitere Wellen haben, als die andere Platt Mühlen-

Wel-

Digitized by Google

Digitized by Google